



STYCCOBOND F44

Vinyllijm

INLEIDING

STYCCOBOND F44 is een oplosmiddelvrije lijm met een hoge aanvangskleeftkracht en lange open tijd. Voor het bevestigen van vinyl banen en tegels, textiele vloerafwerkingen met PVC of polyurethaan schuimrug en akoestisch ondertapijt.

Raadpleeg de AANBEVOLEN LIJM GIDS (RAG®) voor informatie over specifieke vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F44 kan worden aangebracht op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton en zandcement, calciumsulfaat (anhydriet), vloerkwaliteit multiplex, spaanplaat en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, in goede staat verkerend asfalt en sommige niet-absorberende oppervlakken eerst egaliseren met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F44 is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

Voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren, neem contact op met onze technische adviseurs.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Lichtgeel
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	Tot 4,5 m ² per liter met een STYCCOBOND lijmkam A2
Open tijd	Tot 60 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer

VERBRUIK

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	67,5 m ²
10 liter	A2	45 m ²
5 liter	A2	22,5 m ²
2,5 liter	A2	11,25 m ²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.



KENMERKEN

- Hoge aanvangskleeftkracht
- Sterke hechting
- Lange open tijd
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt bij vloerverwarming
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van harde vloerafwerkingen) en aanvullende specificaties.

Getest volgens IMO FTP Code procedures, STYCCOBOND F44 voldoet aan de Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016, S.I. 2016/1025, en de Marine Equipment Directive 2014/90/EU. Uitsluitend goedgekeurd voor gebruik als lijm voor vloeren.



2812/zie productiedatum
164.106/ER02812/MED0400



1121/zie productiedatum
164.106/1121/WCL MER0400

SCAN QR CODE OM
DEMONSTRATIEVIDEO TE
BEKIJKEN



VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, glad, droog (<75% relatieve vochtigheid RV), zonder sluierslaag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluierslaag, coatings of andere afwerkingen zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Relatieve vochtigheid (RV) in een ondergrond meten met een digitale hygrometer van F. Ball. Breng een STOPGAP vochtscherm aan waar de RV hoger is dan 75%.

EGALISEREN

Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak waar de vloerlijm goed op hecht dienen ongelijke en onregelmatige ondervloeren te worden voorbereid met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex etc kan de lijm te snel opdrogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer of schud goed tot het mengsel homogeen is. Na aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verdergegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatvloeren (anhydriet) primeren met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN VOOR GEBRUIK

Houd de lijmkan met een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig. De grootte van het

oppervlak dient zodanig zijn dat de lijm receptief is en voldoende lijmoveerdracht plaatsvindt.

Op absorberende ondergronden - de vloerafwerking meteen leggen. Bij tegels, wacht ongeveer 10 minuten met leggen, om de kans op schuiven van de vloerdelen te verminderen.

Niet-absorberende oppervlakken - De lijm aanbrengen en gedeeltelijk laten drogen tot het een stevige aanvangskleefkracht is bereikt voor het leggen van de vloerafwerking. Bij banen kan de 'double drop' methode worden gebruikt om de wachttijd van het drogen van de lijm te verkorten. Leg de vloerafwerking in de natte lijm, druk overal gelijkmatig aan om lijmoveerdracht te bereiken, trek daarna los zodat de lijm wordt blootgesteld. Wacht tot de lijm voldoende is gedroogd, leg dan de vloerafwerking nauwkeurig op zijn plaats.

Aanbrengen met roller - Beperk het risico dat lijmruilen door de vinyl/PVC zichtbaar zijn, op zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden. Breng de lijm met een lijmkan aan. Rol de lijmruilen meteen met een (met lijm bedekte) vachtroller uit voor een glad uniform uiterlijk. Plaats de vloerafwerking wanneer de lijm voldoende droog is en een stevige kleefkracht bereikt heeft.

GEBRUIK DE VACHTROLLER NIET met als doel het verbruik te vergroten. Dit vermindert namelijk de hechting.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerafwerking en leg de vloerafwerking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en zorg voor optimaal lijmcontact. Wals in twee richtingen, met een vloerwals van 68 kg (bij vloerafwerkingen met een schuimrug walsen met een STYCCOBOND Glyda, aandrukwal met tapijtkap). Na 30 minuten herhalen, om goed contact te verkrijgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerafwerking voordat de lijm volledig is gedroogd.

Wacht met lassen van vinyl tot de lijm een goede hechting heeft bereikt, normaalgesproken na 24 uur.

Zorg dat de vloerafwerking is geacclimatiseerd.

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND lijmkan A2
- F. Ball vloerwals van 68kg
- STYCCOBOND GLYDA voor tapijt met een schuimrug
- Stanley mes
- Gereedschap meteen na gebruik, als de lijm nog nat is, reinigen met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren tussen 5° en 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 10 liter
Emmer van 2,5 liter

HOUDBAARHEID

12 months in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om zeker te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM. DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG*)



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton
Leek, Staffordshire
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl