



STOPGAP 1200 PRO

Λειαντικό υποδόστρωμα υψηλής απόδοσης

Κατάταξη κονιάματος: CT-C16-F6 έως EN 13813:2002

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το **STOPGAP 1200** είναι ένα λειαντικό υποδόστρωμα δύο χημικών ενώσεων, με γρήγορο στέγνωμα και ασθενή οσμή, κατάλληλο για την προετοιμασία εσωτερικών συμπαγών υποδαπέδων πριν την εγκατάσταση νέων επικαλύψεων δαπέδων.

Το STOPGAP 1200 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση επάνω σε παλαιά υπολείμματα κόλλας (συμπεριλαμβανομένων χαλιών ασφάλτου και κολλητικών πλακιδίων), χωρίς να είναι απαραίτητο το αστάρωμα. Το STOPGAP 1200 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μπάλωμα ξύλινων δαπέδων πριν την επίστρωση κόντρας πλακέ. Είναι κατάλληλο για χρήση σε κλινικά και βιολογικά ευαίσθητες περιοχές όπως νοσοκομία, εργαστήρια κλπ.



Το STOPGAP 1200 αναμειγμένο με STOPGAP 1200 Liquid έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το IMO 2010 FTPC Μέρος 5 (IMO Res.MSC 307(88)) και Annex 2, στοιχείο 2.2 και έχει εγκριθεί για χρήση σε τοποθετήσεις ναυτιλιακών δαπέδων από DNV. Το STOPGAP 1200 μπορεί να εφαρμοστεί σε κατάλληλα προετοιμασμένα καταστρώματα χάλυβα σε περιοχές ελαφριάς με μέτριας κυκλοφορίας.

*Σημείωση: Το STOPGAP 1200 δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως ενσωματωμένο μέρος μιας οριζόντιας κατάταξης A.

Το STOPGAP 1200 είναι επίσης κατάλληλο για χρήση επάνω σε υγρά, καθαρά, ανώμαλα κονιάματα άμμου/τσιμέντου, πριν τη χρήση στεγαστικών μεμβράνων επιφάνειας STOPGAP ή STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE.

Το STOPGAP 1200 είναι επίσης κατάλληλο για χρήση επάνω σε ένα ευρύ φάσμα άλλων υποδοστρωμάτων όπως στεγαστικές μεμβράνες επιφάνειας STOPGAP, κονιάματα άμμου/τσιμέντου, σκυρόδεμα, γρανολίθο, μωσαϊκό, ασφαλτο, χάλυβα, εποξειδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες και κεραμικά πλακάκια λατομείου.

ΚΑΛΥΨΗ

20kg σκόνης STOPGAP 1200, ανακατεμένη με 5.0 λίτρα STOPGAP 1200 Liquid, θα καλύψει περίπου 5.0m² πάχους 2-3mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία	EN 13813	CT-C16-F6
Χρόνος Λειτουργίας υπό 20°C		15 – 20 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης υπό 20°C		60 λεπτά
Σε πάχος 3mm έτοιμο για τοποθέτηση επικαλύψεων δαπέδου		Από 4 ώρες
Αντοχή Πίεσης N/mm ² (EN13892-2)	1 Μέρα 7 Μέρες 28 Μέρες	>6.0 >10.0 >16.0
Αντοχή Λυγίσματος N/mm ² (EN13892-2)	1 Μέρα 7 Μέρες 28 Μέρες	>2.0 >4.0 >6.0
Κατανάλωση ανά mm πάχους		1.98 kg/m ²
Πάχος Εφαρμογής:	Μη συμπληρωμένο Συμπληρωμένο	2-10 mm εώς 30mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για κατάλοιπα κολλών, κολλητικά πλακίδια χαλιών και στεγαστικές μεμβράνες επιφάνειας
- Απλώστε επικαλύψεις δαπέδων μετά από 4 ώρες ή περισσότερο
- Πάχος εφαρμογής από 3 – 20 mm
- Μπορεί να συμπληρωθεί έως και 30mm
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Χωρίς προτείνη
- Εξαιρετικές αυτολειαντικές ιδιότητες

EN13813:2002

Το πρότυπο αναφέρεται στις ιδιότητες και την επίδοση του προϊόντος και την προδιαγραφή για την οποία έχει δοκιμαστεί. Τα παρόντα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις ελάχιστες αντοχές πίεσης και λυγίσματος τις οποίες θα επιτύχει το προϊόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χάρτινες σακούλες 20kg
Μπουκάλες 5 λίτρων

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΧΟΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ 100m ²	GRADED AGGREGATE
2-3mm	5.0m ²	20 μονάδες	δεν ισχύει
5mm	2.5m ²	40 μονάδες	δεν ισχύει
10mm	1.3m ²	79 μονάδες	δεν ισχύει
30mm	0.6m ²	278 x powder and 157 aggregate	

Σημείωση: Η τιμές κάλυψης βασίζονται σε προσθήκη 5.0 λίτρων και ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση του υποδαπέδου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να ετοιμάζονται κατάλληλα: συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ*) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, χρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140.

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και οποιοδήποτε ρυτιί ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Απορροφητικές επιφάνειες – Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το αστάρωμα μπορεί να μην είναι απαραίτητο, για παράδειγμα κατά την εγκατάσταση υφασμάτων επικαλύψεων δαπέδου. Παρολαυτά, σας συνιστούμε να ασταρώσετε με STOPGAP P131, αραιωμένο 4:1 με νερό, για την αποφυγή ανεξέλεγκτου στεγνώματος του υποδοστρώματος, και για καλύτερη ροή και επεξεργασία.

*Πριν την εγκατάσταση σε υγρά κονιάματα άμμου/τσιμέντου, ασταρώστε με STOPGAP P131, αραιωμένο 1:7 με νερό.

Μη απορροφητικές επιφάνειες – Το STOPGAP 1200 μπορεί να εφαρμοστεί κατευθείαν επάνω σε στεγαστικές μεμβράνες επιφάνειας STOPGAP, εντός 24 ωρών επεξεργασίας, εφόσον το προϊόν παραμένει καθαρό. Μετά από 24 ώρες, ασταρώστε με συμπαγές STOPGAP P131. Εάν υπάρχουν υποδαπέδιες θερμαντικές εγκαταστάσεις, η μεμβράνη θα πρέπει να ασταρώνεται πάντα με συμπαγές STOPGAP P131.

Το αστάρωμα δαπέδων ασφάλτου, σταθερά συνδεδεμένων υπολειμμάτων κόλλας, μωσαϊκού ή ορρυκτών πλακιδίων δεν είναι απαραίτητο. Καθαρές ασάλινες επιφάνειες χωρίς κάμψη και διάβρωση, θα πρέπει να ασταρώνονται με συμπαγές αστάρι STOPGAP P131.

Τα αστάρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στην μπουκάλα και θα πρέπει να είναι στεγνά πριν την εγκατάσταση λειαντικών υποδαπέδων.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Απλό μείγμα: Προσθέστε 5.0 λίτρα STOPGAP 1200 Liquid καθαρό νερό σε έναν κουβά ανάμειξης STOPGAP και προσθέστε σταδιακά όλη την σκόνη ενώ ανακατεύετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό χτυπητήρι ενσωματωμένο σε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι βαρέας χρήσεως μέχρι να επιτευχθεί ένα λείο και χωρίς σβώλους μείγμα. Η ανάμειξη θα πρέπει να γίνει για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Σύνθετο μείγμα: Προσθέστε 12.5Kg STOPGAP GRADED AGGREGATE στο έτοιμο απλό μείγμα. Σας συνιστούμε να μειώσετε τη στάθμη του νερού σε 4.75 λίτρα για να αποφύγετε τον διαχωρισμό του μείγματος.

Αναμείξτε μόνο με STOPGAP 1200 Liquid.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χύστε το αναμειγμένο υλικό επάνω στο προετοιμασμένο υπόστρωμα και αφήστε το να ρέει έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα λείο αποτέλεσμα. Η απαραίτητη διεργασία με την λειαντική χτένα είναι ελάχιστη. Η χρήση αιχμηρού κυλίνδρου βοηθάει να αποκλειστεί ο αέρας και να λειανθούν οι γραμμώσεις της σπάτουλας. Το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος μεταξύ 2 και 10mm μη συμπληρωμένο ή έως 30mm συμπληρωμένο και μπορεί να απλωθεί στο ελάχιστο πάχος εάν χρειαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να διατηρείτε ελαχιστο πάχος 3mm.

Το STOPGAP 1200 είναι αυτο-λειαντικό αλλά οποιαδήποτε ίχνη από τη σπάτουλα θα πρέπει να τρίβονται με πέτρα ανθρακωπυρίτιου όταν το υποδόστρωμα είναι έτοιμο να δεχτεί κίνηση βαδίσματος - συνήθως 60 λεπτά μετά την εφαρμογή, υπό 20°C. Αυτός ο χρόνος θα παραταθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες π.χ. περίπου 2 ώρες υπό 10°C.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Το στέγνωμα εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποδοστρώματος, την περιβάλλουσα θερμοκρασία και υγρασία.

Σε όλες τις επιφάνειες πάχους 2-5mm, οι πλήστες επικαλύψεις δαπέδων μπορούν να προστεθούν μετά από 4 ώρες.

Για επιφάνειες πάχους 6-10mm, επικαλύψεις δαπέδων και στεγαστικές μεμβράνες επιφάνειας STOPGAP μπορούν να εγκατασταθούν μετά από 24 ώρες. Για πάχη μεγαλύτερα από 10mm και έως 30mm, ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να παραταθεί για 7-14 μέρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Εάν εφαρμόζετε σε ασφάλτο, βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση είναι τουλάχιστον 3mm και έως 6mm και πως εφαρμόζεται ομοιόμορφα. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση επάνω σε κατάλοιπα κολλών, κάτω από υγρές μεμβράνες ή επάνω σε κατάλοιπα κολλών ευάλωτα το νερό – τέτοια κατάλοιπα θα πρέπει να αφαιρούνται πλήρως.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κατάλληλη λειαντική σπάτουλα από χάλυβα, αιχμηρός κύλινδρος, κουβάς ανάμειξης, ηλεκτρικό χτυπητήρι και χειροκίνητο χτυπητήρι.

Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά την χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγασμένο μέρος, μέσα σε σφραγισμένες ακούλες οι οποίες να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Θα πρέπει να προστατεύεται από το ψύχος και την υπερβολική ξηρασία. Η υγρασία ενδεχομένως να μειώσει τη διάρκεια ζωής και να επηρεάσει την συνοχή της σκόνης στη σακούλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

6 μήνες σε σφραγισμένους σάκους, αποθηκευμένους υπό καλές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Αυτό το προϊόν δεν είναι καταταγμένο. Προμηθευτείτε Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας και ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk. Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από τα σημεία πώλησης, ή από την F. Ball and Co. Ltd, στην πιο κάτω διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα F. Ball ή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε:



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Τηλ: +44 (0) 1538 361633
Φαξ: +44 (0) 1538 361622
Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης:
+44 (0) 1538 361567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk

