



STYCCOBOND F3

Vloerlijm



Scan om de demonstratie-
video te bekijken



PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F3 is een watergedragen vloerlijm van rubber en hars. Het heeft een uitstekende aanvangskleefkracht en vroege ontwikkeling van de hechting. Beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

STYCCOBOND F3 kan worden gebruikt voor het bevestigen van vezelgebonden tapijten, jute, vilt, secundaire latex en rubber foamrug alsook kurktegels tot 3,2 mm dikte.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F3 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

STYCCOBOND F3 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton en zand/cement, multiplex, spaanplaat voor vloeren en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, in goede staat verkerend asfalt en sommige niet-absorberende ondervloeren dienen te worden geëgaliseerd met een geschikte STOPGAP egaline met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F3 kan direct op sommige niet-absorberende ondervloeren worden aangebracht zoals getroffeld beton, terrazzo en granito. Vloerbedekkingen met een gesloten rug mogen echter niet direct op deze ondervloeren worden verlijmd. Eerst dient een geschikte egalisatie te worden aangebracht.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een Technische Adviseur.



KENMERKEN

- Zeer sterk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Geschikt bij vloerverwarming
- Geschikt voor de meeste tapijten
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter
Emmer van 2.5 liter

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Beige / Geel
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	3 m ² per liter met lijmkam B2
Open tijd	Max. 15 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	B2	45m ²
5 liter	B2	15m ²
2.5 liter	B2	7.5m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u vinden in de brochure Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter (CM-meting) of digitale hygrometer. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond egaal en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikte STOPGAP egaline.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex, kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Verdun primer STOPGAP PI 31 met water (1 deel primer op 4 delen water) en roer tot een homogeen mengsel. Na aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met onverdunde primer STOPGAP PI21.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is).

Absorberende ondervloeren - vloerbedekking meteen in de lijm leggen (geldt niet voor kurktegels).

Bij kurktegels op gesloten of vrijwel gesloten ondergronden - de lijm gedeeltelijk laten drogen totdat het kleverig is voordat de vloerbedekking in de lijm gelegd wordt.

Vloerbedekkingen met een diep profiel of ruwe rug - het kan nodig zijn om meer lijm aan te brengen om een goed contact te bereiken, bv met lijmkam B3. Dit zal het verbruik beïnvloeden. Ook sommige tapijten zonder rug (unitary backed carpets) dienen met een grovere lijmkam te worden verlijmd.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met een tapijt- of linoleumwals over het gehele gestoffeerde oppervlak. Het walsen dient in twee richtingen te worden uitgevoerd, haaks op elkaar. Bij tapijten met een foamrug dient een GLYDA te worden gebruikt. Herhaal het walsen/GLYDA na 30 minuten, als de vloer geheel bedekt is, om er zeker van te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd. De vloerbedekking mag de eerste drie weken na installatie niet nat schoongemaakt worden.

GEREEDSCHAP

Lijmkam B2/B3, tapijtvals, GLYDA voor tapijten met een foamrug, stanleymes.

Gereedschap meteen na gebruik afspoelen met warm water en zeep als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking en onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar.

Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en om na te gaan dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

