



STYCCOBOND F40

Voor fixatie en permanente verlijming

INLEIDING

STYCCOBOND F40 is een watergedragen, drukgevoelige lijm die droogt tot een transparant, permanent kleverig lijmvlak en biedt een verwijderbare 'fixatie' voor ondertapijt. Ook geschikt voor permanente verlijming of verwijderbare fixatie bij het leggen van tapijt.

Welke van de twee bovengenoemde soorten hechting bereikt wordt hangt af van in welk stadium de vloerafwerking in de lijm geplaatst wordt. Wordt de vloerafwerking in de droge lijm geplaatst, kan het wanneer gewenst verwijderd worden zonder noemenswaardige schade aan de vloerafwerking of ondervloer. Bij het in de natte lijm plaatsen van de vloerafwerking wordt een permanente verlijming verkregen.

STYCCOBOND F40 is geschikt voor het bevestigen van diverse soorten tapijt waaronder die met vilt, secondaire, action back en diverse andere typen rug. Het is ook geschikt voor het fixeren van bepaalde soorten ondertapijt die specifiek ontwikkeld zijn voor plaatsing met verwijderbare hechting (fixatie) in zgn 'double stick' vloerinstallaties.

Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)** van F. Ball voor specifieke vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F40 kan worden gebruikt op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton, zand/cement, calciumsulfaat (anhydriet), vloerkwaliteit plaatmateriaal zoals spaanplaat en hardboard.

STYCCOBOND F40 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende ondervloeren zoals een STOPGAP epoxy vochtscherm, staal dat met een antiroestmiddel is behandeld, terrazzo en granitotegels. In goede staat verkerend vloerkwaliteit asfalt egaliseren met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	Tot 5,4 m ² per liter met STYCCOBOND lijmkam A2
Droogtijd	Vanaf 40 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptie van de ondervloer.

VERBRUIK

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	81 m ²
5 liter	A2	27 m ²

Verbruik is afhankelijk van de staat en absorptie van de ondervloer.

KENMERKEN

- Voor verwijderbare verlijming (fixatie) van tapijt en ondertapijt
- Geschikt bij vloerverwarming
- Oplosmiddelvrij
- Goedgekeurd voor gebruik in maritieme vloerinstallaties

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

Getest volgens IMO FTP Code procedures, STYCCOBOND F40 is in overeenstemming met de Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016, S.I. 2016/1025, en de Marine Equipment Directive 2014/90/ EU, uitsluitend goedgekeurd voor gebruik als lijm voor vloeren.



2812/Zie productiedatum
164.117/ERO2812/MED0393Rev.1



1121/Zie productiedatum
164.117/WCL1121/MER0393Rev.1

SCAN DE QR CODE OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE BEKIJKEN



STYCCOBOND F40 is geschikt voor gebruik bij de meest voorkomende typen vloerverwarming.

Voor informatie over andere soorten ondervloer, neem contact op met een technisch adviseur.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder sluierslaag of vuildeeltjes die de hechting kunnen verminderen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren volledig laten uitharden en sluierslaag, afwerkingen, coatings etc verwijderen. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Vloerverwarming tenminste 48 uur voor, tijdens en na verlijming uit te zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

De relatieve vochtigheid (RV) in de ondervloer kan worden gemeten met een Digitale Hygrometer. Als de RV hoger is dan 75% dient een geschikt STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem contact op met een technisch adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond egaal en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikte STOPGAP egaline.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex etc, kan de lijm te snel drogen en de open tijd wordt verkort. Verdun STOPGAP P131 met 4 delen water. Roer tot het mengsel homogeen is. Na aanbrengen goed laten drogen voordat met de installatie wordt verdergegaan.

Droge en goed voorbereide calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet) voorstrijken met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN/SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Verwijderbare hechting (fixatie) - tapijt - Houd de lijmkam met een hoek van 60° en breng de lijm gelijkmatig op de ondervloer aan. Lijm volledig laten drogen tot een doorzichtige lijmfilm. Volg de aanwijzingen van de fabrikant, leg de vloerafwerking in de lijm. Druk vanuit

het midden naar de randen om lucht te verwijderen. Met een vloerwals van 68 kg van uiteinde-naar-uiteinde walsen en van de ene zijde naar de andere.

Fixatie - ondertapijt - Lijm aanbrengen op de ondergrond met de lijmkam die is voorgeschreven door de fabrikant van het ondertapijt. Lijm volledig laten drogen tot een doorzichtige lijmfilm. Volg de aanwijzingen van de fabrikant, leg het ondertapijt in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om lucht te verwijderen. Aandrukken met een STYCCOBOND GLYDA of zachte bezem voor goed lijmcontact. Hierna het tapijt met permanente verlijming bevestigen aan het ondertapijt, met de aanbevolen lijm en volgens de gebruikelijke vloerinstallatie-technieken.

Permanente verlijming - tapijt - Houd de lijmkam met een hoek van 60° en breng de lijm gelijkmatig op de ondervloer aan. Laat de lijm 10-15 minuten drogen voordat het tapijt in de lijm geplaatst wordt. Volg de aanwijzingen van de fabrikant, leg het tapijt in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om lucht te verwijderen. Met een vloerwals van 68 kg van uiteinde-naar-uiteinde walsen en van de ene zijde naar de andere. Het kan nodig zijn het tapijt na 30 minuten nogmaals te walsen om goed lijmcontact te verkrijgen, afhankelijk van omstandigheden.

VOORZORGSMATREGELEN

Bij verwijderbare hechting (fixatie) het (onder) tapijt niet in de lijm leggen voordat deze volledig is gedroogd. Er kan anders een permanente ipv verwijderbare verlijming tot stand komen. Bij zgn 'double stick' mag de ruimte niet in gebruik worden gesteld tot alle gebruikte lijm volledig droog is. Tapijt en ondertapijt volgens de instructies van de fabrikant laten acclimatiseren.

Niet alle soorten tapijt zijn geschikt om met verwijderbare hechting (fixatie) te plaatsen. Neem vooraf contact op met de fabrikant van het tapijt. Breng de lijm niet te dun aan. Hierdoor vermindert de hechting.

Droge reiniging van tapijt wordt aanbevolen boven natte reiniging. Dit voorkomt eventuele schade aan de lijmhechting als gevolg van overmatig gebruik van reinigingsmiddelen.



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM. DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJM GIDS (RAG®)

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND lijmkam A2
- F. Ball vloerwals van 68 kg
- STYCCOBOND GLYDA
- Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op

www.f-ball.com.

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl