



STYCCOBOND F41

Teppichfliesenkleber



Scannen Sie den Code, um sich eine Produktdemonstration anzusehen


PRODUKTDATEN

EINLEITUNG

STYCCOBOND F41 ist ein lösungsmittelfreier Acryl-Polymer-Emulsionsklebstoff. Er schafft einen dauerhaften, klebrigen Film, der ein Verrutschen von lose verlegten Teppichfliesen bei normaler Nutzung verhindert aber dennoch bei Bedarf ein Anheben und einfaches Austauschen ermöglicht. Das Produkt ist nicht entflammbar, gegen biologischen Abbau geschützt, für eine Anwendung über herkömmlichen Fußbodenheizungen geeignet, resistent gegen Weichmachermigration und hält herkömmlichen nassen Reinigungsmethoden stand.

STYCCOBOND F41 eignet sich für das Verlegen einer großen Bandbreite an maßstabilen ‚flach verlegten‘ Teppichfliesen, die eine Rückseite aus Bitumen/Filz, Faservlies, PVC oder einen anderen Synthetik-Rücken haben.

Einzelheiten zu spezifischen Bodenbelägen entnehmen Sie bitte dem Recommended Adhesives Guide.



STYCCOBOND F41 wurde nach Anforderungen der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation (IMO) getestet und für das Verlegen von Schiffsbodenbelägen anerkannt.
USCG-Zulassungsnummer 164.112/1121/WCL MED0406.

STYCCOBOND F41 kann auf STOPGAP Bettungsschichten aufgetragen werden sowie auf feste, glatte und trockene Untergründe wie Beton und Sand-Zement-Estrich, Sperrholz, für Fußböden geeignetes Spanholz und Hartfaserplatte.


STYCCOBOND F41 kann außerdem auf wasserabweisende Untergründe wie STOPGAP wasserfeste Oberflächenmembran, STOPGAPISOLATOR, abnehmbare Bodenpaneele in Doppelböden, Stahl, Terrazzo, Zementböden sowie Linoleum und Vinyl-Bodenbeläge aufgetragen werden.

Auf intakten Asphalt muss zuvor eine mindestens 3 mm dicke STOPGAP Bettungsschicht aufgetragen werden.

Für Empfehlungen zu anderen Untergründen wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Konsistenz	Zähflüssig
Deckvermögen (ca.)	8–22 m ² pro Liter mit einer Rolle, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Rückseite der Teppichfliese.
Trockenzeit (ca.)	20 Minuten, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.



EIGENSCHAFTEN

- Verhindert das Verrutschen von lose verlegten Teppichfliesen
- Ermöglicht das Entfernen bzw. Austauschen einzelner beschädigter oder abgenutzter Teppichfliesen.

STANDARDS

Alle Aspekte beim Verlegen von Bodenbelägen sollten mit der britischen Norm (British Standard) für den Einbau von textilen Bodenbelägen BS 5325 (Installation of textile floorcoverings) und ergänzenden Anforderungen übereinstimmen.

LIEFERGRÖSSEN

20-Liter-Kanister
15-Liter-Eimer
5-Liter-Kanister

MATERIALVERBRAUCH

PACKUNGSGRÖSSE	AUFTRAG	DECKVERMÖGEN PRO EINHEIT
20 Liter	Rolle	160–440 m ²
15 Liter	Rolle	120–330 m ²
5 Liter	Rolle	40–110 m ²

Beachten Sie: Das Deckvermögen ist abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie dem Auftragsmuster.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Eine einwandfreie Vorbereitung der Oberfläche ist grundlegend für das Verlegen von Bodenbelägen. Die Oberflächen müssen fest, glatt und trocken (< 75 % relative Feuchtigkeit) sein sowie frei von Schlempe und jeglichen Verunreinigungen, die eine Haftung beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie STYCCOCLEAN C140, um Fett, Öl, Lack, Seife etc. von wasserabweisenden Oberflächen zu entfernen.

Beton und Sand-Zement-Estriche müssen vollständig ausgehärtet sowie frei von Verunreinigungen oder Oberflächenbehandlungen sein. Die Temperatur des Bodens muss während des Auftrags und Trocknens des Klebstoffes über 10 °C gehalten werden. Fußbodenheizungen müssen 48 Stunden vor, während und nach dem Auftragen ausgeschaltet bleiben.

Für genauere Informationen fordern Sie bitte das Handbuch zur Vorbereitung von Oberflächen von F. Ball an.

FEUCHE UNTERGRÜNDE

Die relative Feuchtigkeit des Untergrundes kann mithilfe des digitalen F. Ball Hygrometers gemessen werden. Sofern der Wert mehr als 75 % beträgt, sollte eine STOPGAP wasserfeste Oberflächenmembran verwendet werden.

GLÄTTEN

Um eine ebene Fläche zu erhalten, sollten unebene Untergründe mit einer STOPGAP Bettungsschicht geglättet werden.

VORANSTRICH

Stark saugfähige Untergründe wie Sand-Zement-Estriche, Sperrholz etc. können ein zu schnelles Trocknen des Klebstoffes verursachen und damit die Verarbeitungszeit verringern. Verwenden Sie in diesen Fällen STOPGAP P131 verdünnt mit 4 Teilen Wasser. Verrühren Sie die Mischung sorgfältig, tragen Sie sie auf und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Verlegen des Bodenbelags fortfahren.

Trockene und entsprechend vorbereitete Calcium-Sulfat-Estriche (Anhydritestriche) müssen mit STOPGAP P121 vorbehandelt werden – weitere Informationen sind dem STOPGAP P121 Datenblatt zu entnehmen.

AUFTRAGEN DES KLEBSTOFFES

Verteilen Sie den Klebstoff mit der Rolle oder der Bürste gleichmäßig auf der gesamten Verlegefläche. Lassen Sie ihn zu einer klaren, klebrigen Schicht antrocknen, bevor Sie die Teppichfliesen verlegen. Drücken Sie diese von der Mitte nach außen hin fest und achten Sie besonders auf die Kanten. Bei Gebrauch auf Doppelboden-Systemen füllen Sie den Kleber zunächst in eine Schale. Tragen Sie ihn nun vorsichtig mit einer Rolle auf, sodass der empfohlene Auftrag erreicht wird, ohne dass Kleber in die Fugen zwischen den einzelnen Paneelen läuft.

Verlegen von Teppichfliesen mit PVC-Rücken auf Vinylbodenbelägen

Tragen Sie Styccobond F41 mit einer Bürste oder Rolle in Bahnen auf die Rückseite der Teppichfliese auf und sparen Sie dabei die Kanten aus. Lassen Sie den Kleber trocknen, bevor Sie die Fliese verlegen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verlegen Sie die Fliesen erst, wenn der Klebstoff zu einem klaren Film getrocknet ist. Andernfalls kann es zu einer permanenten Haftung kommen. Es hat sich gezeigt, dass sich die Lebensdauer von Teppichfliesen bei stark beanspruchten Flächen (z. B. in Bereichen, in denen häufig hohe Absätze getragen werden oder bei Beanspruchung durch Möbelrollen) durch permanentes Verkleben verlängert. Lassen Sie sich hierzu vom Hersteller der Teppichfliesen beraten.

Wenn Sie mit dem Produkt eine größere Fläche bedecken, als hier angegeben, kann das die Hafteigenschaften beeinträchtigen.

Einzelheiten zu geeigneten Klebstoffen für permanente Verklebung entnehmen Sie bitte dem F. Ball Recommended Adhesives Guide.

WERKZEUG

STYCCOBOND Farbrolle oder Bürste mit mittelfesten Borsten.

Das Werkzeug sollte nach Gebrauch mit warmem Seifenwasser gereinigt werden, solange der Klebstoff noch feucht ist.

LAGERUNG

Zwischen 5 °C und 30 °C lagern.
Vor Frost schützen.

LAGERZEIT

12 Monate in ungeöffneten Behältern unter guten Lagerbedingungen.

GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZEM PFEHLUNGEN

Dieses Produkt ist nicht als Gefahrgut eingestuft. Auf Nachfrage ist ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhältlich.

Diese erhalten Sie auf der Website www.f-ball.com. Alternativ erhalten Sie das Sicherheitsdatenblatt auch bei Ihrem Händler oder von F. Ball and Co. Ltd. unter unten stehender Adresse.

Umgebungsbedingungen sind von Baustelle zu Baustelle unterschiedlich. Um sich zu vergewissern, dass das Produkt für Ihren Anwendungszweck geeignet ist und dieses Datenblatt auf dem neuesten Stand ist, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Wenn Sie weitere Informationen über die Produkte von F. Ball wünschen oder technische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Großbritannien

Tel.: +44 (0) 1538 361633

E-Mail: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com

