



STYCCOBOND F4 I

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο **STYCCOBOND F41** είναι μια ακρυλική κόλλα πολυμερούς γαλακτώματος χωρίς διαλύτες με πρόληψη κατά της σκουριάς. Είναι σχεδιασμένη να παρέχει μόνιμο κολλώδες στρώμα επικάλυψης, το οποίο αποτρέπει τα ταπητοπλακίδια ελεύθερης εφαρμογής από το να μετακινούνται κάτω από συνθήκες συνηθισμένης κίνησης και τους δίνει τη δυνατότητα να αναστηκνώνονται και να αντικαθιστώνται με άνεση όταν απαιτείται. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο, διαθέτει προστασία κατά της βιολογικής φθοράς, αντιστέκεται στην μετακίνηση του πλαστικοποιητή και αντέχει τεχνικές υγρού καθαρισμού.

Ο **STYCCOBOND F41** είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση μίας ευρείας γκάμας ταπητοπλακιδίων με βάσεις από ασφαλτικό/τσόχα, μη πλεκτό ύφασμα, PVC και άλλες βάσεις πολυμερίου.

Για συγκεκριμένες επικαλύψεις δαπέδων, αναφερθείτε στον Οδηγό των Προτεινόμενων Κολλών **STYCCOBOND**.

Ο **STYCCOBOND F41** μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε συμπαγή, λεία, ξηρά, απορροφητικά υποδοστρώματα από σκυρόδεμα, κονίαμα άμμου/τσιμέντου, **STOPGAP** και άλλα ισοπεδωτικά/λειαντικά υλικά, νοβοπάν ειδικού τύπου, κόντρα πλακέ και χάρντμποαρντ.

Ο **STYCCOBOND F41** μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως μεμβράνες στεγανοποίησης **STOPGAP**, Πάνελ Δαπέδων Ανυψωμένης Πρόσβασης, χαλύβδινα δάπεδα, μωσαϊκό, γρανολιθικά δάπεδα, λινόταπητες και επικαλύψεις δαπέδου από βινύλιο.

Η ασφάλτος θα πρέπει να καλυφθεί με κατάλληλη ισοπεδωτική/λειαντική επίστρωση **STOPGAP**, ελάχιστου πάχους 3mm.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλα υποδάπεδα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτρέπει τη μετατόπιση των χαλαρά τοποθετημένων πλακακίων
- Επιτρέπει την γρήγορη αφαίρεση ή αντικατάσταση ατομικών, κατεστραμμένων ή φθαρμένων πλακακίων
- Επιπρόσθετος αναστολέας σκουριάς
- Χαμηλό VOC - τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου EC1

ΠΡΟΤΥΠΑ

Όλα τα θέματα που αφορούν τις επικαλύψεις δαπέδων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού εθνικού Βρετανικού Προτύπου Κώδικα Πρακτικής δηλαδή του BS5325 (Τοποθέτηση εύκαμπτων καλυμμάτων δαπέδου) και τις συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μπουκάλι 25 λίτρων
 Μπουκάλι 5 λίτρων

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
25 λίτρα	Κύλινδρος	175 - 500m ²
5 λίτρα	Κύλινδρος	35 - 100m ²

Σημείωση: Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρώμα	Λευκό
Υφή	Παχύρρευστο υγρό
Κάλυψη (κατά προσέγγιση)	7m ² - 20m ² ανά λίτρο με κύλινδρο
Drying Time (Approx.)	30 minutes depending on temperature, humidity and absorbency of the subfloor.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδοστρώματος είναι απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση οποιασδήποτε επικάλυψης δαπέδου. Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να είναι συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, χρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140.

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και οποιοδήποτε ρυτιό ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΥΓΡΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η Σχετική Υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας το Αναλογικό Υγρόμετρο της F. Ball. Όπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 75%, η κατάλληλη Αδιάβροχη Μεμβράνη Προστασίας STOPGAP θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

ΛΕΙΑΝΣΗ/ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ

Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα γίνει η επικόλληση, οι ανισότητες και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λειαντικό/ισοπεδωτικό STOPGAP.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Υψηλώς απορροφητικά υποδάπεδα όπως κονιάματα άμμου/τσιμέντου και κόντρα πλακέ κλπ. είναι πιθανόν να προκαλέσουν ταχείο στέγνωμα της κόλλας με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε το STOPGAP P131 αφού το έχετε αραιώσει με νερό και ανακατέψει έως ότου πραγματοποιηθεί ολική διασπορά. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και να στεγνώσει πλήρως προτού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Ξηρά και κατάλληλα προετοιμασμένα κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. ανυδρίτης θα πρέπει να ασταρωθούν με μη αραιωμένο STOPGAP P121.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ

Χρησιμοποιώντας την βούρτσα ή τον κύλινδρο απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα στο υποδόστρωμα. Επιτρέψτε στην κόλλα να στεγνώσει δημιουργώντας μία διαυγή και κολλώδη στρώση, πριν τοποθετήσετε τα ταπητοπλακίδια, πιέζοντας γερά από το κέντρο προς τα έξω και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες. Όταν χρησιμοποιείται επάνω από ανυψωμένα δάπεδα, ο ενισχυτής κόλλησης θα πρέπει να χύνεται σε ένα δίσκο και να εφαρμόζεται προσεκτικά με τη χρήση κύλινδρου ώστε να αποφεύγεται η παραπάνω διαροή κόλλας ανάμεσα στα δάπεδα και να επιτυγχάνεται η προτεινόμενη κάλυψη.

Τοποθέτηση ταπητοπλακιδίων με βάσεις από PVC επάνω από επικάλυψες δαπέδου από βινύλιο

Εφαρμόστε το STYCCOBOND F41 με βούρτσα ή κύλινδρο σε λωρίδες στο πίσω μέρος του πλακιδίου, αποφεύγοντας τις άκρες. Επιτρέψτε να στεγνώσει πριν τοποθετήσετε τα πλακίδια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην τοποθετείτε τα πλακίδια προτού στεγνώσει η κόλλα και δημιουργήσει μία διαυγή στρώση διότι αυτό έχει ως συνέπεια την πιθανή δημιουργία μόνιμης συγκόλλησης. Σε χώρους που χαρακτηρίζονται από βιαρή κίνηση π.χ όπου αναμένονται βαριά τροχοφόρα, έχει βρεθεί ότι η μόνιμη συγκόλληση των πλακιδίων επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή πλακιδίων για συμβουλές σε τέτοια περίπτωση.

Δείτε τον οδηγό Προτεινόμενων Κολλών STYCCOBOND για κατάλληλες κόλλες μόνιμης συγκόλλησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κύλινδρος βαφής STYCCOBOND ή βούρτσα με τρίχα μέτριας σκληράδας.

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστή σαπουνάδα ενόσω η κόλλα είναι ακόμα υγρή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. Προστατεύστε από το ψύχος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Αυτό το προϊόν δεν εντάσσεται στους κανονισμούς χημικών ουσιών (Πληροφορίες για Κινδύνους και για Συσκευασίες). Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για επαγγελματίες χρήστες αφότου ζητηθούν. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk. Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από τα σημεία πώλησης, ή από την F. Ball and Co. Ltd στην πιο κάτω διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα F. Ball ή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Τηλ: +44 (0) 1538 361633
Φαξ: +44 (0) 1538 361622
Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης:
+44 (0) 1538 361567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk

