



STYCCOBOND F45

**ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **STYCCOBOND F45** είναι μια κόλλα γαλακτώματος πολυμερίου χωρίς χρωστικές ύλες με δυνατή αντίσταση κατά του πλαστικοποιητών του PVC. Είναι μη-εύκλεκτη, διαθέτει προστασία κατά της βιολογικής φθοράς, αντέχει τις τεχνικές υγρού καθαρισμού και είναι κατάλληλη για χρήση σε δάπεδα που βρίσκονται πάνω από υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Η **STYCCOBOND F45** είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση μίας ευρείας γκάμας υψηλά πλαστικοποιημένων δαπέδων και επικαλύψεων τοίχων από βινύλιο και τάπητων με βάση PVC.

Η **STYCCOBOND F45** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την κόλλα **STYCCOBOND F2**, για την δημιουργία ενός συστήματος **RELEASE BOND**.

Για συγκεκριμένες επικαλύψεις δαπέδων, αναφερθείτε στον Οδηγό των Προτεινόμενων Κολλών **STYCCOBOND**.

Η **STYCCOBOND F45** μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάνω σε λειαντικά υποδοστρώματα **STOPGAP**, συμπαγή, λεία και ξηρά υποδάπεδα από σκυρόδεμα, κονιάματα άμμου/τσιμέντου, και κόντρα πλακέ.

Η τσιμεντοκονία, οι μεμβράνες στεγανοποίησης **STOPGAP** καθώς και οι μη απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική επίστρωση **STOPGAP** ελάχιστου πάχους 3mm.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλα υποδάπεδα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντίσταση σε πλαστικοποιητές
- Δεν αφήνει λεκέδες

ΠΡΟΤΥΠΑ

Όλα τα θέματα που αφορούν τις επικαλύψεις δαπέδων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού εθνικού Βρετανικού Προτύπου Κώδικα Πρακτικής δηλαδή του BS5325 (Τοποθέτηση υφαντών καλυμμάτων δαπέδου) ή του BS 8203 (Τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδων) και τις συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κουβάς 15 λίτρων
Κουβάς 5 λίτρων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρώμα	Λευκό
Υφή	Κρεμ
Κάλυψη (κατά προσέγγιση)	3m ² ανά λίτρο με χτένα 2mm x 6mm ή 5m ² ανά λίτρο με χτένα 1.5mm x 5mm
Χρόνος Ανόιγματος	Έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την απορροφητικότητα του υποστρώματος

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
15 λίτρα	2mm x 6mm	45m ²
15 λίτρα	1.5mm x 5mm	75m ²
5 λίτρα	2mm x 6mm	15m ²
5 λίτρα	1.5mm x 5mm	25m ²

Σημείωση: Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδοστρώματος είναι απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση οποιασδήποτε επικάλυψης δαπέδου. Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να είναι συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, χρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140.

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και οποιοδήποτε ρυτιί ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΥΓΡΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η Σχετική Υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας το Αναλογικό Υγρόμετρο της F. Ball. Όπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 75%, η κατάλληλη Αδιάβροχη Μεμβράνη Προστασίας STOPGAP θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

ΛΕΙΑΝΣΗ/ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ

Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα γίνει η επικόλληση, οι άνισες και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λειαντικό/ισοπεδωτικό STOPGAP.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Υψηλώς απορροφητικά υποδάπεδα όπως κονιάματα άμμου/τσιμέντου και κόντρα πλακέ κλπ. είναι πιθανόν να προκαλέσουν ταχείο στέγνωμα της κόλλας με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε το STOPGAP P131 αφού το έχετε αραιώσει με νερό και ανακατέψιτε έως ότου πραγματοποιηθεί ολική διασπορά. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και να στεγνώσει πλήρως προτού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Ξηρά και κατάλληλα προετοιμασμένα κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. ανυδρίτης θα πρέπει να ασταρωθούν με μη αραιωμένο STOPGAP P121.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ

Κρατώντας τη σπάτουλα υπό γωνία 60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε μια περιοχή του υποδοστρώματος που μπορεί να καλυφθεί, ενόσω η κόλλα διατηρεί τις κολλητικές της ικανότητες και μεταφέρεται εύκολα από τη χτένα στην επιφάνεια εργασίας.

Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει ώστε να αποκτήσει υφή πάστας και έπειτα τοποθετείστε την επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου ενόσω η κόλλα μεταφέρεται εύκολα από τη χτένα στην επιφάνεια εργασίας και τα ίχνη της χτένας εξαομαλύνονται όταν στρώνονται.

Στρώστε τις επικαλύψεις δαπέδου από άκρη σε άκρη χρησιμοποιώντας τον κύλινδρο δαπέδου των 68 kg και έπειτα από 1 με 4 ώρες στρώστε ξανά προς 2 κατευθύνσεις.

Πιέστε τις επικαλύψεις τοίχων γερά σε όλη την επιφάνεια και λειάνετε τα προς τα έξω χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ή βούρτσα, αποκλείοντας την είσοδο του αέρα και εξασφαλίζοντας πλήρη επαφή με την κόλλα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι μη ίσιες επικαλύψεις δαπέδων ίσως χρειαστούν την τοποθέτηση βάρους μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Μησυγκολλάτε βινύλια πριν η κόλλα μπορεί να αποκτήσει γερή συγκόλληση συνήθως 24 ώρες. Μην εφαρμόζετε βάρη και μη μετακινείτε έπιπλα μέχρι να σκληρύνει πλήρως η κόλλα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σπάτουλα STYCCOBOND 2mm x 6mm με εγκοπές V για τοποθετήσεις επικαλύψεων δαπέδων.
Σπάτουλα STYCCOBOND 1.5mm x 5mm με εγκοπές V για τοποθετήσεις επικαλύψεων τοίχων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. Προστατεύστε από το ψύχος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Αυτό το προϊόν εντάσσεται στους κανονισμούς χημικών ουσιών (Πληροφορίες για Κινδύνους και για Συσκευασίες). Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για επαγγελματίες χρήστες αφότου ζητηθούν. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk. Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από τα σημεία πώλησης, ή από την F. Ball and Co. Ltd στην πιο κάτω διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα F. Ball ή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Τηλ: +44 (0) 1538 361633
Φαξ: +44 (0) 1538 361622
Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης:
+44 (0) 1538 361567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk