



STYCCOBOND F48^{PLUS}

Vezelverrijkte pvc-vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F48^{PLUS} is een met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije lijm met een hoge weerstand voor hoge temperaturen en PVC weekmakers. Voor het bevestigen van PVC en vinyl banen en tegels in ruimtes met hoge temperaturen als gevolg van zonnewarmte, zoals serres en hoge raampartijen. STYCCOBOND F48^{PLUS} kan ook worden gebruikt voor het leggen van rubber vloeren, in baan en tegel formaat.

Raagpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) van F. Ball** voor informatie over specifieke vloeren.

STYCCOBOND F48^{PLUS} kan worden toegepast op STOPGAP egaliseermiddelen, structureel in goede staat verkerende, gladde en droge dekvloeren van beton, zand/cement, calcium-sulfaat (anhydriet), multiplex, vloerkwaliteit spaanplaat en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, onbeschadigd asfalt en bepaalde niet-absorberende oppervlakken dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F48^{PLUS} is geschikt voor gebruik op de meeste vloerverwarmingssystemen.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een technisch adviseur.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Gebroken wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	Tot 5,5 m ² per liter met een STYCCOBOND A2 lijmkam of 1,5 x 5 mm met 'V vertanding'
Open tijd	Tot 30 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer

VERBRUIK

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	tot 82,5 m ²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.



FKENMERKEN

- Met vezels verrijkt
- Hoge weerstand voor warmte
- Sneldrogend - vloerafwerking kan al na 5 minuten worden gelegd
- Hoge aanvangsleeftijd
- Geschikt op vloerverwarming
- Oplosmiddelvrij

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante richtlijnen voor de installatie van vloerafwerkingen, bijv. British Standard Code of Practice i.e. BS 8203 (Installation of resilient floorcoverings), en aanvullende specificaties ter plaatse.

SCAN DE QR CODE OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE BEKIJKEN



VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, vlak, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder sluierslaag of vuildeeltjes die de kleeftkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een sluierslaag, coatings etc moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. loerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

De relative vochtigheid in de ondergrond kan gemeten worden met een Digitale Hygrometer van F. Ball. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om een ondergrond gelijkmatig te maken en geschikt voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement, multiplex etc., kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik primer STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot een homogeen mengsel. Na aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet) primeren met onverdunde STOPGAP P121 - lees het informatieblad van STOPGAP P121 voor meer informatie.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN VOOR GEBRUIK

Houd de lijmkan onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak. Het gedeelte moet

zodanig zijn dat de lijm nog receptief is en voldoende lijmoeverdracht plaatsvindt.

Door de sneldrogende eigenschappen van deze lijm kunnen vloerafwerkingen al na 5 minuten worden geplaatst.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen zodat om ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met een vloerwals van 68 kg van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere. Herhaal indien nodig, om zeker te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

Bij rubber banen of tegels adviseren wij om een STYCCOBOND A2 lijmkan te gebruiken. Laat de lijm drogen tot een natte kleverige consistentie zodat bij het plaatsen van de geacclimatiseerde rubber vloerdelen in de lijm volledig natte lijmoeverdracht plaatsvindt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerafwerking voordat de lijm volledig is gedroogd.

Om de open tijd optimaal te houden raden wij aan om in bijvoorbeeld serres etc. schaduw te creëren om te snel drogen van de lijm in direct zonlicht te voorkomen.

Het is belangrijk om de omstandigheden de eerste 24 uur na stofferen gelijk te houden. Temperatuurverschillen tussen dag en nacht vermijden. Ramen in serres en op het zuiden afschermen om wisselingen in temperatuur overdag te beperken. Indien nodig vloerverwarming 'snachts aanlaten om een constante temperatuur te bereiken, gelijk aan die van overdag. De temperatuur moet tijdens, gedurende en tenminste 24 uur na installatie hetzelfde zijn, zodat de lijm kan uitharden. Dit beperkt het schuiven van de vloerafwerking ten gevolge van temperatuurschommelingen tot een minimum.

De vloerafwerking moet voor gebruik goed zijn geacclimatiseerd volgens de richtlijnen van de fabrikant.



VOOR HET KIEZEN VAN DE JUISTE VLOERLIJM, DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND A2 lijmkan of 1,5 x 5 mm met 'V vertanding'
- F. Ball vloerwals 68 kg
- Scherp mes
- Gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met warm water en zeep, als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING GA NAAR F-BALL.COM OF EMAIL INFORMATIE@F-BALL.NL



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl