



STYCCOBOND F54

ΚΟΛΜΑ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **STYCCOBOND F54** είναι μια μη εύφλεκτη κόλλα συνθετικού γαλακτώματος για την τοποθέτηση λινοτάπητων. Σχεδιασμένη για να παρέχει μια δυνατή αρχική συγκόλληση. Διαθέτει προστασία κατά της βιολογικής φθοράς και είναι κατάλληλη για χρήση σε δάπεδα που βρίσκονται πάνω από υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Η **STYCCOBOND F54** είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση μίας ευρείας γκάμας επικαλύψεων δαπέδων από φύλλα και πλακίδια.

Για συγκεκριμένες επικαλύψεις δαπέδων, αναφερθείτε στον Οδηγό των Προτεινόμενων Κολλών **STYCCOBOND**.

Η **STYCCOBOND F54** μπορεί να τοποθετηθεί σε σε συμπαγείς, λείες, ξηρές και απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κονίαμα άμμου/τσιμέντου, STOPGAP και σε άλλα υλικά λείανσης/ισοπέδωσης. Επίσης σε νοβοπάν ειδικού τύπου, κόντρα πλακέ, και χάρντμποαρντ.

Η τσιμεντοκονία, οι μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP καθώς και οι μη απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική επίστρωση STOPGAP ελάχιστου πάχους 3mm.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες επιφάνειες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατή αρχική συγκόλληση
- Μη εύφλεκτη
- Εγκεκριμένη για ναυτιλιακή χρήση

ΠΡΟΤΥΠΑ

Όλα τα θέματα που αφορούν τις επικαλύψεις δαπέδων από λινοτάπητα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού εθνικού Βρετανικού Προτύπου Κώδικα δηλαδή του BS 8203 (Τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδων) και τις συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κουβάς 15 λίτρων

Κουβάς 5 λίτρων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρώμα	Λευκό
Υφή	Κρέμα
Κάλυψη (κατά προσέγγιση)	3m ² ανά λίτρο, χρησιμοποιώντας μυστρίο 2mm x 6mm
Χρόνος Ανοίγματος	έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την απορροφητικότητα υποστρώματος

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
15 λίτρα	2mm x 6mm	45m ²
5 λίτρα	2mm x 6mm	15m ²

Σημείωση: Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδοστρώματος είναι απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση οποιασδήποτε επικάλυψης δαπέδου. Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να είναι: συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, χρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140.

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και οποιοδήποτε ρυπαρό ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΥΓΡΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η Σχετική Υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας το Αναλογικό Υγρόμετρο της F. Ball. Όπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 75%, η κατάλληλη μεμβράνη στεγανοποίησης STOPGAP θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

ΛΕΙΑΝΣΗ/ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ

Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα γίνει η επικόλληση, οι άνισες και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λειαντικό/ισοπεδωτικό STOPGAP.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Υψηλώς απορροφητικά υποδάπεδα όπως κονιάματα άμμου/τσιμέντου και κόντρα πλακέ κλπ. είναι πιθανόν να προκαλέσουν ταχείο στέγνωμα της κόλλας με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε το STOPGAP P131 αφού το έχετε αραιώσει με νερό και ανακατέψι εώς όπου πραγματοποιηθεί ολική διασπορά. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και να στεγνώσει πλήρως προτού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Ξηρά και κατάλληλα προετοιμασμένα κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. ανυδρίτης θα πρέπει να ασταρωθεί με μη αραιωμένο STOPGAP P121.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ

Κρατώντας τη σπάτουλα υπό γωνία 60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε μια περιοχή του υποδοστρώματος που μπορεί να καλυφθεί, ενόσω η κόλλα διατηρεί τις κολλητικές της ικανότητες και μεταφέρεται εύκολα από τη χτένα στην επιφάνεια εργασίας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών επικαλύψεων δαπέδων, τοποθετήστε την επικάλυψη στην κόλλα και πιέστε από το κέντρο προς τα άκρα, αφαιρώντας όλο τον αέρα. Έπειτα στρώστε από άκρο σε άκρο και από πλευρά σε πλευρά χρησιμοποιώντας τον κύλινδρο δαπέδου των 68 kg. Μετά από 1 με 4 ώρες, στρώστε ξανά προς δύο κατευθύνσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Τα όποια περισσεύματα κόλλας μπορούν να απομακρυνθούν με ένα ελαφρά υγρό πανάκι πριν στεγνώσει η κόλλα.

Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για ένα ολόκληρο βράδυ πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε συγκόλληση ραφών.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σπάτουλα STYCCOBOND 2mm x 6mm με εγκοπές V, κύλινδρος δαπέδου 68kg F. Ball και κοπίδι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. Προστατεύστε από το ψύχος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Αυτό το προϊόν δεν εντάσσεται στους κανονισμούς χημικών ουσιών (Πληροφορίες για Κινδύνους και για Συσκευασίες). Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για επαγγελματίες χρήστες αφού ζητηθούν. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk. Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από τα σημεία πώλησης, ή από την F. Ball and Co. Ltd στην πιο κάτω διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα F. Ball ή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Τηλ: +44 (0) 1538 361633
Φαξ: +44 (0) 1538 361622
Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης:
+44 (0) 1538 361567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk