



# STYCCOBOND F54

*Adeziv pentru linoleum*

## DETALII PRODUS

### INTRODUCERE

**STYCCOBOND F54** este un adeziv non-inflamabil, emulsie pe baza de cauciuc sintetic pentru instalarea linoleumului. Acesta este conceput cu proprietati de actiune imediate, este protejat impotriva biodegradarii si este adecvat pentru aplicarea peste sistemele de incalzire prin pardoseala.

STYCCOBOND F54 poate fi utilizat pentru fixarea unei game largi de pardoseala linoleum.

Consultati Ghidul adezivilor STYCCOBOND pentru detalii specifice utilizarii in cazul anumitor tipuri de pardoseli.

STYCCOBOND F54 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP, pe o suprafata suport structural dura, neteda si uscata precum sapele de beton sau nisip/ciment, furnir, pal, placi fibrolemnoase de mare densitate.

Bariera de umiditate STOPGAP, suprafetele dure de asfalt si alte suprafete non-absorbante trebuie sa fie acoperite adecvat cu un strat de minim 3 mm de sapa autonivelanta STOPGAP.

Pentru detalii referitoare la alte suprafetele suport, va rugam sa contactati Departamentul Tehnic F-Ball.



maritime

### STANDARDE

Toate aspectele legate de instalarea pardoselilor trebuie sa fie in concordanta cu cerintele standard ale British Standard Code of Practice i.e. BS 8203 (Instalarea pardoselilor elastice) si specificatiile suplimentare.

### AMBALAREA

Galeata 15 litrii  
Galeata 5 litrii

### INFORMATII TEHNICE

Culoare	Alb inchis
Consistenta	Cremonoasa
Rata de acoperire a suprafetei (aprox.)	3 m <sup>2</sup> / litru cu o spatula de 2 mm – 6 mm
Timp deschis	Peste 30 minute in functie de temperatura, umiditate si absorbanta suprafetei suport

### CARACTERISTICI

- Proprietati de actiune imediata
- Neinflamabil
- Aprobat pentru utilizarea in industria

### CAT DE MULT MATERIAL?

AMBALAJ	APLICATOR	SUPRAFATA ACOPERITA/ UNITATE
15 litrii	2 mm x 6 mm	45 m <sup>2</sup>
5 litrii	2 mm x 6 mm	15 m <sup>2</sup>

Nota: Suprafata acoperita va fi influentata de conditiile si absorbanta stratului suport. Pregatirea corespunzatoare a suprafetei este esentiala pentru instalarea corecta a oricarui tip de pardoseala. Suprafata suport trebuie sa aiba o

## PREGATIREA SUPRAFETEI

structura dura, neteda si uscata (< 75% RH) si orice rezid de lapte de ciment sau alti contaminanti care ar putea afecta aderența trebuie sa fie eliminati. Utilizati STYCCOCLEAN C140 pentru a indeparta urmele de grasime, ulei, sapun etc. de pe suprafetele non-absorbante.

Sapele de beton si nisip/ ciment trebuie să fie pe deplin intarite și orice rezid de lapte de ciment sau alte tratamente de suprafață, trebuie sa fie eliminate.  
Temperatura podelei trebuie să fie menținută la peste 10 grade C pe parcursul aplicarii si uscarii adezivului. Incalzirea prin pardoseala trebuie să fie oprita cu cel puțin 48 de ore înainte, în timpul și după aplicare.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sollicitati Ghidul F.Ball de pregatire a suprafetelor suport/ F. Ball Subfloor Preparation Guide.

## SUPRAFETE SUPT UMEDE

Umiditatea relativa (RH) a suprafetei suport poate fi masurata utilizand hidrometrul digital F. Ball. In cazul in care, valoarea RH este mai mare de 75% este necesara aplicarea unei bariere de umiditate adecvate STOPGAP.

## NETEZIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura un nivel corespunzator de aderența pentru suprafetele neregulate este recomandata pregatirea acestora folosind o sapa autonivelanta STOPGAP.

## AMORSAREA

Suprafetele suport, cu absorbanta mare, precum sapele de nisip/ ciment si placaje fibrolemnoase etc. pot determina uscarea rapida a adezivului, ceea ce inseamna reducerea timpului deschis de utilizare. In acest caz, utilizati STOPGAP P131 diluat cu patru parti apa si amestecati pana la omogenizare. Acesta trebuie sa fie complet uscat inainte de a incepe instalarea.

Uscate si pregatite corespunzator, cu sulfat de calciu ex. sape anhidrit, suprafetele trebuie sa fie amorsate cu STOPGAP P121.

## APLICAREA ADEZIVULUI

Se tine trafaletul aplicator in unghi de 60° si se aplica adezivul uniform pe toata suprafata care poate fi acoperita atata timp cat adezivul ramane receptiv si poate oferi un bun transfer. Respectati instructiunile producatorului de pardoseala, astfel plasati pardoseala peste adeziv si presati din centru catre margini pentru a elimina golurile de aer; apoi presati cu o rola de 68 kg uniform dintr-un capat pana in celalalt, vertical si orizontal. Dupa 1-4 ore presati din nou in cele doua directii.

## PRECAUTII

Surplusul de adeziv trebuie sa fie indepartat de pe suprafata pardoselii cat timp acesta este inca umed, folosind o carpa umezita cu apa.

Permiteti adezivului uscarea peste noapte, inainte de a incepe operatiunea de sudare a imbinarilor.

## ACCESORII

Spatula 'V' STYCCOBOND 2 mm x 6 mm 'V', rola speciala pardoseala F. Ball 68kg si

accesorii taiere (trimming knife).

Accesoriile trebuie sa fie curatate cu solutie de sapun si apa calda cat timp adezivul nu este inca uscat.

## DEPOZITARE

A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 5°C si 30°C.

A se proteja de inghet.

## PERIOADA DE VALABILITATE

12 luni, in recipiente nedesfacute si depozitate in conditii corespunzatoare.

## RECOMANDARI SIGURANTA SI SANATATE

Acest produs nu este clasificat sub Normele Chimice (Hazard Information and Packaging for Supply). Un material Safety Data Sheet este disponibil la cerere pentru utilizatorii profesionisti. Acesta pot fi gasit la [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk) alternativ pot fi obtinute la punctul de vanzare sau de la F. Ball and Co. Ltd. la adresa mentionata mai jos.

Conditii de mediu sunt variate, de aceea pentru a asigura performanta si a sustine aceste date, va rugam contactati Departamentul Tehnic.

**Pentru informatii suplimentare despre produsele F. Ball si asistenta tehnica completa, va rugam contactati:**



**F. Ball and Co. Ltd.**

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)