



# STYCCOBONDF57

## Stroomgeleidende Vinyllijm

### PRODUCT INFORMATIE

#### INTRODUCTIE

**STYCCOBOND F57** is een oplosmiddelvrije, met vezels verrijkte, geleidende lijm met een hoge aanvangskleefkracht, goede hechting, lange open tijd en goede weerstand tegen weekmakers. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

STYCCOBOND F57 is geschikt voor het bevestigen van stroomgeleidende/anti-statische PVC vloerbedekkingen en sommige andere vloerbedekkingen met textiele rug.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (Recommended Adhesives Guide - RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen. Raadpleeg de fabrikant van de vloerbedekking of de Technische Adviseurs van F. Ball voor producten die niet in de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) staan.

STYCCOBOND F57 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge beton en zand/cement dekvloeren en plaatmateriaal voor vloeren.

STOPGAP vochtschermen en in goede staat verkerend asfalt dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een Technische Adviseur.



#### KENMERKEN

- Voor gebruik in stroomgeleidende vloerinstallaties
- Hoge aanvangskleefkracht
- Sterke hechting

#### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

Het installeren van stroomgeleidende vloerbedekkingen is veelal onderhevig aan specifieke richtlijnen uitgevaardigd door overheids- of andere instanties ter plaatse. Deze alsook andere richtlijnen uitgevaardigd door de fabrikant van de vloerbedekking dienen opgevolgd te worden.

#### VERPAKKING

Emmer van 15 liter

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Grijs
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (ongeveer)	4m <sup>2</sup> per liter met lijmkam B2
Open tijd	45 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

#### HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	B2	60m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de staat en het absorptievermogen van de ondervloer.

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Neem voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren contact op met onze technische adviseurs.

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbimeter, ofwel CM-meting. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

## EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient het oppervlak te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement, plaatmateriaal, etc kan de lijm te snel opdrogen waardoor de open tijd wordt verkort. Primer STOPGAP P131 verdunnen met 4 delen water en goed roeren tot een homogeen mengsel. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met onverdunde STOPGAP P121.

## LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is). Laat de lijm voor het leggen van de vloerbedekking gedeeltelijk drogen tot een plakkerige consistentie is bereikt.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Uitrollen met een vloerwals van 68kg., van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere. Indien nodig, na 30 minuten herhalen om er zeker van te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd. Las de vinyl pas aan elkaar wanneer de lijm voor een goede hechting heeft gezorgd, normaalgesproken na 24 uur. Natte reiniging kan 7 dagen na installatie plaatsvinden.

## GEREEDSCHAP

B2 lijmkam, F. Ball vloerwals van 68kg, stanleymes.

Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.

Beschermen tegen vorst.

## HOUBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) of op te vragen bij F. Ball and Co.Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

