



STYCCOBOND F57

Vezelverrijkte stroomgeleidende lijm

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F57 is een oplosmiddelvrije, met vezels verrijkte, geleidende lijm met een hoge aanvangskleefkracht, sterke hechting, lange open tijd en goede weerstand tegen weekmakers. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

STYCCOBOND F57 is geschikt voor het bevestigen van diverse soorten stroomgeleidende/anti-statische PVC vloerafwerkingen en bepaalde vloerafwerkingen met een rug van textiel.

Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)** voor informatie over specifieke vloerafwerkingen. Raadpleeg de fabrikant van de vloerbedekking of de technische adviseurs van F. Ball voor producten die niet in de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)** staan.

STYCCOBOND F57 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge beton en zand/cementdekvloeren en vloerkwaliteit plaatmateriaal.

STOPGAP vochtschermen en in goede staat verkerend vloerkwaliteit asfalt dient eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel van minimaal 3 mm.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een technisch adviseur.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Grijs
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (ongeveer)	4 m ² per liter met lijmkam B2
Open tijd	Tot 45 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	B2	60 m ²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.



KENMERKEN

- Voor gebruik in stroomgeleidende vloerinstallaties
- Hoge aanvangskleefkracht
- Sterke hechting

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

Installatie van stroomgeleidende vloerafwerkingen is veelal onderhevig aan specifieke richtlijnen uitgevaardigd door overheids- of andere instanties ter plaatse, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Defensie of andere instelling.

Deze alsook andere richtlijnen uitgevaardigd door de fabrikant van de vloerbedekking dienen opgevolgd te worden.

SCAN QR CODE OM DEMONSTRATIE-VIDEO TE BEKIJKEN



VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder sluierslaag of vuil dat de hechting kan verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cementdekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluierslaag, afwerkingen en coatings moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en 48 uur na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de brochure **Voorbereiding ondervloeren van F. Ball.**

VOCHTIGE ONDERVLOER

De relatieve vochtigheid (RV) in de ondervloer kan worden gemeten met een Digitale Hygrometer. Als de RV hoger is dan 75% dient een geschikt STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem contact op met een technisch adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond glad en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dienen ongelijkmatige en onregelmatige oppervlakken te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cementdekvloeren, plaatmateriaal, etc kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Primer STOPGAP P131 verdunnen met 4 delen water en goed mengen tot een homogeen mengsel. Na het aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) primeren met onverdunde STOPGAP P121 volgens het informatieblad.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN VOOR GEBRUIK

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet voldoende groot zijn dat de lijm nog receptief is). Laat de lijm voor het leggen van de vloerafwerking gedeeltelijk drogen tot het een iets dikkere consistentie heeft bereikt.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerafwerking en leg de vloer in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de gehele vloer goed contact maakt met de lijm. Uitrollen met een vloerwals van 68 kg, van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere.

Indien nodig na 30 minuten herhalen om zeker te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd.

Las de vinyl pas aan elkaar wanneer de lijm een goede hechting heeft verkregen, normaalgesproken na 24 uur. Natte reiniging kan 7 dagen na installatie plaatsvinden.

GEREEDSCHAP

- Lijmkam B2
- F. Ball vloerwals van 68 kg
- Stanley mes
- Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water en zeep, als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C and 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.



VOOR HET KIEZEN VAN DE JUISTE VLOERLIJM, DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.NL OF BEL 06-82812840



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl