



STYCCOBOND F61

Sneldrogende Contactlijm

PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F61 is een sneldrogende oplosmiddelhoudende contactlijm. De lijm dient met een kunststof lijmverdeler of een kwast te worden aangebracht. Het is sneldrogend en heeft een lange open tijd. Het is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen en kan tegen normale schoonmaakmethodes met vocht. Door het meteen ontstaan van een hechting is dit product ideaal voor gebruik op trappen en treden.

STYCCOBOND F61 is geschikt voor het bevestigen van PVC en rubber randen, plinten, trapneusprofielen, vloer- en wandbekleding met ruggen van PVC, rubber, kurk en de meeste soorten textiel.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) van F. Ball voor informatie over specifieke vloerbedekkingen en een Technisch Adviseur voor informatie over het bevestigen van wandbekleding.

STOPGAP vochtschermen en in goede staat verkerend asfalt dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

Neem contact op met een Technisch Adviseur voor informatie over andere soorten ondergrond.



KENMERKEN

- Lange open tijd
- Sneldrogend
- Heavy duty

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante richtlijnen voor de installatie van veerkrachtige en textiel vloerbedekkingen en aanvullende specificaties ter plaatse.

VERPAKKING

5 liter blik

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Strogeel
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Vlampunt	-17°C
Verbruik (ongeveer)	2 m ² per liter bij gebruik op beide oppervlakken
Open tijd (ongeveer)	20 minuten – wanneer de lijm droog aanvoelt dienen beide oppervlakken binnen 30 minuten worden samengebracht.
Droogtijd	24 uur

HOEVEEL NODIG?

VERZEND-EENHEID	APPLICATIE	VERBRUIK PER VERPAKKING
5 liter	Kunststof lijmverdeler	10 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERVLOER

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van iedere vloerbedekking of muurbekleding. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 5°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Muren dienen vrij te zijn van behang, wandbekledingen etc. en de lijmen die gebruikt zijn om dezen te bevestigen. Verflagen moeten verwijderd zijn. Eventuele schimmel dient te zijn verwijderd en het oppervlak met een kopervrij schimmelbestendig reinigingsmiddel zijn behandeld. Alle oppervlakken dienen effectief tegen vocht beschermd te zijn met bijvoorbeeld een vochtwerende- of bouwfolie in muur en vloer.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen bij F. Ball and Co. Ltd.

PRIMER AANBRENGEN

Gebruik een dunne, gelijkmatig aangebrachte laag STYCCOBOND F61 of STOPGAP PI31 op goed voorbereide, zeer absorberende oppervlakken.

LIJM AANBRENGEN

Gebruik een lijmverdeler onder een hoek van 60° of een kwast. Verspreid de lijm gelijkmatig over de rug van de bedekking/bekleding en de vloer/muur.

Wacht tot het oplosmiddel is verdampd en de lijm droog aanvoelt (na ongeveer 20 minuten). Daarna dienen beide oppervlakken binnen 30 minuten worden samengebracht. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en over het gehele oppervlak effectief lijmcontact tot stand te brengen.

Walsen met een vloerwals van 68 kg en oefen met een roller of spatel druk uit op de wandbekleding.

VOORZORGSMAATREGELEN

Het is belangrijk meteen goed te plaatsen. Zodra de twee oppervlakken samenkomen komt de hechting direct tot stand.

Gebruik geen stalen lijmkam voor het aanbrengen van deze lijm.

Zorg bij het bevestigen op trappen en treden dat er voldoende lijm wordt gebruikt. Bekleding op trappen en treden dient stevig vast te zitten.

Oplosmiddel dat in de lijm is achtergebleven en bij het tot stand komen van de hechting is ingesloten kan een nadelige invloed hebben op het eindresultaat.

Ontvlambaar. Volg de adviezen voor gezondheid & veiligheid op. Lege verpakkingen zijn potentieel brandgevaarlijk en dienen met zorg en in overeenstemming met de huidige regelgeving voor afvalstoffen te worden weggebracht.

GEREEDSCHAP

Styccobond kunststof lijmverdeler of platte kwast

Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met universeel reinigingsmiddel STYCCOWIPES of STYCCOCLEAN SOLVENT.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5 - 30°C in overeenstemming met huidige regelgeving voor brandbare vloeistoffen. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

