



# STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup>

## Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm

### PRODUCT INFORMATIE

#### INTRODUCTIE

**STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup>** is een gebruiksklare, met vezels verrijkte, vochtuithardende heavy-duty vloerlijm voor het bevestigen van diverse typen vloerbedekking en kunstgras. Alhoewel het waterbestendig is en geschikt voor gebruik buiten, is het niet als zodanig bedoeld en kan het ook niet als vervanging dienen voor een vochtscherm. Het is bestand tegen olie en vet en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingsystemen.

STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup> kan worden gebruikt voor het bevestigen van naaldvilt / vezel gebonden tapijt, kunstgras, PVC, latex, polyurethaan en tapijt met rubber rug, vinyl en rubber vloerbedekking, in banen en tegels.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup> kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton, granoliet, zand/cement en houten vloerplaten.

Neem voor informatie over niet-absorberende ondervloeren contact op met een Technische Adviseur.



#### KENMERKEN

- Met vezels verrijkt
- Vloerbedekking bevestigt na minstens 90 minuten
- Lassen na 2 uur
- Sterke hechting
- Isocyaan- en oplosmiddelvrij
- Na uitharding bestand tegen water, olie en vet
- Geschikt bij vloerverwarming
- Geschikt voor gebruik buiten

#### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 ((installatie van textiel vloerbedekkingen) of BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

#### VERPAKKING

7.5kg emmer

#### HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
7.5 kg	A2	25 m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de staat en het absorptievermogen van de ondervloer.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	3.3m <sup>2</sup> per kg met lijmkam A2
Open tijd	20 - 30 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer
Uithardingstijd	Begint na 90 minuten Volledige uitharding 24 uur

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De omgevings- en vloertemperatuur dienen tijdens het aanbrengen en uitharden van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Bij gebruik buiten hoeft de ondervloer niet volledig droog te zijn. Het oppervlak dient zichtbaar droog te zijn voordat de lijm wordt aangebracht.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u vinden in de brochure Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball and Co. Ltd.

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter (CM-meting) of digitale hygrometer. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technische Adviseur.

## EGALISEREN

Om ervoor te zorgen dat de ondergrond geschikt is voor hechting met de vloerlijm, dienen ondervloeren te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Primeren is niet nodig.

## LIJM AANBRENGEN

**De lijm voor gebruik in een warme omgeving bewaren, om het verwerken te vergemakkelijken.**

**Vloerbedekking bevestigen** - zorg dat de vloerbedekking is geacclimatiseerd volgens de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant, vlak is neergelegd en minstens 24 uur plat ligt voor het leggen. Op maat snijden vóór het aanbrengen van de lijm.

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak. De grootte van het oppervlak moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is en volledige lijmoeverdracht kan plaatsvinden.

Vloerbedekking direct leggen en walsen om overal goed contact met de lijm te bereiken. **Indien nodig verzwaring aanbrengen om het contact tussen vloerbedekking en ondervloer te bevorderen, tot de lijm is uitgehard.**

Bij vloerbedekking met een diep profiel of met een grove rug kan het nodig zijn om meer lijm aan te brengen om een goed contact te bereiken. Gebruik in zo'n geval een STYCCOBOND lijmkam B3.

De open tijd van de lijm is afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en absorptie van de ondervloer.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Vloerbedekking lassen na tenminste 2 uur.

Plaats voordat de lijm volledig is gedroogd geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking - normaalgesproken na 2 uur.

Buitenvloeren beschermen tegen regen tot de lijm volledig is uitgehard.

Zorg er bij kunstgras voor dat lijm dat door de drainage gaatjes sijpelt met STYCCOWIPES doekjes wordt verwijderd voordat de lijm uithardt.

## GEREEDSCHAP

A2 lijmkam voor veerkrachtige vloerbedekkingen met gladde rug.

B2 lijmkam voor vloerbedekkingen met profiel of een grove rug.

F. Ball vloerwals van 68kg

Gereedschap voordat de lijm uithardt met STYCCOWIPES schoonmaken.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst

## HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd.

Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Deze zijn te vinden op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

