



STYCCOBOND F81

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **STYCCOBOND F81** είναι μια εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένη για χρήση σε περιοχές που μπορεί να περιέχουν νερό στην επιφάνειά τους. Όταν στεγνώσει γίνεται ανθεκτική σε νερό, λάδια και γράσο. Παρόλο που η κόλλα είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους δεν προορίζεται για χρήση ως μεμβράνη κατά της υγρασίας.

Η **STYCCOBOND F81** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση μίας ευρείας γκάμας επικαλύψεων δαπέδων συμπεριλαμβανομένων και μερικών δαπέδων από βινύλιο και από καουτσούκ, συνθετικού χλωροτάπητα με βάσεις από PVC και τάπητες από συνθετικές ίνες.

Βλέπε τον οδηγό προτάσεων για κόλλα **STYCCOBOND** για τις ειδικές επικαλύψεις ανάλογα με το είδος του δαπέδου.



Το προϊόν είναι δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού ναυτιλίας και εγκεκριμένο για χρήση σε τοποθετήσεις ναυτιλιακών δαπέδων από DNV - DET NORSKE VERITAS.

Η **STYCCOBOND F81** μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάνω σε λειαντικά υποδοστρώματα STOPGAP και PREPDEK, συμπαγή, λεία υποδάπεδα από σκυρόδεμα, γρανόλιθο, κονιάματα άμμου/τσιμέντου και κόντρα πλακέ.

Η ασφάλτος και οι ασφαλτόπλινθοι θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική επίστρωση ελάχιστου πάχους 3 mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| Χρώμα | Ρητίνη | Κίτρινο |
| | Σκληρυντικό | Μπλε |
| | Μικτά | Πράσινο |
| Υφή | Κρεμώδης | |
| Κάλυψη (κατά προσέγγιση) | 2m ² ανά kg χρησιμοποιώντας χτένα 1.5mm x 5mm 1.2m ² ανά kg χρησιμοποιώντας χτένα 2mm x 6mm | |
| Διάρκεια Ζωής Μείγματος Στο Δοχείο | Έως 60 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την απορροφητικότητα υποστρώματος | |
| Χρόνος Λειτουργίας (κατά προσέγγιση) | 2 ώρες υπό 20°C | |



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλος χρόνος ανοίγματος
- Για εφαρμογές βαριών καθηκόντων
- Χωρίς διαλύτες
- Εφαρμόζεται με χτένα
- Εγκεκριμένο για ναυτιλιακή χρήση

ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι τοποθετήσεις επικαλύψεων δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού εθνικού Βρετανικού Πρότυπου Κώδικα Πρακτικής π.χ του BS5325 (Τοποθέτηση υφαντών καλυμμάτων δαπέδου) ή του BS 8203 (Τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδων) και τις συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Πακέτο 5kg. Η ρητίνη και το σκληρυντικό παρέχονται στις σωστές δοσολογίες έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ανάμειξη χωρίς μέτρηση.

| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΤΕΝΑΣ | ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 5kg | 1.5mm x 5mm | 10m ² |
| 5kg | 2mm x 6mm | 6m ² |

Σημείωση: Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδοστρώματος είναι απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση οποιασδήποτε επικάλυψης δαπέδου. Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να είναι συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, χρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140.

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και οποιοδήποτε ρυτιί ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΥΓΡΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η Σχετική Υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας το Αναλογικό Υγρόμετρο της F. Ball. Όπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 75%, η κατάλληλη Αδιάβροχη Μεμβράνη Προστασίας STOPGAP θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

ΛΕΙΑΝΣΗ/ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ

Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα γίνει η επικόλληση, οι άνισες και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λειαντικό/ισοπεδωτικό STOPGAP.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Το αστάρωμα δεν είναι αναγκαίο.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ανακατέψτε το σκληρυντικό (μπλε μέρος) κι έπειτα αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου μέσα στο δοχείο της ρητίνης (κίτρινο μέρος). Χρησιμοποιώντας ένα χτυπητήρι που έχετε συνδέσει σε ένα τρυπάνι χαμηλής ταχύτητας, αναμείξτε τα 2 συστατικά για περίπου 2 λεπτά ή μέχρι να επιτευχθεί ενιαίο χρώμα και υφή. Εναλλακτικά μπορείτε να αναμείξτε τα 2 συστατικά με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα ραβδί, ξύνοντας τις πλευρές του δοχείου, μέχρι να γίνει ομοιογενές το χρώμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ

Οι επικαλύψεις δαπέδου πρέπει να απλώνονται για να ισιώσουν και να κόβονται στα κατάλληλα μέτρα πριν την ανάμιξη της κόλλας. Κρατώντας τη χτένα υπό γωνία 60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε μια περιοχή που μπορεί να καλυφτεί μέσα στο χρόνο λειτουργίας της κόλλας. Απλώστε την επικάλυψη δαπέδου αμέσως, πάνω στην υρή κόλλα και πιέστε από το κέντρο προς τα έξω για να αποκλείσετε την είσοδο του αέρα. Στρώστε με κύλινδρο ώστε να επιτευχθεί πλήρης επαφή με την κόλλα.

Τοποθετείστε βάρη όπως κρίνετε απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η πλήρης επαφή μέχρι να στερεοποιηθεί η κόλλα – περίπου 12 ώρες.

Όταν τοποθετείτε επικαλύψεις δαπέδου με φωλιδωτές βάσεις χρησιμοποιήστε επαρκή κόλλα ώστε να καλυφθούν οι εγκοπές των βάσεων όταν απλώνονται μέσα στην κόλλα. Η παραπάνω περιπτώση συνεπάγεται και μια μικρότερη περιοχή κάλυψης από την ενδεικτική.

Ο χρόνος ανοίγματος της κόλλας εξαρτάται από την θερμοκρασία, την υγρασία και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η ανάμιξη πρέπει να γίνεται με γεμάτες συσκευασίες καθώς οι αναλογίες είναι κρίσιμες.

Μην ασκείτε βάρη και μην μετακινείτε έπιπλα στην επικάλυψη δαπέδου, έως ότου η κόλλα έχει στεγνώσει πλήρως.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Χτένα STYCCOBOND 1.5mm x 5mm με εγκοπές V για επικαλύψεις δαπέδων με επίπεδες βάσεις.
Χτένα STYCCOBOND 2mm x 6mm με εγκοπές V για επικαλύψεις δαπέδων με υφαντές ή φωλιδωτές βάσεις. Κύλινδρος δαπέδου F.Ball 68 kg.

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με το καθαριστικό δαπέδων STYCCOCLEAN C141, αμέσως μετά την χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. Προστατεύστε από το ψύχος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Αυτό το προϊόν εντάσσεται στους κανονισμούς χημικών ουσιών (Πληροφορίες για Κινδύνους και για Συσκευασίες). Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για επαγγελματίες χρήστες αφοδού ζητηθούν. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk. Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από τα σημεία πώλησης, ή από την F. Ball and Co. Ltd στην πιο κάτω διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα F. Ball ή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Τηλ: +44 (0) 1538 361633

Φαξ: +44 (0) 1538 361622

Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης:

+44 (0) 1538 361567

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk