



# STOPGAP FILL AND PRIME

## Twee-delige, flexibele cementgebonden primer

### INLEIDING

STOPGAP FILL AND PRIME is een twee-delige, sneldrogende, flexibele cementgebonden primer voor computervloeren en ondervloeren met goed vastzittende, waterbestendige lijmresten voordat STOPGAP 1200 direct op de ondervloer wordt aangebracht.

STOPGAP FILL AND PRIME heeft een thixotropische consistentie waardoor voegen tussen panelen gevuld kunnen worden tot een breedte van maximaal 4 mm. STOPGAP FILL AND PRIME is aan te brengen tot een laagdikte van 1 mm, hardt snel uit en is al na 60 minuten beloopbaar. Na volledige uitharding zorgen de flexibele eigenschappen van het product dat het met bewegingen in de vloer meegaat.

STOPGAP FILL AND PRIME kan worden aangebracht op houten vloerplaten zoals multiplex, vlokkenplaat (OSB3), spaanplaat (chipboard) volgens BSEN 312 bijlage A P4-P7 en medium hardboard (MDF) voorafgaande aan egaliseren met STOPGAP 700. STOPGAP FILL AND PRIME kan ook gebruikt worden voor het glad maken van ongelijke vloerplaten met tong en groef voordat spaanplaat wordt aangebracht.

STOPGAP FILL AND PRIME biedt een uitstekende hechting aan een groot aantal soorten ondervloer, zoals STOPGAP vochtschermen, zand/cement dekvloeren, beton, in goede staat verkerend asfalt, granito, terrazzo, epoxy- en polyurethaan, keramische- en natuursteentegels.

### VERBRUIK

4 kg STOPGAP FILL AND PRIME poeder gemengd met 2,5 liter STOPGAP FILL AND PRIME Vloeistof dekt circa 8,5 m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 0,5 mm.

### HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE	VERBRUIK PER 6,6 KG	VERBRUIK PER 20 m <sup>2</sup>
0.2 mm	20 m <sup>2</sup>	1 verpakking
0.5 mm	8,5 m <sup>2</sup>	2,5 verpakking

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid van de ondervloer.

### KENMERKEN

- Sneldrogend
- Laagdikte tot 1mm op horizontale oppervlakken
- Uitstekende flexibiliteit
- Mengem niet nodig
- Thixotropisch voor het vullen van voegen tot 4 mm breed

## TECHNISCHE INFORMATIE

Verwerkingstijd bij 20°C	10 - 15 minuten
Uithardingstijd bij 20°C	vanaf 60 minuten
Droogtijd (gereed voor volgende behandeling)	60 - 120 minuten
Verbruik per mm laagdikte	0,95 kg / m <sup>2</sup>
Laagdikte	Schrappen - 1 mm

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; structureel in goede staat en droog, zonder vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluitelaag, coatings en andere afwerkingen moeten zijn verwijderd.

De temperatuur van de vloer moet hoger zijn dan 5°C tijdens het aanbrengen en uitharden van het product. Ondervloerverwarming dient uit te zijn, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en na het aanbrengen.

Voor meer informatie, raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

### MENGEN

Giet 2,5 liter STOPGAP FILL AND PRIME Vloeistof in de emmer en voeg geleidelijk alle poeder toe. Meng minstens 2 minuten met een elektrische mixer tot het mengsel homogeen en klontjesvrij is.

#### Vloeistof toevoegen

Minimum 1,0 liter / maximum 2,5 liter – per 4 kg afhankelijk van de benodigde consistentie. Geen extra water toevoegen.

### AANBRENGEN

Het mengsel met een vlakspaan op de voorbehandelde ondervloer uitspreiden totdat het oppervlak een gladde en gelijkmatige afwerking heeft. De consistentie is zodanig dat de meeste voegen tussen vloerdelen en houten vloerplaten kunnen worden gevuld.

Voor brede voegen wordt echter geadviseerd eerst een hoeveelheid mengsel aan te maken dat minder vloeistof bevat om brede voegen te vullen met het dikkere mengsel. Daarna de volgende laag aanbrengen met het standaard mengsel met de gebruikelijke consistentie.

### DROGEN

Droogtijd is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer, de omgevings temperatuur en de vochtigheid.

Op alle typen ondervloer, bij een algehele laagdikte van 0,5 mm, kan na 60 minuten worden geëgaliseerd. Bij laagdikten tot 1 mm is dit langer, ongeveer 120 minuten.

### VOORZORGSMAATREGELEN

STOPGAP FILL AND PRIME is niet geschikt voor het vullen van dilatatievoegen in beton.

Alleen voor gebruik binnen.

### GEREEDSCHAP

- Geschikte gladde vlakspaan, mengemmer, elektrische mixer.
- Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.

### BEWAREN

Ongeopende verpakkingen afgedekt en van de grond af opbergen in een koele en droge ruimte, beschermd tegen vorst en overmatige tocht. In een vochtige omgeving gaat het product minder lang mee omdat het dan kan uitharden in de verpakking.

### VERPAKKING

Poeder: polyethyleen zak 4 kg  
Vloeistof: flacon: 2,5 litre

### HOUDBAARHEID

Poeder: 9 maanden in ongeopende verpakkingen indien bewaard in de juiste omstandigheden.

Vloeistof: 12 maanden in ongeopende flacons.

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd.

Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)

Deze zijn bovendien op te vragen bij de groothandel of bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE  
PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR  
TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR  
F-BALL.NL  
OF BEL 06-82812840**



**F. Ball and Co. Ltd.**  
Churnetside Business Park,  
Station Road, Cheddleton,  
Leek, Staffordshire.  
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)  
Tel: +44 (0) 1538 361633  
[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)  
[informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)