



STOPGAP FILL AND PRIME

Twee-delige, Flexibele Cementgebonden Primer

PRODUCT GEGEVENS

INTRODUCTIE

STOPGAP FILL AND PRIME is een twee-delige, sneldrogende, flexibele cementgebonden primer voor computervloeren alsook ondervloeren met goed vastzittende, waterbestendige lijmrestanten voordat **STOPGAP 1200** direct op de ondervloer wordt aangebracht

STOPGAP FILL AND PRIME heeft een thixotropische consistentie waardoor voegen tussen panelen gevuld kunnen worden tot een breedte van 4mm. STOPGAP FILL AND PRIME is aan te brengen tot een laagdikte van 1 mm, hardt snel uit en is al na 60 minuten beloopbaar. Na volledige uitharding zorgen de flexibele eigenschappen van het product dat het met bewegingen in de vloer meegaat.

STOPGAP FILL AND PRIME kan worden aangebracht op houten vloerplaten zoals multiplex, vlokkenplaat (OSB3), spaanplaat (chipboard) volgens BSEN 312 bijlage A P4-P7 en middelhardboard (MDF) voorafgaande aan egaliseren met STOPGAP 700. STOPGAP FILL AND PRIME kan ook gebruikt worden voor het glad maken van ongelijke tong en groef vloerplaten voordat spaanplaat wordt aangebracht.

STOPGAP FILL AND PRIME biedt een uitstekende hechting met een groot aantal soorten ondervloer, zoals STOPGAP vochtschermen, zand/cement dekvloeren, beton, in goede staat verkerend asfalt, granito, terrazzo, epoxy- en polyurethaanharsen, keramische- en natuurtegels.

VERBRUIK

4 kg STOPGAP FILL AND PRIME poeder gemengd met 2,5 liter STOPGAP FILL AND PRIME Vloeistof dekt circa 8,5 m² bij een laagdikte van 0,5 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verwerkingstijd bij 20°C	10 - 15 minuten
Uithardingstijd bij 20°C	60 minuten
Droogtijd (klaar voor verdere bewerking)	60 - 120 minuten
Verbruik per mm laagdikte	0,95 kg / m ²
Laagdikte	Schrapen - 1 mm



KENMERKEN

- Sneldrogend
- Laagdikte tot 1mm op horizontale oppervlakken
- Uitstekende flexibiliteit
- Thixotropisch voor het vullen van voegen tot 4 mm breed

VERPAKKING

Poeder - polyethyleen zak: 4 kg
Vloeistof - flacon: 2,5 liter

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE	VERBRUIK PER 6,6KG	VERBRUIK PER 20 m ²
0,2 mm	20 m ²	1 verpakking
0,5 mm	8,5 m ²	2,5 verpakking

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; structureel in goede staat en droog, zonder vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag en oppervlaktebehandelingsstoffen/-effecten moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet hoger zijn dan 5°C tijdens het aanbrengen en uitharden van het product. Ondervloerverwarming dient uit te zijn, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en na het aanbrengen.

Meer informatie kunt u aanvragen bij F-Ball and Co. Ltd.

MENGEN

Giet 2.5 liter STOPGAP FILL AND PRIME vloeistof in de emmer en voeg geleidelijk alle poeder toe en meng minstens 2 minuten met een elektrisch roerijzer totdat het mengsel homogeen en klontjesvrij is.

Vloeistof toevoegen

Minimum 1,0 liter / maximum 2,5 liter – per 4 kg afhankelijk van de benodigde consistentie. Geen extra water toevoegen.

AANBRENGEN

Het mengsel met een vlakspaan op de voorbehandelde ondervloer uitspreiden totdat het oppervlak een gladde en gelijkmatige afwerking heeft. De consistentie is zodanig dat de meeste voegen tussen vloerdelen en houten vloerplaten kunnen worden gevuld. Voor brede voegen wordt echter geadviseerd eerst een hoeveelheid mengsel aan te maken dat minder vloeistof bevat. Brede voegen vullen met het dikkere mengsel. Daarna een volgende laag aanbrengen met het standaard mengsel met de gebruikelijke consistentie.

DROGEN

Droogtijd is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer, de omgevings temperatuur en de vochtigheid.

Op alle typen ondervloer, bij een algehele laagdikte van 0,5 mm, kan na 60 minuten worden geëgaliseerd. Bij laagdikten tot 1 mm is dit langer, ongeveer 120 minuten.

VOORZORGSMAATREGELEN

STOPGAP FILL AND PRIME is niet geschikt voor het vullen van dilatatievoegen in beton.

Alleen voor gebruik binnen.

GEREEDSCHAP

Geschikte gladde vlakspaan, mengemmer, elektrisch roerijzer.

Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.

BEWAREN

Ongeopende verpakkingen afgedekt en van de grond af opbergen in een koele en droge ruimte, beschermd tegen vorst en overmatige tocht. In een vochtige omgeving gaat het product minder lang mee omdat het dan kan uitharden in de verpakking.

HOUDBAARHEID

Poeder: 9 maanden in ongeopende verpakkingen indien bewaard in de juiste omstandigheden.

Vloeistof: 12 maanden in ongeopende flacons.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

STOPGAP FILL AND PRIME Poeder is geclassificeerd. Lees het relevante veiligheidsinformatieblad en volg de adviezen op.

Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl. Ze zijn ook verkrijgbaar bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

