



STOPGAP MICRO RAPID

Κονίαμα Επιδιόρθωσης Δαπέδων Ταχείας Χρήσης

Screed classification: CT-C16-F6 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813:2002

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το **STOPGAP MICRO RAPID** είναι ένα ευέλικτο κονίαμα ταχείας στερεοποίησης και στεγνώματος, κατάλληλο για επιδιόρθωση. Περικλείει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του τσιμέντου παρέχοντας μια πραγματικά εξαιρετική λύση για εργασίες που απαιτούν άμεση διεκπεραίωση. Παρέχει ένα σούπερ λείο φινιρίσμα σε κατάλληλη κόντρα πλακέ/ελαισκληρωμένη ινοσανίδα και χρησιμοποιείται για την επισκευή επιφανειακών μικρό-ελαττωμάτων σε σύνθετα λείανσης δαπέδων, σε κονιάματα άμμου/τσιμέντου ή θειικού ασβεστίου και άλλες άκαμπτες ξηρές απορροφητικές επιφάνειες, πριν από την τοποθέτηση επιστρωμάτων δαπέδου.

Το **STOPGAP MICRO RAPID** είναι αδιάσταλο και παρέχεται ως προ-αναμειγμένη σκόνη η οποία όταν αναμειγνύεται με νερό θα πρέπει να εφαρμόζεται ως επίστρωση για ανομοιομορφίες σε πάχος έως και 1mm. Δεν περιέχει πρωτεΐνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιολογικά ευαίσθητους χώρους.

Τα υποδάπεδα κατασκευής κόντρα πλακέ/ινοσανίδας πρέπει να στερεώνονται γερά με βίδες σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.



Μέλος της οικογένειας για απόλυτες γρήγορες λύσεις στα δάπεδα.

ΚΑΛΥΨΗ

Μία σακούλα 8kg STOPGAP MICRO RAPID αναμειγμένη με 4,0 λίτρα καθαρού νερού θα καλύψει περίπου 7,5m² πάχους 1mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαρακτηρισμός ταξινόμησης EN 13813	CT-C16-F6
Χρόνος εργασίας @ 20°C	10 λεπτά
Χρόνος σκληρότητας για περπάτημα @ 20°C	Από 20 λεπτά
Έτοιμο να δεχτεί δάπεδα	Από 20 λεπτά
Αντοχή συμπίεσης N/mm ² (EN 13892-2)	
1 ημέρα	>5,0
7 ημέρες	>10,0
28 ημέρες	>16,0
Αντοχή κάμψης N/mm ² (EN 13892-2)	
1 ημέρα	>2,0
7 ημέρες	>4,0
28 ημέρες	>6,0
Κατανάλωση ανά mm πάχος	1,06 kg/m ²
Εφαρμογή πάχους	Ανομοιομορφία σε 1mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρήγορη στερεοποίηση, γρήγορο στέγνωμα
- Κατάλληλο επάνω από ινοσανίδα / συνδέσμους κόντρα πλακέ / κεφαλές βιδών
- Χρησιμοποιείται για δημιουργία ομαλοποιημένης άκρης
- Σούπερ λείο φινιρίσμα
- Δεν απαιτείται αστάρι
- Ευέλικτο

EN 13813:2002

Το παραπάνω πρότυπο αναφέρεται στις ιδιότητες και την απόδοση του προϊόντος, καθώς και στην προδιαγραφή στην οποία δοκιμάστηκε. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται επιβεβαιώνουν τα ελάχιστα επίπεδα αντοχής συμπίεσης και κάμψης στα οποία το προϊόν θα περάσει τις δοκιμασίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σακούλα 8kg.

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ 8KG
Ανομοιομορφία	37,5m ²
1mm	7,5m ²

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα: να είναι γερές, στεγνές (<75%RH) και χωρίς μολυσματικές ουσίες που ενδεχομένως να αποτρέψουν την πρόσφυση.

Οι επιστρώσεις από μείγμα σκυροδέματος και άμμου/τσιμέντου πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως και πρέπει να έχει αφαιρεθεί κάθε έκκριμα σκυροδέματος ή επεξεργασία στην επιφάνεια. Η θερμοκρασία του δαπέδου πρέπει να διατηρείται πάνω από τους 5°C σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και στεγνώματος του υποστρώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό προετοιμασίας υποδαπέδων της F. Ball.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Δεν απαιτείται αστάρωμα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμείξτε κατά αναλογία 2 μέρη σκόνης σε 1 μέρος καθαρού νερού, με το χέρι. Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η σκόνη έχει προστεθεί στο νερό και έχει αναδευτεί ώστε να σχηματιστεί μια σφικτή ουσία, χωρίς σβόλους. Αναμείξτε μόνο όση ποσότητα υλικού είναι εφικτό να εφαρμοστεί εντός του συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Προσθήκη νερού

Μην υπερβαίνετε τα 4,0 λίτρα ανά 8kg, διαφορετικά θα παραταθεί ο χρόνος στεγνώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απλώστε το υλικό ομοιόμορφα σε μια περιοχή κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να δημιουργήσετε μια λεία ομοιόμορφη επιφάνεια, χωρίς ατέλειες.

Η εφαρμογή κόλλας επάνω στην επιφάνεια μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις η επιφάνεια σκληρύνει αρκετά ώστε να μην καταστραφεί από την σπάτουλα της κόλλας – συνήθως χρειάζονται 15 έως 20 λεπτά στους 20°C όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε απορροφητικά υποδάπεδα.

Το στέγνωμα εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποδαπέδου, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την υγρασία.

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ

Το **STOPGAP MICRO RAPID** θα στεγνώσει επαρκώς για να επιτραπεί η τοποθέτηση των επιστρωμάτων δαπέδου μετά από 20 λεπτά όταν εφαρμόζεται ως επίστρωση για ανομοιομορφίες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επεκτείνουν αυτόν τον χρόνο στεγνώματος.

Το **STOPGAP MICRO RAPID** μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως και 3mm αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό θα επεκτείνει τους χρόνους στεγνώματος. Ωστόσο, η εφαρμογή κόλλας μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις η επιφάνεια σκληρύνει αρκετά ώστε να μην καταστραφεί από την σπάτουλα της κόλλας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το **STOPGAP MICRO RAPID** δεν είναι κατάλληλο για χώρους με γρήγορες εναλλαγές θερμοκρασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται μόνο για την αφαίρεση κεφαλών βιδών και συνδέσμων σανίδων κόντρα πλακέ.

Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές επιφάνειες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κατάλληλη ατσάλινη σπάτουλα λείανσης, κουβάς ανάμειξης.

Πλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αυτό το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο, σε μη ανοιγμένους κουβάδες μακριά από το έδαφος σε δροσερές και ξηρές συνθήκες, να προστατεύεται από το ψύχος και τον υπερβολικό αέρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες για μη ανοιγμένες σακούλες και αποθηκευμένες σε σωστές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το προϊόν δεν ταξινομείται. Λάβετε τα σχετικά Τεχνικά Φυλλάδια ασφαλείας και ακολουθήστε τις συμβουλές που παρέχονται.

Τα σχετικά φυλλάδια μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο www.f-ball.com ή εναλλακτικά, μπορείτε να τα λάβετε από το σημείο αγοράς ή από την F. Ball and Co. Ltd. στην παρακάτω διεύθυνση.

Οι συνθήκες των εργοταξίων ποικίλλουν, οπότε για να διασφαλίσετε ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο και να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι τωρινό, επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της F. Ball ή μεγαλύτερη τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τηλ.: +44 (0) 1538 361633

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com

