



STOPGAP MICRO RAPID

Reparatie- en uitvlakmiddel Snelafbindend, sneldrogend, flexibel.

Cement classificatie: CT-C16-F6 naar EN 13813:2002

PRODUCTINFORMATIE

INTRODUCTIE

STOPGAP MICRO RAPID is een zeer fijn, snelafbindend, sneldrogend flexibel reparatie- en uitvlakmiddel dat volgens de laatste ontwikkelingen in cement-technologie een uiterst snelle oplossing biedt. Voor het ultra glad afwerken van vloerplaatmateriaal (triplex, spaanplaat, olie-gehard hardboard, etc), en het repareren van kleine gebreken in vloeregalisaties, zand/cement-, of calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren en andere starre, droge, absorberende oppervlakken voorafgaand aan het installeren van vloerbedekkingen.

STOPGAP MICRO RAPID is dimensionaal stabiel en wordt geleverd als zeer fijn, voorgemengd droog poeder. Gemengd met water dient het uiterst dun te worden aangebracht (schrappen) met een maximale laagdikte van 1 mm. Het is proteïnevrij, waardoor het in biologisch gevoelige ruimtes, zoals ziekenhuizen, kan worden gebruikt.

Ondervloeren van vloerplaatmateriaal zoals spaanplaat of hardboard moeten goed zijn vastgeschroefd in overeenstemming met plaatselijk geldende normen.



Maakt deel uit van het assortiment Fast Track producten, voor uitermate snelle vloeroplossingen. Ideaal bij weinig tijd of krappe deadlines.

VERBRUIK

Een smart pack verpakking van 8 kg STOPGAP MICRO RAPID gemengd met 4,0 liter schoon water dekt ongeveer 7,5 m² bij een laagdikte van 1 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

EN 13813 Classificatie		CT-C16-F6
Verwerkingstijd @ 20°C		10 minuten
Beloopbaar @ 20°C		vanaf 20 minuten
Stoffeerbaar		vanaf 20 minuten
Druksterkte N/mm ² (BS EN13892-2)	1 dag	>5,0
	7 dagen	>10,0
	28 dagen	>16,0
Buigsterkte N/mm ² (BS EN13892-2)	1 dag	>2,0
	7 dagen	>4,0
	28 dagen	>6,0
Verbruik per mm laagdikte		1,06 kg /m ²
Laagdikte		Max. 1 mm



KENMERKEN

- Snelafbindend, sneldrogend
- Geschikt over schroefgaten en voegen tussen platen hardboard
- Kan op afschot worden verwerkt
- Zeer fijn. Ultra gladde afwerking
- Primeren niet nodig
- Flexibel

EN13813:2002

De bovenstaande norm verwijst naar de eigenschappen en prestaties van het product en de specificatie op basis waarvan het is getest. De gegevens bevestigen de minimum druk- en buigwaarden van het product.

VERPAKKING

Smart pack van 8 kg

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE	VERBRUIK PER VERPAKKING 8 KG
uiterst dun (schrappen)	37,5 m ²
1 mm	7,5 m ²

VOORBEREIDING OPPERVLAK

Vloeroppervlakken dienen goed voorbereid te zijn; structureel in goede staat, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder vuildeeltjes die de hechting kunnen verhinderen.

Beton en zand/cement dekvloeren dienen volledig uitgehard zijn en bleedinglaag, coatings of andere behandelingen op het oppervlak moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en uitharden van het mengsel hoger dan 5°C zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.

PRIMER AANBRENGEN

Primeren is niet nodig.

MENGEN

Handmatig 2 delen poeder met 1 deel schoon water mengen. Voeg altijd het poeder toe aan het water. Meng tot een stevige consistentie zonder klontjes. Meng niet meer produkt dan binnen de aangegeven verwerkingstijd verwerkt kan worden.

Water toevoegen

Niet meer dan 4,0 liter toevoegen aan 8 kg product, anders duurt het drogen langer.

AANBRENGEN

Verdeel (schraap) het mengsel gelijkmatig over de voorbereide ondervloer om een glad en uniform oppervlak te verkrijgen zonder onvolkomenheden.

Zodra het oppervlak hard genoeg is, en niet door een lijmkam beschadigd wordt, kan met verilijmen worden begonnen. Op absorberende ondervloeren is dit normaalgesproken 15-20 minuten bij 20°C.

Droogtijd is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer, omgevings-temperatuur en vochtigheid.

UITHARDEN

STOPGAP MICRO RAPID is bij een uiterst dunne laagdikte (schrapen) na 20 minuten voldoende gedroogd om een vloerbedekking te leggen. Bij lagere temperaturen is deze droogtijd langer.

STOPGAP MICRO RAPID kan worden aangebracht met een laagdikte tot 3 mm, alhoewel dit de droogtijd langer maakt. Zodra echter het oppervlak hard genoeg is, en niet door een lijmkam beschadigd wordt, kan met verilijmen worden begonnen.

VOORZORGSMAATREGELEN

STOPGAP MICRO RAPID is niet geschikt voor ruimtes waarin de temperatuur snel kan wisselen, zoals serres en hoge raampartijen, behalve wanneer het wordt gebruikt om schroefgaten en voegen tussen plaatmateriaal te vullen.

Alleen binnen gebruiken.

GEREEDSCHAP

Geschikte stalen vlakspaan, mengemmer,

Gereedschap direct na gebruik afspoelen met water.

BEWAREN

Ongeopende verpakkingen afgedekt en van de grond af bewaren in een koele en droge ruimte, beschermd tegen vorst en overmatige tocht.

HOUBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Veiligheidsbladen zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies neem contact op met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

