



# STOPGAP P121

## Amorsa acrilica

### DETALII PRODUS

#### INTRODUCERE

**STOPGAP P121** este o amorsa acrilica realizata pentru a permite aplicarea sapei autonivelante STOPGAP peste sapele de sulfat de calciu ex. sapele anhidrid. Aceasta previne uscarea rapida a adezivului si a sapei autonivelante. Nu este un produs inflamabil si este potrivit pentru aplicarea peste instalatiile de incalzire prin pardoseala. STOPGAP P121 este de culoare albastru, ceea ce permite un control vizual asupra uniformitatii ratei de acoperire.

#### PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata suport trebuie sa fie corespunzator pregatita, astfel incat sa prezinte o structura dura, neteda si uscata (< 75% RH) iar contaminanti care ar putea afecta aderența trebuie sa fie eliminati. Utilizati STYCCOCLEAN C140 pentru a indeparta urmele de grasime, ulei, sapun etc. de pe suprafetele non-absorbante. Sapele de sulfat de calciu ex. anhidride trebuie sa fie pregatite in concordanta cu instructiunile producatorului si foarte bine aspirate pentru indepartarea oricarei urme de praf, inainte de aplicarea amorsei STOPGAP P121. Temperatura suprafetei trebuie să fie menținută la peste 5 grade C pe parcursul aplicarii amorsei. Încălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprită cu cel puțin 48 de ore înainte, în timpul și după aplicare. Asigurați-vă ca suprafata este uscata si incorporeaza o bariera de umiditate eficace.

#### AMESTECUL SI APLICAREA

##### AGITATI BINE PRODUSUL INAINTE DE UTILIZARE. NU DILUATI!

Aplicati STOPGAP P121 nediluat peste toata suprafata. Aplicati amorsa peste toata suprafata care trebuie sa fie tratata si permiteti uscarea completa.

#### USCAREA

Acest proces este influentat de temperatura, umiditate si absorbanta stratului suport. Atunci cand se aplica peste sape de sulfat de calciu ex. anhidride pregatite corespunzator, in conditii adecvate, permiteti uscarea completa pana la formarea unei pelicule rezistente.

#### PRECAUTII

Permiteti traficarea in conditii normale pe suprafata doar dupa ce amorsa s-a uscat.  
**Se aplica INTOTDEAUNA nediluat.**

#### ACCESORII

Trafalet pentru vopsea sau pensula de marime medie.

#### CURATAREA ACCESORIILOR

Spalati accesoriile cu apa calda imediat dupa utilizare.

#### DEPOZITARE

A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 5°C si 30°C. A se proteja de inghet.

#### PERIOADA DE VALABILITATE

12 luni in recipiente nedesfacute si depozitate in conditii corespunzatoare.

#### INFORMATII TEHNICE

Culoare	Albastru
Rata de acoperire a suprafetei (aprox.)	10 m <sup>2</sup> / litru fiind influentata de conditiile si absorbanta suprafetei suport.

#### CAT DE MULT MATERIAL?

AMBALAJ	SUPRAFATA ACOPERITA/ UNITATE
5 litrii	50m <sup>2</sup>

Nota: Suprafata acoperita va fi influentata de conditiile si absorbanta stratului suport.



#### CARACTERISTICI PRODUS

- Amorsa recomandata in cazul sanelor de sulfat de calciu
- Previne uscarea rapida a adezivului si a sanelor autonivelante
- Pigmentata pentru a permite controlul acoperii suprafetei;

#### AMBALARE

Sticla 5 litrii

#### RECOMANDARI SIGURANTA SI SANATATE

Acest produs nu este clasificat sub Normele Chimice (Hazard Information and Packaging for Supply). Obineti materialul Safety Data Sheet si urmati recomandarile. Acestea pot fi gasite la [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk), alternativ pot fi obtinute la punctul de vanzare sau de la F. Ball and Co. Ltd., la adresa mentionata mai jos.

Conditii de mediu sunt variate, de aceea pentru a asigura performanta si a sustine aceste date, va rugam contactati Departamentul Tehnic.

**Pentru informatii suplimentare despre produsele F. Ball si asistenta tehnica completa, va rugam contactati:**

**F. Ball and Co. Ltd.**  
Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361622  
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567  
Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)  
[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)