



# STOPGAP P121

## Akrylová penetrácia

### ÚDAJE O VÝROBKU

#### ÚVOD

**STOPGAP P121** je akrylová penetrácia navrhnutá pre podporu aplikácií charakteristických produktov STOPGAP, pre vyhladzovacie stierky pod podklady a to na báze kalcium sulfátových potero - anhydrity. Táto penetrácia predchádza neprijateľnému rýchlemu vyzretiu lepidiel a vyzretiu vyhladzovacích stierok pod podklady. Penetrácia je nehorľavá a vhodná na normálne podlahové vykurovanie. STOPGAP P121 je modrej farby a poskytuje užívateľovi vizuálnu kontrolu pri aplikácii a rovnomernosti nanosenia na podklad.

#### SPOTREBA Z BALENIA

Z 5 l balenia napenetrujeme cca 50 m<sup>2</sup> podkladu. Plošná spotreba závisí od stavu a savosti podkladu.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch podlahy musí byť vhodne pripravený:

- zdravý, hladký, suchý ( < 70% RH ) a bez kontaminantov, ktoré môžu zabrániť priľnavosti
- kalcium sulfátové potery - anhydrity by mali byť pripravené v súlade s výrobnými technickými predpismi a povrch by mal byť dôkladne povysávaný od zvyškov prachu pred použitím výrobku STOPGAP P121.
- teplota povrchu musí prevyšovať 5°C pri aplikácii penetrácie na podklad a podlahové vykurovanie musí byť vypnuté 48 hodín pred aplikáciou penetrácie
- uistite sa, že podklad je suchý a zahŕňa účinnú ochranu proti vlhkosti ( membránu )

Pre bližšie informácie si vyžiadajte sprievodcu prípravou podkladu.

#### MIEŠANIE A APLIKÁCIA

Pred použitím dôkladne premiešajte. Neriedte. Aplikujte STOPGAP P121 na celý povrch plochy, rovnomerne rozprestrite a uistite sa že je kompletne vyzretý.

#### DOBA VYZRETIA

Doba vyzretia sa bude rozlišovať v závislosti na teplote, vlhkosti a nasiakavosti podkladu. Pri savých podkladoch a pri teplote 20°C je doba vyzretia 20 až 30 minút. Tento čas sa môže predĺžiť pri nižších teplotách podkladu. Vyhnite sa nadmernému zaťažovaniu podkladu pri vyzretí penetrácie. Aplikujte vždy čistým náradím.

#### NÁRADIE

Maliarsky valec alebo stredne ohybný štetec.

#### ČISTENIE

Nástroje ihneď po použití umyte teplou vodou.

#### SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5°C až 30°C. Chráňte pred mrazom.

#### TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov v uzavretých kanistroch uskladnených v dobrých podmienkach.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Modrá
Vzhľad	Kvapalina
Doba vyzretia pri 20°C (približne)	20 – 30 minút
Spotreba ( približne )	10 m <sup>2</sup> / l

#### SPOTREBA MATERIÁLU

BALENIE	SPOTREBA Z BALENIA
5 litre	50m <sup>2</sup>

Hodnoty spotreby sú uvedené na základe zmiešania s 5,5 l vody v závislosti od vlastností podkladu.



#### VLASTNOSTI

- je vhodná na kalcium sulfátové potery
- zabezpečuje rýchle vyzretie lepidla a vyhladzovacích stierok pod podklady
- farebná penetrácia zabezpečuje vizuálnu kontrolu

#### BALENIE

5L kanister

#### ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako chemický. ( Zoznam označení na bezpečné používanie (S-vety) nájdete na obale daného produktu). Obstarajte si príslušný bezpečnostný list a riadte sa pokynmi. Nájdete ho na [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk) alebo na predajných miestach, prípadne si ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie aktuálnosti tohto technického listu, prosím kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch spoločnosti F. Ball alebo pre podrobnejšiu technickú pomoc, prosím kontaktujte :

#### F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Technické oddelenie Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)