



STOPGAP P141

Voranstrich für wasserabweisende Oberflächen

PRODUKTINFORMATIONEN

EINLEITUNG

STOPGAP P141 ist ein Acrylhaftgrund zur Förderung der Haftung und der Auftragsseigenschaften von STOPGAP-Glättmassen auf wasserabweisenden Untergründen. STOPGAP P141 enthält recyceltes Hart-PVC in Pulverform, das zu einer harten, strukturierten Oberfläche trocknet, welche die Haftung verbessert.

STOPGAP P141 wird für wasserabweisende Untergründe wie Keramikfliesen, vorbehandelten maschinell geglätteten Beton und STOPGAP wasserfeste Oberflächenmembranen empfohlen.

Bei einer Auftragsdicke von mehr als 20 mm wird STOPGAP P141 auch unter STOPGAP 600 auf wasserabweisenden Oberflächen empfohlen.

Das Produkt ist für normale Fußbodenheizungen geeignet und gelb eingefärbt, um das gleichmäßige Auftragen zu erleichtern.

VORBEREITUNG

Die Bodenoberfläche muss wie folgt vorbereitet sein: intakt, glatt, trocken (<75 % RH) und frei von Verunreinigungen, die die Haftung beeinträchtigen können. Die Temperatur des Bodens muss mindestens 5 °C betragen, während der Voranstrich aufgetragen wird. Außerdem müssen Fußbodenheizungen mindestens 48 Stunden vor, während und nach der Verwendung des Voranstrichs ausgeschaltet bleiben. Der Boden muss trocken und mit einer intakten Dampfsperre versehen sein.

Für ausführliche Informationen fordern Sie bitte unser Handbuch zur Vorbereitung von Oberflächen an.

ANWENDUNG/DECKVERMÖGEN

VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN. NICHT VERDÜNNEN.

Haftgrund direkt auf den Boden auftragen, Reichweite ca. 13 m² pro Liter. Nicht sparsamer auftragen, weil dies die Haftungseigenschaften beeinträchtigen kann. Pfützenbildung in Vertiefungen vermeiden, weil dies die Trocknungszeiten beeinträchtigt.

TROCKNUNGSZEIT

Ab 15 Minuten bei 20 °C. Niedrige Temperaturen, feuchte Umgebungsbedingungen und schlechte Luftzirkulation verlängern diese Zeit erheblich. Um die Trocknungszeiten zu verkürzen, wird der Einsatz eines Lüfters empfohlen.

BESONDERE HINWEISE

Vermeiden Sie übermäßige Beanspruchung des Untergrundes, auch nachdem der Voranstrich getrocknet ist.

WERKZEUG

Farbrolle mit kurzer oder mittlerer Florhöhe. Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser waschen und in einem Kunststoffbeutel aufbewahren.

LAGERUNG

Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C aufbewahren. Vor Frost schützen.

HALTBARKEIT

12 Monate in ungeöffneten Behältern unter guten Lagerbedingungen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--|
| Farbe | Gelb |
| Reichweite (ca.) | Bei Auftrag auf wasserabweisenden Untergrund: 65m ² Die Angaben variieren je nach Beschaffenheit des Untergrundes. |
| Trocknungszeit (ca.) | Ab 15 Minuten bei 20 °C auf wasserabweisendem Untergrund. |

MATERIALVERBRAUCH

| GEBINDE | REICHWEITE PRO GEBINDE |
|----------------|--------------------------|
| 5 l unverdünnt | 65 m ² (max.) |

Das Deckvermögen ist abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.



EIGENSCHAFTEN

- Strukturierte Oberfläche
- Schnell trocknend
- Eingefärbt zwecks Auftragskontrolle
- Geeignet für die Verwendung mit F.- Ball-Produkten für die Schifffahrt

PRODUKTGRÖSSEN

5-Liter-Kanister

GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZEMPFEHLUNGEN

Dieses Produkt ist nicht als Gefahrgut eingestuft. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern. Diese erhalten Sie auf der Website: www.f-ball.com. Alternativ erhalten Sie das Sicherheitsdatenblatt auch bei Ihrem Händler oder von F. Ball and Co. Ltd. unter der unten angegebenen Anschrift.

Umgebungsbedingungen sind von Baustelle zu Baustelle unterschiedlich. Um sich zu vergewissern, dass das Produkt für Ihren Anwendungszweck geeignet ist und dieses Datenblatt auf dem neuesten Stand ist, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Wenn Sie weitere Informationen über die Produkte von F. Ball wünschen oder technische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Großbritannien

Tel.: +44 (0) 1538 361633
E-Mail: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk