



STOPGAP 1200

Hoogwaardig egaliseermiddel

Classificatie: CT-C16-F6 t/m EN 13813:2002

INLEIDING

STOPGAP 1200 is een uit twee delen bestaand, snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel dat geschikt is voor de voorbereiding van in goede staat verkerende binnenvloeren voorafgaand aan de installatie van een nieuwe vloerafwerking.

STOPGAP 1200 is vooral geschikt voor gebruik op oude lijmresten (waaronder bitumen en fixatie voor tapijttegels) zonder dat de vloer met een primer hoeft te worden voorbehandeld. STOPGAP 1200 kan worden gebruikt voor het plaatselijk vullen van houten onder-vloeren voordat houten vloerplaten zoals multiplex worden aangebracht. Het is geschikt voor gebruik in klinische en biologisch kwetsbare ruimtes zoals ziekenhuizen, laboratoria, etc.

Vocht heeft geen invloed op STOPGAP 1200 en het is zodoende geschikt voor gebruik op vochtige, schone, ongelijkmatige dekvloeren van beton en zand/cement, voordat een STOPGAP vochtscherm of STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE wordt aangebracht.

STOPGAP 1200 is ook geschikt voor gebruik op diverse andere typen ondervloer, zoals STOPGAP vochtschermen, zand/cement dekvloeren, beton, granito, terrazzo, asfalt, staal, oude asbesthoudende vinyltegels, epoxy- en polyurethaanharsen, keramische- en natuurtegels.

VERBRUIK

Een zak van 20 kg STOPGAP 1200 Poeder gemengd met 5,0 liter STOPGAP 1200 Vloeistof dekt een oppervlak van ongeveer 5,0 m² bij een laagdikte van 2-3 mm.

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE	DEKKING PER EENHEID	VERBRUIK PER 100M ²	GRADED AGGREGATE
2-3 mm	5,0 m ²	20 eenheden	n.v.t.
5 mm	2,5 m ²	40 eenheden	n.v.t.
10 mm	1,3 m ²	79 eenheden	n.v.t.
30 mm	0,6 m ²	178 x poeder + 89 x aggregaat	

Opmerking: Verbruik is gebaseerd op 5,0 liter en is afhankelijk van de gesteldheid van de ondervloer.



KENMERKEN

- Kan direct op oude lijmresten, fixaties voor tapijttegels en vochtschermen, bij laagdiktes tussen 2-10 mm
- Tolerant voor vocht - geschikt onder STOPGAP vochtschermen
- Al na 4 uur te stofferen
- Vullen tot 30 mm

EN 13813:2002

De bovenstaande norm verwijst naar de eigenschappen en de prestaties van het product en de specificaties op basis waarvan het is getest. De waarden geven de minimum druk- en treksterkte van het product aan.

Getest volgens IMO FTP Code procedures, STOPGAP 1200 voldoet aan Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016, S.I. 2016/1025, en de Marine Equipment Directive 2014/90/EU, en is goedgekeurd voor gebruik als primaire bedekking op scheepsdekken.



2812/ Zie productiedatum
164.106/ERO2812/MED0390Rev.1



1121/ Zie productiedatum
164.106/WCL1121/MER0390Rev.1

**SCAN DE QR CODE
OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE
BEKIJKEN**



TECHNISCHE INFORMATIE

Klasse-indeling	CT-C16-F6	
Verwerkingstijd bij 20°C	15 - 20 minuten	
Beloopbaarheid bij 20°C	60 minuten	
Bij 3 mm stoffeerbaar voor meeste vloerafwerkingen:	Na 4 uur	
Druksterkte N/mm ² (EN 13892-2)		
1 dag	>6,0	
7 dagen	>10,0	
28 dagen	>16,0	
Treksterkte N/mm ² (EN 13892-2)		
1 dag	>2,0	
7 dagen	>4,0	
28 dagen	>6,0	
Verbruik per mm laagdikte	1,54 kg/m ²	
Laagdikte	Ongevuld	2-10 mm
	Gevuld	Maximaal 30 mm

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; structureel in goede staat, droog (>75% relatieve vochtigheid (RV)) en zonder vuildeeltjes die de hechting kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondergronden.

STOPGAP 1200 is vocht-tolerant en kan direct worden aangebracht op vochtig (>75% RV) beton en zand/cement dekvloeren om te egaliseren voorafgaande aan het aanbrengen van een STOPGAP vochtscherm.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig zijn uitgehard en een sluiertlaag en oppervlakte behandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet boven 10°C worden gehouden tijdens het aanbrengen en drogen van de egalisatie. Vloerverwarming dient uit te zijn, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en na het aanbrengen. Stalen ondervloeren dienen gezandstraald te worden met SA2½ of draaischijf/staalborstel tot ST2, vrij van corrosie en schoon zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

PRIMER AANBRENGEN

Absorberende oppervlakken – Primeren is niet nodig.

Zeer absorberende vloeren behandelen met verdunde primer STOPGAP P131 (1:4) om te snel drogen en de vorming van luchtgaatjes te beperken en de vloeï en verwerkbaarheid te bevorderen.

Bij gebruik onder een vochtscherm op vochtig beton of zand/cement dekvloeren, voor het egaliseren primeren met verdunde STOPGAP P131 (1:7).

Niet absorberende oppervlakken – Primeren is niet nodig.

Bij vloerverwarming of waar direct op een STOPGAP epoxy vochtscherm wordt gewerkt dat langer dan 24 uur geleden is aangebracht, het oppervlak primeren met STOPGAP P141.

Primers aanbrengen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Deze moeten droog zijn voordat de egalisatie wordt aangebracht.

MENGEN

Standaard mengsel - Giet 5,0 liter STOPGAP 1200 Vloeistof in een mengemmer en voeg geleidelijk alle poeder toe. Meng minstens 2 minuten met een elektrische mixer met mengarm totdat het mengsel glad, homogeen en klontvrij is.

Gevuld mengsel - Voeg 12,5 kg STOPGAP GRADED AGGREGATE aan het bereide standaard mengsel toe. Aangeraden wordt het vloeistofgehalte te reduceren tot 4,75 liter om te voorkomen dat het mengsel gaat scheiden.

STOPGAP 1200 uitsluitend mengen met STOPGAP 1200 Vloeistof.

GEREEDSCHAP

- Geschikte stalen vlakspaan
- Prikroller
- Mengemmer
- Elektrische mixer met mengarm
- Gereedschap direct na gebruik afspoelen met water

BEWAREN

Ongeopende zakken moeten afgedekt en van de grond af worden bewaard in een koele en droge ruimte, beschermd tegen vorst en overmatige tocht. Vocht vermindert de houdbaarheid. De poeder kan uitharden in de verpakking.

VERPAKKING

Poeder: gevoerde papieren zak van 20 kg.

Vloeistof: flacon van 5 liter.

HOUDBAARHEID

Poeder: 9 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

Vloeistof: 12 maanden in ongeopende flacons.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.nl.

Deze zijn bovendien op te vragen bij de groothandel of bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

AANBRENGEN

Giet het mengsel op de voorbehandelde ondervloer en laten uitvloeien voor een gladde afwerking. Het gebruik van een vlakspaan is nauwelijks nodig. Met een prikroller kunnen luchtbelletjes en rakelstagen verwijderd worden zodat het oppervlak er egaler uitziet. Het mengsel dient te worden aangebracht met een laagdikte van tussen 2-10 mm (standaard mengsel) of tot maximaal 30 mm (gevuld mengsel), maar dit kan minder zijn als de vloer plaatselijk afloopt. Voor een optimaal resultaat moet een laagdikte van tenminste 3 mm worden aangehouden.

STOPGAP 1200 is zelf-uitvloeiend. Eventuele oneffenheden kunnen met een carborundum schuursteen worden verwijderd wanneer de egalisatie beloopbaar is, normaal gesproken na 60 minuten bij 20°C. Dit zal langer zijn bij lagere temperaturen, bijvoorbeeld circa 2 uur bij 10°C.

DROGEN

De droogtijd hangt af van het absorptievermogen van de ondervloer, de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad.

Op alle typen ondervloer en bij een algehele laagdikte van 2-5 mm kunnen na 4 uur de meeste soorten vloerbedekking worden gelegd. Bij laagdiktes van 6-10 mm is dat na 24 uur. Voor laagdiktes van meer dan 10 mm en tot maximaal 30 mm neemt de droogtijd toe tot 7-14 dagen.

Indien de egalisatie gebruikt wordt om de ondervloer voor te bereiden voordat een STOPGAP vochtschermbord wordt aangebracht dient de egalisatie tenminste 24 uur te drogen voordat men met de installatie verdergaat.

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij gebruik op asfalt dient een laagdikte van tenminste 3 mm en maximaal 6 mm te worden aangehouden. Gelijmatig aanbrengen. Niet geschikt op oude lijmresten onder vochtschermen of op lijmresten die zacht worden onder invloed van water – deze lijmresten dienen eerst volledig te worden verwijderd.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN
VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.NL
OF BEL 06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.nl
informatie@f-ball.nl