



STOPGAP 500

Uitvlakmiddel

Classificatie: CT-C16-F6 volgens EN 13813:2002

INLEIDING

STOPGAP 500 is een sneldrogend uitvlakmiddel voor het afwerken van plaatmateriaal (triplex, spaanplaat, hardboard, etc), bestaande vloeregalisaties, zand/cement-, calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren en andere starre, droge, absorberende oppervlakken voorafgaand aan het leggen van een vloerafwerking.

STOPGAP 500 is dimensionaal stabiel en wordt geleverd als een gemengd droog poeder. Specifiek voor uiterst dunne laagdiktes die aflopen tot ultra dun (schrappen). Het is proteïnevrij, waardoor het in biologisch gevoelige ruimtes, zoals ziekenhuizen, kan worden gebruikt.

Ondervloeren van plaatmateriaal zoals spaanplaat of hardboard moeten goed zijn vastgeschroefd in overeenstemming met plaatselijk geldende normen.

VERBRUIK

Een verpakking van 8 kg STOPGAP 500 gemengd met 4,5 liter schoon water dekt ongeveer 8 m² bij een laagdikte van 1 mm.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Vloeroppervlakken moeten goed voorbehandeld zijn; in goede staat, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid) en zonder vuildeeltjes die de hechting kunnen beïnvloeden.

Beton, zand/cement en calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren dienen volledig uitgehard zijn en afwerkingen, coatings, sluierslaag etc moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van het product hoger dan 5°C zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE	VERBRUIK PER VERPAKKING	VERBRUIK PER 50 M ²
Ultra dun	50 m ²	1 x 8 kg
1 mm	8 m ²	5,5 x 8 kg

KENMERKEN

- Sneldrogend
- Proteïnevrij
- Geschikt voor de voegen tussen plaatmateriaal (triplex, spaanplaat, hardboard, etc)
- Voor vloeren met lichte tot gemiddelde belasting
- Aanbrengen met vlakspaan
- Kan aflopend, tot zeer dun worden verwerkt
- Weinig geur

EN 13813:2002

De bovenstaande norm verwijst naar de eigenschappen en prestaties van het product en de waarden op basis waarvan het is getest. De gegevens bevestigen de minimum druk - en buigwaarden van het product.

SCAN DE QR CODE OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE BEKIJKEN



TECHNISCHE INFORMATIE

Klasse-indeling	CT-C16-F6
Verwerkingstijd bij 20°C	15 - 20 minuten
Beloopbaarheid bij 20°C	25 minuten bij zeer dunne laag
Egaliseren na	25 minuten bij zeer dunne laag
Druksterkte N/mm ² (EN 13892-2)	
1 dag	>5,0
7 dagen	>10,0
28 dagen	>16,0
Buigsterkte N/mm ² (EN 13892-2)	
1 dag	>2,0
7 dagen	>4,0
28 dagen	>6,0
Verbruik per mm laagdikte	1 kg / m ²
Laagdikte	Zeer dun tot 1 mm

PRIMEREN

Primeren is niet nodig.

MENGEN

Handmatig 2 delen poeder met 1 deel schoon water mengen. Voeg altijd het poeder toe aan het water. Meng tot een stevige consistentie is bereikt zonder klontjes. Maak niet meer aan dan verwerkt kan worden binnen de aangegeven verwerkingstijd.

Water toevoegen

Voeg bij het aanmaken van een volledige verpakking niet meer water toe dan is voorgeschreven.

AANBRENGEN

Schraap het mengsel gelijkmatig over het voorbehandelde oppervlak, zodat een effen en glad resultaat wordt verkregen zonder oneffenheden. Voor een optimale verwerking dient de laagdikte minder dan 1 mm zijn.

STOPGAP 500 is niet geschikt voor ruimtes waar de temperatuur snel kan veranderen, zoals serres en hoge raampartijen, tenzij het gebruikt wordt om schroefgaten te vullen en voegen tussen plaatmaterialen (triplex, spaanplaat, hardboard, etc)

DROGEN

STOPGAP 500 is bij een uiterst dunne laagdikte (minder dan 1 mm) na 25 minuten voldoende gedroogd om de vloerafwerking te leggen. Dit is langer bij lagere temperaturen.

Bij grotere laagdikte duurt het uitharden en drogen langer.

GEREEDSCHAP

- Geschikte stalen vlakspaan
- Mengemmer
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water

VERPAKKING

Zak van 8 kg

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op

www.f-ball.com.

Deze zijn bovendien op te vragen bij de groothandel of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN
VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF
BEL 06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl