



STOPGAP MICRO RAPID

Snelafbindend, sneldrogend, flexibel reparatie- en uitvlakmiddel

Classificatie: CT-C16-F6 volgens EN 13813:2002

INLEIDING

STOPGAP MICRO RAPID is een zeer fijn, snelafbindend, sneldrogend flexibel reparatie- en uitvlakmiddel dat volgens de laatste ontwikkelingen in cementtechnologie een uiterst snelle oplossing biedt. Voor het ultra glad afwerken van vloerplaatmateriaal (triplex, spaanplaat, olie-gehard hardboard, etc), en het repareren van kleine gebreken in vloeregalisaties, zand/cement-, of calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren en andere starre, droge, absorberende oppervlakken voorafgaand aan het installeren van vloerafwerkingen.

STOPGAP MICRO RAPID is dimensionaal stabiel en wordt geleverd als zeer fijn, voorgemengd droog poeder. Gemengd met water dient het uiterst dun te worden aangebracht (schrappen) met een maximale laagdikte van 1mm. Het is proteïnevrij, waardoor het in biologisch gevoelige ruimtes, zoals ziekenhuizen, kan worden gebruikt.

Ondervloeren van vloerplaatmateriaal zoals spaanplaat of hardboard moeten goed zijn vastgeschroefd in overeenstemming met plaatselijk geldende normen.

VERBRUIK

Een verpakking van 8 kg STOPGAP MICRO RAPID gemengd met 4,0 liter schoon water dekt ongeveer 7,5 m² bij een laagdikte van 1 mm.

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE	VERBRUIK PER VERPAKKING
Uiterst dun (schrappen)	37,5 m ²
1 mm	7,50 m ²



KENMERKEN

- Snelafbindend, sneldrogend
- Flexibel
- Geschikt op hardboard / voegen tussen spaanplaat triplex etc / schroefgaten
- Kan tot zeer dunne laagdikte worden verwerkt
- Ultra-gladde afwerking
- Primeren niet nodig

EN 13813:2002

De bovenstaande norm verwijst naar de eigenschappen en prestaties van het product en de specificatie op basis waarvan het is getest. De gegevens bevestigen de minimum druk- en buigwaarden van het product.

SCAN DE QR CODE OM DE
DEMONSTRATIEVIDEO TE
BEKIJKEN



TECHNISCHE INFORMATIE

EN 13813 klasse-indeling	CT-C16-F6
Verwerkingstijd bij 20°C	10 minuten
Beloopbaar bij 20°C	vanaf 20 minuten
Stoffeerbaar	vanaf 20 minuten
Druksterkte N/mm ² (EN 13892-2)	
1 dag	>5,0
7 dagen	>10,0
28 dagen	>16,0
Buigsterkte N/mm ² (EN 13892-2)	
1 dagen	>2,0
7 dagen	>4,0
28 dagen	>6,0
Verbruik per mm laagdikte	1.06 kg/m ²
Laagdikte	Schrappen tot 1 mm

VOORBEREIDING ONDERGROND

Vloerooppervlakken dienen goed voorbereid te zijn; structureel in goede staat, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder vuildeeltjes die de hechting kunnen verhinderen.

Beton en zand/cement dekvloeren dienen volledig uitgehard zijn en sluierslaag, coatings of andere behandelingen op het oppervlak moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en uitharden van het mengsel hoger dan 5°C zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren** van F. Ball.

PRIMEREN

Primeren is niet nodig.

MENGEN

Handmatig 2 delen poeder met 1 deel schoon water mengen. Voeg altijd het poeder toe aan het water. Meng tot een stevige consistentie zonder klontjes. Meng niet meer produkt dan binnen de aangegeven verwerkingstijd verwerkt kan worden.

Water toevoegen

Niet meer dan 4,0 liter toevoegen aan 8 kg product, anders duurt het drogen langer.

AANBRENGEN

Verdeel (schraap) het mengsel gelijkmatig over de voorbereide ondervloer om een glad en uniform oppervlak te verkrijgen zonder onvolkomenheden.

Verlijmen zodra het oppervlak hard genoeg is en niet door een lijmkam beschadigd wordt. Op absorberende ondervloeren is dit

normaalgesproken 15-20 minuten bij 20°C.

Droogtijd is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer, omgevingstemperatuur en vochtigheid.

DROGEN

STOPGAP MICRO RAPID is bij een uiterst dunne laagdikte (schrappen) na 20 minuten voldoende droog om een vloerafwerking te leggen. Bij lagere temperaturen is de droogtijd langer.

STOPGAP MICRO RAPID kan worden aangebracht met een laagdikte tot 3 mm, alhoewel dit de droogtijd langer maakt. Zodra het oppervlak hard genoeg is, en niet door een lijmkam beschadigd wordt, kan met verlijmen worden begonnen.

VOORZORGSMAATREGELEN

STOPGAP MICRO RAPID is niet geschikt in ruimtes waarin de temperatuur snel kan wisselen, zoals serres en hoge raampartijen, behalve wanneer het wordt gebruikt om schroefgaten en voegen tussen plaatmateriaal te vullen.

Alleen voor gebruik binnen.

GEREEDSCHAP

- Geschikte stalen vlakspaan
- Mengemmer
- Gereedschap direct na gebruik afspoelen met water.

VERPAKKING

8 kg

BEWAREN

Ongeopende verpakkingen afgedekt en van de grond af bewaren in een koele en droge ruimte, beschermd tegen vorst en overmatige tocht.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

De zijn bovendien op te vragen bij de groothandel of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN
VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF
BEL 06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire
ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl