



STOPGAP P131

Universele primer

INLEIDING

STOPGAP P131 is een primer om de hechting te bevorderen van STOPGAP egaliseermiddelen op gladde niet-absorberende oppervlakken. Het is ook geschikt als universele primer op absorberende oppervlakken, om een betere hechting te verkrijgen en te snel drogen van egaliseermiddel en lijm te voorkomen. Het is geschikt voor gebruik in maritieme toepassingen als onderdeel van een IMO systeem. Het kan gebruikt worden op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

STOPGAP P131 heeft een groene kleur om een gelijkmatige dekking te verkrijgen. STOPGAP P131 dient te worden gebruikt op niet-absorberende STOPGAP vochtschermen, terrazzo, gevulderd beton, keramische- en natuurtegels, in goede staat verkerend asfalt, maritieme epoxy primers, goed gehechte epoxy-polyurethaan coatings en minimale lijmresten. Ook kan het op absorberende oppervlakken, zoals beton, zand/cement dekvloeren, multiplex, spaanplaat en hardboard.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; structureel in goede staat verkeren, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid, 4% CM) en zonder vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag en oppervlakte behandelingsstoffen moeten zijn verwijderd voordat een STOPGAP egalisatie wordt aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de primer dient de temperatuur van de vloer boven 5°C zijn en vloerverwarming moet uit te zijn, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en 48 uur na het aanbrengen. De ondervloer moet droog zijn en voorzien zijn van een effectieve dampdichte vochtwering.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Groen
Verbruik (circa)	Verdund op absorberende ondergronden: 100 m ² Onverdund op niet-absorberende ondergronden: ongeveer 50 m ² Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid van de ondervloer
Droogtijd	Vanaf 20-30 minuten bij 20°C op absorberende ondervloeren Vanaf 60 minuten bij 20°C op niet-absorberende ondervloeren

VERBRUIK

VERPAKKING	VERBRUIK PER VERPAKKING
5 liter onverdund*	50 m ² (max)
5 liter verdund (4:1)**	100 m ² (max)
5 liter verdund (7:1)***	50m ² (max)

Opmerking:

* Onverdund voor niet-absorberende ondergronden

** Verdunnen voor absorberende binnenvloeren

*** Verdunnen voor buitenvloeren en vochtige ondergronden

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.



KENMERKEN

- Universele primer voor zowel absorberende als niet-absorberende oppervlakken
- Geschikt voor gebruik in maritieme applicaties van F. Ball
- Voorkomt te snel drogen van lijm en egalisatie
- Gepigmenteerd om gelijkmatige dekking te verkrijgen

SCAN DE QR CODE OM DE
DEMONSTRATIEVIDEO TE
BEKIJKEN



MENGEN EN AANBRENGEN

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Voor absorberende binnenvloeren verdun 1 deel STOPGAP P131 met 4 delen schoon, koud water. Goed roeren tot een homogeen mengsel.

Op zeer absorberende oppervlakken kan een extra laag STOPGAP P131 nodig zijn om de vorming van luchtgaatjes te verminderen.

Voor niet-absorberende binnenvloeren dient de primer onverdund te worden aangebracht.

Bij gebruik buiten met STOPGAP 850 EXTERIOR of bij gebruik op vochtige ondergronden, met STOPGAP 1200PRO/1200 Vloeistof of STOPGAP 1500, of onder een STOPGAP vochtscherm, verdun 1 deel STOPGAP P131 met 7 delen schoon water. Aanbrengen op beton en zand/cement dekvloeren met enigszins grove structuur.

Breng STOPGAP P131 gelijkmatig op het gehele vloeroppervlak aan en laat het volledig drogen om een uniforme film te bereiken.

DROGEN

Droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

Bij absorberende ondervloeren, bij 20°C, 20 tot 30 minuten wachten voordat een STOPGAP egaliseermiddel of STYCCOBOND lijm kan wordt aangebracht. Bij niet-absorberende ondervloeren en bij 20°C is het langer, normaalgesproken ongeveer 60 minuten. Droogtijd is langer bij lagere temperaturen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd intensieve belasting van de ondervloer nadat de primer is opgedroogd. Bij primeren van absorberende ondergronden voordat een STOPGAP egaliseermiddel wordt aangebracht, in het bijzonder bij STOPGAP 800 of 850, kunnen extra lagen primer nodig zijn om de vorming van luchtgaatjes te verminderen.

GEREEDSCHAP

- Kortharige vachtroller of zachte kwast
- Gereedschap direct na gebruik afspoelen met warm water

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Flacon van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE
PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR
TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA
NAAR F-BALL.COM
OF BEL 06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.

ST13 7RS

Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

www.f-ball.com

informatie@f-ball.nl