



STOPGAP P141

Primer voor niet-absorberende ondergronden

INLEIDING

STOPGAP P141 is een acrylaatprimer voor het verbeteren van de hechting en verwerkings-eigenschappen van STOPGAP egalines op niet-absorberende ondervloeren. STOPGAP P141 bevat gerecyclede uPVC poeder dat tot een harde, ruwe laag opdroogd voor een verbeterde hechting.

STOPGAP P141 wordt geadviseerd voor niet-absorberende oppervlakken zoals keramische tegels, gevlinderd beton en STOPGAP vochtschermen. STOPGAP P141 is een geschikte primer voordat STOPGAP 600 wordt aangebracht op nietabsorberende oppervlakken bij laagdiktes van meer dan 20 mm.

Het is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen en heeft een gele kleur om een gelijkmatige dekking te verkrijgen. Als onderdeel van een IMO systeem is het geschikt voor gebruik in maritieme toepassingen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; structureel in goede staat verkeren, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid, 4% CM) en zonder vuildeeltjes die de hechting kunnen verlagen. Tijdens het aanbrengen van de primer dient de temperatuur van de vloer boven 5°C te zijn en moet de vloerverwarming uitstaan, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en 48 uur na het aanbrengen. De ondervloer moet droog zijn en voorzien van een effectief vochtscherm.

Raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren** van F. Ball voor meer informatie.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Geel
Verbruik (circa)	Onverdund op niet-absorberend: 65 m ² Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid van de ondervloer
Droogtijd (circa)	Min. 15 minuten bij 200 C op nietabsorberende ondervloeren

VERBRUIK

VERPAKKING	VERBRUIK PER VERPAKKING
5 liter onverdund	50 m ² (max)

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer



KENMERKEN

- Ruwe afwerking
- Sneldrogend
- Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking
- Goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen met F. Ball

AANBRENGEN/VERBRUIK

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

NIET VERDUNNEN

Primer direct op de vloer aanbrengen met een verbruik van circa 13 m² per liter. Aangegeven verbruik niet overschrijden; dit kan de hechting beïnvloeden. Voorkom plasvorming op plaatsen met een lager vloerniveau. Dit verlengt de droogtijd.

DROOGTIJD

Minimaal 15 minuten bij 20°C. Lagere temperaturen, vochtige omstandigheden en geringe ventilatie verlengen de droogtijd. Het gebruik van een fan wordt geadviseerd om de droogtijd te verkorten.

VOORZORGSMAATREGELEN

Intensieve belasting van de ondervloer nadat de primer is opgedroogd vermijden.

GEREEDSCHAP

- Kort- tot mediumharige vachtroller
- Direct na gebruik afspoelen met warm water, bewaren in een polyethyleen zak.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 25°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Flacon van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Deze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE
PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR
TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA
NAAR F-BALL.COM
OF BEL 06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS UK
Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl