



STYCCOBOND F46

Drukgevoelige PVC en vinyl lijm

INLEIDING

STYCCOBOND F46 is een oplosmiddelvrije drukgevoelige acryl lijm met oneindige open tijd die opdroogt tot een permanent kleverige laag. Het heeft een hoge aanvangskleefkracht en sterke hechting en is geschikt voor het bevestigen van diverse typen PVC en vinyl banen en tegels. Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG)** voor informatie over specifieke vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F46 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cement dekvloeren, calciumsulfaat (bv anhydriet), vloer-kwaliteit multiplex spaanplaat en hardboard. In goede staat verkerend asfalt eerst egaliseren met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3mm.

STYCCOBOND F46 kan direct worden aangebracht op STOPGAP vochtschermen en andere niet-absorberende ondervloeren waarvan de afwerking glad genoeg is voor de installatie van een harde vloerbedekking.

STYCCOBOND F46 is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

Voor meer informatie over andere ondervloeren, raadpleeg onze technische adviseurs.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Verbruik (circa)	Tot 5 m ² per liter met STYCCOBOND lijmkam 1,5 x 5 mm Tot 4 m ² per liter met STYCCOBOND lijmkam A1 Tot 3 m ² per liter met STYCCOBOND lijmkam A2
Drying time	Vanaf 40 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptie van de ondervloer.

VERBRUIK

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	1,5 x 5 mm	75 m ²
15 liter	A1	60 m ²
15 liter	A2	45 m ²
5 liter	1,5 x 5 mm	25 m ²
5 liter	A1	20 m ²
5 liter	A2	15 m ²

Waarden zijn afhankelijk van de staat en het absorptievermogen van de ondervloer.



KENMERKEN

- Uitstekende drukgevoelige eigenschappen – ideaal voor het leggen van patronen
- Oneindige open tijd
- Uitstekend aanvangskleefkracht
- Sterke hechting
- Uitstekende weerstand tegen weekmakers
- Geschikt bij vloerverwarming
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van textiele vloerafwerkingen) en aanvullende specificaties.

Getest volgens IMO FTP Code procedures, STYCCOBOND F46 is in overeenstemming met de Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016, S.I. 2016/1025, en de Marine Equipment Directive 2014/90/EU, uitsluitend goedgekeurd voor gebruik als lijm voor vloeren.



2812/Zie productiedatum
164.117/ERO2812/MED0401Rev.1



1121/Zie productiedatum
164.117/WCL1121/MER0401Rev.1

SCAN QR CODE OM DEMONSTRATIE-VIDEO TE BEKIJKEN



STYCCOBOND F46 is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een technisch adviseur.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is van essentieel belang voor de juiste installatie van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen in goede staat te zijn, glad, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid) en zonder sluiertlaag en vuildeeltjes die de hechting kunnen beïnvloeden. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluiertlaag of coatings moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de brochure **Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.**

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

De relatieve vochtigheid (RV) in de ondervloer kan worden gemeten met een Digitale Hygrometer. Als de RV hoger is dan 75% dient een geschikt STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem contact op met een technisch adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond egaal en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikte STOPGAP egaline.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement multiplex etc., kan de lijm te snel intrekken. Verdun primer STOPGAP P131 met water (1 deel primer op 4 delen water) en roer tot een homogeen mengsel. Na aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbereide calciumsulfaat (bv. anhydriet) primeren met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN VOOR GEBRUIK

Houd de lijmkan met een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over de ondervloer. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerafwerking en leg de vloerafwerking meteen in de natte lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en zorg voor optimaal lijmcontact. Wals in twee richtingen, met een vloerwals van 68 kg. Na 1 - 4 uur herhalen, in beide richtingen.

Absorberende ondervloeren

Lijm aanbrengen met een STYCCOBOND lijmkan A2 of 1,5 x 5mm. Direct daarna uitrollen met een vacht/schuimroller bevochtigd met lijm, om een uniforme lijmfilm te bereiken. Dit beperkt het doorschijnen van lijmrillen later en optimaliseert het lijmcontact.

Ook kan een A1 lijmkan worden gebruikt. Vloerafwerkingen kunnen meteen in de lijm worden geplaatst. Bij het leggen van tegels, de lijm ongeveer 10 minuten laten drogen voordat de tegels in de lijm worden gelegd, om eventueel schuiven van de tegels te beperken.

Niet-absorberende ondervloeren

Breng de lijm aan als hierboven beschreven maar laat het eerst drogen tot een krachtige kleefkracht is bereikt voor het plaatsen van de vloerdelen. Tegels direct na het plaatsen in de droge lijmfilm walsen met een wals van 68kg.

Gebruik de vachtroller niet om het verbruik te vergroten. Hiermee vermindert de hechting.

Opmerking: Bij het direct aanbrengen van de lijm op een uitgehard STOPGAP vochtscherm, zorg dat het vochtscherm onbeschadigd is en ook tijdens het aanbrengen van de lijm niet door de lijmkan beschadigd wordt.

VOORZORGSMATREGELEN

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerafwerking wat betreft acclimatiseren.

Lassen kan plaatsvinden wanneer de lijm voldoende hechting heeft, normaalgesproken na 24 uur.

Zorg dat egalisaties voldoende gedroogd zijn voor het aanbrengen van de lijm.

Niet geschikt voor gebruik in ruimtes die onderhevig zijn aan plotselinge wisselingen in temperatuur.

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND lijmkan A2 of 1.5mm x 5mm met "V" vertanding
- F. Ball vloerwals van 68 kg
- Scherp mes
- STYCCOBOND kortharige roller

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 10 liter
Emmer van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet ge-classificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com

Deze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om zeker te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM, DONWNLAD DE AANBEVOLEN LIJM GIDS (RAG®)



F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl