



STYCCOBOND F58^{PLUS}

Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC, vinyl en rubber

INLEIDING

STYCCOBOND F58PLUS is een sneldrogende, oplosmiddelvrije lijm voor het nat, halfnat of drukgevoelig verlijmen van PVC vinyl banen en tegels.

Bij natte verlijming is STYCCOBOND F58PLUS geschikt voor het bevestigen van rubber banen en tegels met een maximale dikte van 4 mm.

Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG)** voor informatie over specifieke vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F58PLUS kan met drukgevoelige verlijming direct worden aangebracht op STOPGAP epoxy vocht-schermen en andere niet-absorberende ondervloeren, als de afwerking van de ondergrond glad genoeg is voor het installeren van PVC.

In goede staat verkerend asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F58^{PLUS} is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een Technisch Adviseur.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor het correct installeren van ieder type vloerafwerking. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, glad en droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluierslaag of oppervlaktebehandelingsstoffen dienen te zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie raadpleeg **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball**.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Romig
Verbruik (circa)	Tot 6 m ² per liter met STYCCOBOND lijkam A2 Tot 5 m ² per liter met STYCCOBOND lijkam 1.5mm x 5mm Tot 4 m ² per liter met lijkam B1
Open tijd	Tot 3 uur, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptie van de ondervloer.



KENMERKEN

- Verwerk als natte, halfnatte verlijming of als drukgevoelige lijm
- Met vezels verrijkt
- Sneldrogend - tegels leggen na 5 minuten
- Open tijd max. 3 uur
- Uitstekende aanvangskleefkracht
- Geschikt voor PVC en rubber vloeren
- Geschikt bij vloerverwarming
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante richtlijnen voor de installatie van harde vloerafwerking (bv BS 8203) en aanvullende specificaties ter plaatse.

Getest volgens IMO FTP Code procedures, STYCCOBOND F58^{PLUS} is in overeenstemming met de Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016, S.I. 2016/1025, en de Marine Equipment Directive 2014/90/EU, uitsluitend goedgekeurd voor gebruik als lijm voor vloeren.



2812/Zie productiedatum
164.117/ERO2812/MED0394Rev.1



1121/Zie productiedatum
164.117/WCL1121/MER0394Rev.1

SCAN QR CODE OM EMONSTRATIE-VIDEO TE BEKIJKEN



VOCHTIGE ONDERVLOEREN

De relatieve vochtigheid (RV) in de ondervloer kan worden gemeten met een Digitale Hygrometer. Als de RV hoger is dan 75% dient een geschikt STOPGAP vochtscherf te worden aangebracht. Neem contact op met een technisch adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond egaal en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMEREN

zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex primeren met verdunde STOPGAP P131 (1 deel primer op 4 delen water). Goed roeren of schudden tot een homogeen mengsel. Na aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbereide calciumsulfaat (bv. anhydriet) primeren met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN VOOR GEBRUIK

Omstandigheden ter plaatse variëren en beïnvloeden de verwerkingskarakteristieken van de lijm.

PVC / vinyl

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het vloeroppervlak. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en de aanwijzingen hieronder op. Leg de vloerdelen in de lijm en druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen. Wals vervolgens met een vloerwals van 68 kg van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere. Herhaal het walsen in twee richtingen 1-4 uur later.

Absorbende ondervloeren – natte, half-natte of drukgevoelige verlijming.

Breng de lijm aan met een STYCCOBOND lijm-kam A2 of een STYCCOBOND lijm-kam 1,5 mm x 5 mm met 'V' vertanding.

De vloerafwerking kan direct in the lijm worden geplaatst, hoewel bij tegels wordt geadviseerd de lijm ongeveer 5 minuten te laten drogen voordat de tegels in de lijm worden gelegd, om eventueel schuiven van de tegels te beperken.

Niet-absorberende ondervloeren – drukgevoelige verlijming

Breng de lijm aan met een STYCCOBOND lijm-kam A2 of een STYCCOBOND lijm-kam 1.5 mm x 5mm met 'V' vertanding.

Om het doortekenen van de lijmrillen te minimaliseren en het lijmcontact te maximaliseren, de lijm direct na het aanbrengen met een vachtroller uitrollen. Vachtroller voor het uitrollen eerst bevochtigen met de lijm, om een gladde en uniforme lijmfilm te verkrijgen die gelijkmatig droogt.

Gebruik de vachtroller niet om het verbruik te vergroten. Hiermee vermindert de lijmhechting.

De open tijd van 3 uur niet overschrijden.

Opmerking: Bij het aanbrengen van de lijm direct op een uitgehard STOPGAP vochtscherf, zorg dat het vochtscherf onbeschadigd is en ook tijdens het aanbrengen van de lijm niet door de lijm-kam beschadigd wordt.

Rubber vloeren op absorberende ondervloeren – natte verlijming

Breng de lijm met een B1 of 2x6 mm lijm-kam met 'V' vertanding aan. Wacht tot een natte, plakkerige consistentie is bereikt die volledige lijmoeverdracht naar de rug van de vloerafwerking mogelijk maakt. Bij het leggen van tegels, de lijm ongeveer 5 minuten laten drogen voordat de tegels in de lijm worden gelegd, om eventueel schuiven van de tegels te beperken.

Plaats de vloerafwerking in de lijm volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De lucht geleidelijk verwijderen met behulp van een kurk aanwrijfblok.

Vanuit het midden naar de randen aandrukken met een kurk aanwrijfblok of STYCCOBOND GLYDA aandruk-wals met tapijtkap om de vloerafwerking plat te leggen. Zodra de lijm de vloerafwerking hecht, met een vloerwals van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere walsen om goed lijmcontact te bereiken. Na 30 minuten, wanneer de vloer volledig bedekt is, het walsen indien nodig herhalen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vloer niet belasten of meubels verplaatsen tot de lijm volledig is gedroogd.

Vinyl lassen kan plaatsvinden wanneer de lijm voldoende hechting heeft, normaalgesproken na 24 uur.



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM, RAADPLEEG DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)

VERBRUIK

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAK-
15 liter	A2	tot 90 m²
15 liter	1,5mm x 5mm	tot 75 m²
15 liter	2mm x 6mm / B1	tot 60 m²
5 liter	A2	tot 30 m²
5 liter	1.5mm x 5mm	tot 25 m²
5 liter	2mm x 6mm / B1	tot 20 m²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND lijm-kam A2 of 1.5mm x 5mm met "V" vertanding voor vloerbedekkingen van PVC
- Lijmkam B1 voor rubber vloerbedekking
- F. Ball vloerwals van 68 kg
- Scherp mes
- Kurk aanwrijfblok
- STYCCOBOND GLYDA
- Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 10 liter
Emmer van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg het relevante veiligheidsblad en advies op www.f-ball.com

Deze zijn op te vragen bij de groothandel of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire
ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl