



# STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup>

## Heavy-duty gebruiksklare vloerlijm

### INLEIDING

STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup> is een gebruiksklare, met vezels verrijkte, vochtuithardende heavy-duty vloerlijm voor het bevestigen van diverse soorten vloerafwerking en kunstgras. Het is bestendig tegen water, olie en vet en geschikt voor gebruik buiten. Echter niet bedoeld als, of ter vervanging van, een vochtscherm.

STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup> kan worden gebruikt voor het bevestigen van naaldvilt/vezel-gebonden tapijt, kunstgras, PVC, latex, tapijt met polyurethaan of rubber rug, vinyl en rubber vloerafwerking in baan-formaat.

STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup> kan worden verwerkt op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton, zand/cement, calciumsulfaat (anhydriet) en houten vloerplaten.

STYCCOBOND F73<sup>PLUS</sup> is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

Neem voor informatie over niet-absorberende ondervloeren contact op met een Technische Adviseur.

### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	3,3 m <sup>2</sup> per kg met lijmkam A2
Open tijd	20-30 minuten afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en absorptie van de ondervloer
Uithardingstijd	Begint na 90 minuten. Volledige uitharding na 7 dagen

### VERBRUIK

VERPAKKING	TROWEL SIZE	COVERAGE PER UNIT
7,5 kg	A2	25 m <sup>2</sup>
7,5 kg	2 x 6 mm	20 m <sup>2</sup>
7,5 kg	3 x 6 mm	12 m <sup>2</sup>

Verbruik is afhankelijk van de staat en de absorptie van de ondervloer.



### KENMERKEN

- Met vezels verrijkt
- Vloerafwerking bevestigen vanaf 90 minuten
- Lassen na 2 uu
- Sterke hechting
- Isocyanaat- en oplosmiddelvrij
- Na uitharding bestand tegen water, olie en vet
- Geschikt bij vloerverwarming
- Geschikt voor gebruik buiten

### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (einstallatie van textiel vloerbedekkingen) of BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

Getest volgens IMO FTP Code procedures, STYCCOBOND F3 is in overeenstemming met de Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016, S.I. 2016/1025, en de Marine Equipment Directive 2014/90/EU, uitsluitend goedgekeurd voor gebruik als lijm voor vloeren.



2812/Zie productiedatum  
164.117/ERO2812/MED1036Rev.1



1121/Zie productiedatum  
164.117/WCL1121/MER1050Rev.1

SCAN DE QR CODE OM DE  
DEMONSTRATIEVIDEO TE  
BEKIJKEN



## VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van een vloerafwerking. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, glad, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder sluierslaag of vuildeeltjes die de hechting kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluierslaag, afwerkingen, coatings etc moeten zijn verwijderd. Omgevings- en vloertemperatuur dienen hoger dan 10°C te zijn. Vloerverwarming moet tenminste 48 uur voor, tijdens en na het aanbrengen uit te zijn.

Bij gebruik buiten hoeft de ondervloer niet volledig droog te zijn. Het oppervlak dient zichtbaar droog te zijn voordat de lijm wordt aangebracht.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.**

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in de ondervloer kan gemeten worden met een digitale hygrometer van F. Ball. Waar de relatieve vochtigheid (RV) hoger is dan 75% dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht.

## EGALISEREN

Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak waar de vloerlijm goed op hecht dienen ongelijke en onregelmatige ondervloeren te worden voorbereid met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMEREN

Primeren is niet nodig.

## LIJM AANBRENGEN

**De lijm voor gebruik in een warme omgeving bewaren voor betere verwerking.**

**Vloerafwerking bevestigen** - vloerdelen acclimatiseren volgens de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant. Horizontaal neerleggen en minstens 24 uur wachten voor het leggen. Op maat snijden vóór het aanbrengen van de lijm.

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak. Het oppervlak moet zodanig groot zijn dat volledige lijmoverdracht naar de vloerafwerking kan plaatsvinden.

Vloerbedekking meteen leggen en walsen om overal goed contact met de lijm te bereiken.

**Indien nodig verzwarende aanbrengen om het contact tussen vloerafwerking en ondervloer te bevorderen tot de lijm is uitgehard.**

Bij vloerbedekking met een diep profiel of met een grove rug kan het nodig zijn om meer lijm aan te brengen om een goed contact te bereiken. Gebruik in zo'n geval lijmkam B3 of STYCCOBOND lijmkam 3 x 6 mm met 'V' vertanding.

De open tijd van de lijm is afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en absorptie van de ondervloer.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Vloerafwerking lassen na tenminste 2 uur.

Plaats geen zware belasting of meubilair op de vloerafwerking tot de lijm volledig is gedroogd - normaalgesproken na 2 uur.

Buitenvloeren beschermen tegen regen tot de lijm is uitgehard.

Zorg bij kunstgras dat overtollige lijm dat door putjes en drainage sijpelt met STYCCO-WIPES wordt schoongemaakt voordat de lijm uithardt.



**KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM. DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJM GIDS (RAG®)**

## TOOLS

- STYCCOBOND lijmkam A2 voor harde vloerafwerkingen met een gladde rug.
- STYCCOBOND lijmkam B3 voor vloerafwerkingen met profiel of grove rug.
- F. Ball vloerwals van 68 kg
- Gereedschap schoonmaken met STYCCO-WIPES voordat de lijm uithardt.

## BEWAREN

Bewaren tussen 5° en 30°C. Beschermen tegen vorst.

## VERPAKKING

Emmer van 7,5 kg

## HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op

[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com).

Ze kunnen ook worden aanvraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840**



**F. Ball and Co. Ltd.**  
Churnetside Business Park,  
Station Road, Cheddleton,  
Leek, Staffordshire.  
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)  
Tel: +44 (0) 1538 361633  
[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)  
[informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)