



STOPGAP SEAL

Gebruiksklare sealer voor gebruik met Stopgap 300

INLEIDING

STOPGAP SEAL is een transparante, watergedragen, gemodificeerd polyurethaan coating voor het hygiënisch en beschermend afwerken van STOPGAP 300.

Met STOPGAP SEAL wordt het oppervlak van de vloer beschermd en het onderhoud van de vloer vergemakkelijkt omdat de aanhechting van vuil en ongewenste deeltjes wordt verminderd. STOPGAP SEAL is ook bestand tegen veel chemicaliën die in commerciële toepassingen voorkomen.

VERBRUIK

STOPGAP SEAL onverdund aanbrengen. Dekt circa 10 m² per liter per laag.

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

STOPGAP SEAL biedt bescherming tegen de meeste chemicaliën die op bedrijfsvloeren worden gebruikt. Daar waar de vloer regelmatig in contact komt met chemicaliën, of voor een betere chemische bestendigheid, raden we het gebruik van een watergedragen epoxy coating aan. Neem voor meer informatie contact op met onze technische adviseurs.

Opmerking: hou de werkomgeving schoon. Gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk opruimen - bij voorkeur binnen 30 minuten om het risico van vlekken te beperken.

ANTISLIP

In droge omstandigheden is de kans op uitglijden op STOPGAP SEAL gering. Het risico is aanzienlijk groter indien nat. Gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk verwijderen. Als de vloer in een natte omgeving wordt gebruikt dient een anti-sliplaag te worden aangebracht met een watergedragen epoxy coating ingestrooid met aggregaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs.

HOEVEEL NODIG?

VERBRUIK PER LITER (CIRCA)	VERBRUIK 100 m ² (CIRCA)
10 m ²	10 liter (2 flacons)

Opmerking: Bovenstaande waarden zijn een indicatie en afhankelijk van gebruikte hoeveelheid tijdens het aanbrengen. Een tweede laag vereist normaalgesproken minder product.

KENMERKEN

- Bestand tegen morsen van vloeistoffen
- Gebruiksvriendelijk
- Watergedragen
- Weinig geur
- Sneldrogend

VOORBEREIDING ONDERGROND

STOPGAP 300 moet schoon, droog en stofvrij zijn. Onder normale omstandigheden adviseren wij STOPGAP 300 eerst minstens 6 uur te laten drogen voordat STOPGAP SEAL wordt aangebracht.

AANBRENGEN

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

Giet STOPGAP SEAL in een lage brede verfbak of emmer. Gelijkmatic aanbrengen met een roller met een dekking van ongeveer 10 m² per liter.

Bij een tweede laag dient STOPGAP SEAL haaks op de richting van de eerste laag te worden aangebracht om een volledige dekking te bereiken. Onder normale omstandigheden kan de tweede laag ongeveer 1 uur na de eerste worden aangebracht.

Opmerking: STOPGAP SEAL NIET DIRECT OP STOPGAP 300 GIETEN.

DROGEN

STOPGAP SEAL plakt niet meer na ongeveer 1 uur bij 20°C. Na ongeveer 6 uur licht beloopbaar. Voertuigen kunnen na 24 uur worden toegelaten, maar voor zware belasting mag de vloer de eerste 3 dagen niet gebruikt worden, zodat de coating volledig kan drogen en uitharden.

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND roller
- Verfbak of lage brede emmer

REINIGEN

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Flacon van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geïnclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Deze zijn bovendien op te vragen bij de groothandel of bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meeste recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN
VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF
BEL 06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk
(UK)Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl