



STYCCOBOND F41

Fixeer voor tapijttegels

INLEIDING

STYCCOBOND F41 is een oplosmiddelvrije drukgevoelige acrylaatlijm. Het vormt een permanente kleverige laag die er voor zorgt dat losliggende tapijttegels bij gemiddelde belasting niet verschuiven. De tegels kunnen indien gewenst zonder veel moeite worden opgenomen en vervangen. Voor horizontale fixatie van diverse soorten dimensie-stabiele tapijttegels met een rug van bitumen/vilt, non-woven, PVC en andere polymeer ruggen.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG ®) voor informatie over specifieke vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F41 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende gladde, droge (<75% RV) dekvloeren van beton, zand/cement, calciumsulfaat (anhydriet), vloerkwaliteit spaanplaat, multiplex en hardboard.

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F41 kan direct worden aangebracht op STOPGAP epoxy vochtschermen, STOPGAP ISOLATOR, computervloeren, staal, terrazzo, granito, linoleum en pvc/vinyl vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F41 is geschikt voor gebruik op de meeste vloerverwarmingssystemen.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een technische adviseur.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	8-22 m ² per liter met een kortharige vachtroller, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer en de rug van de tapijttegel.
Droogtijd	Vanaf 20 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
20 liter	vachtroller	160-440 m ²
15 liter	vachtroller	120-330 m ²
5 liter	vachtroller	40-110 m ²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer en het patroon waarin de vloerbedekking gelegd wordt.



KENMERKEN

- Voorkomt schuiven van tapijttegels
- Geschikt bij vloerverwarming
- Beschadigde of versleten tapijttegels kunnen snel worden opgenomen en vervangen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS5325 (installatie van textiele vloerbedekking) en aanvullende specificaties.

SCAN DE QR CODE OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE BEKIJKEN



VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor het correct installeren van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder sluierslaag of vuildeeltjes die de hechting kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluierslaag, coatings en andere afwerkingen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.**

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in de ondervloer kan gemeten worden met een digitale hygrometer van F. Ball. Waar de relatieve vochtigheid (RV) hoger is dan 75% dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht.

EGALISEREN

Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak waar de vloerlijm goed op hecht dienen ongelijke en onregelmatige ondervloeren te worden voorbereid met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex etc, kan de lijm te snel opdrogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na aanbrengen goed laten drogen voordat met de installatie wordt verdergegaan.

Droge en goed voorbereide calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) voorstrijken met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

Breng de lijm met een kwast of kortharige vachtroller gelijkmatig op de volledige te stofferen ondervloer aan. Laten drogen tot een doorzichtige, kleverige lijmfilm ontstaat voordat de tapijttegels. Goed aandrukken vanuit het midden en naar de randen toe. Schenk bijzondere aandacht aan de randen.

Bij computervloeren de lijm in een ondiepe bak gieten en voorzichtig met een kortharige roller aanbrengen. Voorkom dat overtollige lijm tussen de panelen vloeit en houd het voorgeschreven verbruik aan.

Tapijttegels met PVC rug over vinyl

STYCCOBOND F41 met een kwast of kortharige vachtroller in banen op de achterkant van de tegel aanbrengen en de randen vermijden. Laten drogen voordat de tegels worden geplaatst.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats de tapijttegels niet voordat de lijmfilm doorzichtig is opgedroogd. Het vormt anders een permanente in plaats van verwijderbare hechting. Vloeren met hoge puntbelasting (bv. waar naaldhakken, zware trolleys/wielen etc te verwachten zijn) gaan over het algemeen langer mee als ze met een permanente verlijming geplaatst zijn. Raadpleeg de fabrikant van de tegels voor advies.

Het wordt afgeraden het geadviseerde verbruik te overschreiden omdat dit de eigenschappen en de hechting van het product kan verminderen.

Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) van F. Ball** voor informatie over lijmen die een permanente hechting bieden, indien nodig.



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM. DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



GEREEDSCHAP

- Kortharige STYCCOBOND vachtroller of bezem met gemiddelde hardheid
- Gereedschap meteen na gebruik, als de lijm nog nat is, reinigen met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren tussen 5° en 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Flacon 20 liter
Emmer 15 liter
Flacon 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op

www.f-ball.com.

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl