



STYCCOBOND F54

Linoleumlijm met hoge aanvangskleefkracht

INLEIDING

STYCCOBOND F54 is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een hoge aanvangskleefkracht en sterke hechting. Voor het bevestigen van vloerafwerkingen van linoleum.

Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)** voor informatie over specifieke vloerafwerkingen.

STYCCOBOND F54 kan worden aangebracht op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton en zand/cement, calciumsulfaat (anhydriet), vloerkwaliteit multiplex, spaanplaat en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, in goede staat verkerend asfalt en niet-absorberende oppervlakken eerst egaliseren met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F54 is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

Voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren, neem contact op met onze technische adviseurs.



KENMERKEN

- Hoge aanvangskleefkracht
- Niet-brandbaar
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt bij vloerverwarming

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van harde vloerafwerkingen) en aanvullende specificaties.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Gebroken wit
Consistentie	Romig
Verbruik (circa)	Tot 3,5 m ² per liter met een STYCCOBOND lijmkam B1
Open tijd	Tot 30 minutes afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer

VERBRUIK

VERPAKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKING
15 liter	B1	52,5 m ²
10 liter	B1	35 m ²
5 liter	B1	17,5 m ²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

SCAN DE QR CODE OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE BEKIJKEN



VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, glad, droog (<75% relatieve vochtigheid RV), zonder sluijerlaag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluijerlaag, coatings of andere afwerkingen zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.**

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Relatieve vochtigheid (RV) in een ondergrond meten met een digitale hygrometer van F. Ball. Breng een STOPGAP vochtscherm aan als de RV hoger is dan 75%.

EGALISEREN

Voor het verkrijgen van een vlakke ondergrond waar de vloerlijm goed op hecht dienen ongelijke en onregelmatige ondervloeren te worden voorbereid met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMEREN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex etc kan de lijm te snel opdrogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer of schud goed tot het mengsel homogeen is. Na aanbrengen volledig laten drogen voordat met de installatie wordt verdergegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatvloeren (anhydriet) primeren met STOPGAP P121. Raadpleeg het informatieblad van STOPGAP P121 voor meer informatie.

LIJM AANBRENGEN

GOED ROEREN VOOR GEBRUIK

Houd de lijmkan met een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig. De grootte van het oppervlak dient zodanig zijn dat de lijm receptief is en voldoende lijmoverdracht plaatsvindt.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerafwerking en leg de vloerafwerking meteen in de natte lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en zorg voor optimaal lijmcontact. Wals in twee richtingen, met een vloerwals van 68 kg. Na 1 - 4 uur herhalen, in beide richtingen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerafwerking voordat de lijm volledig is gedroogd.

Overtollige lijm van de vloer verwijderen met een vochtige doek met water als de lijm nog nat is.

De volgende dag lassen, wanneer de lijm voldoende droog is.

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND lijmkan B1
- F. Ball vloerwals van 68kg
- Stanley mes
- Gereedschap meteen na gebruik, als de lijm nog nat is, reinigen met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren tussen 5° en 30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 10 liter
Emmer van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com

Deze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om zeker te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM. DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl