



# STYCCOBOND F40

*Tapijlijm met hoge kleefkracht,  
voor fixatie en permanente verlijming*



Scan om de demonstratie  
video te bekijken



## PRODUCT INFORMATIE


### INTRODUCTIE

**STYCCOBOND F40** is een oplosmiddelvrije synthetische polymeer-emulsielijm die een verwijderbare hechting vormt voor ondertapijt. Dit product kan gebruikt worden voor permanente alsook verwijderbare verlijming (fixatie) voor tapijten. Het is watergedragen en vormt na droging een transparant en voortdurend kleverig lijmvlak.

Welke van de twee bovengenoemde typen hechting bereikt wordt hangt af van in welk stadium de vloerbedekking in de lijm wordt geplaatst. Als de vloerbedekking na het verstrekken van de open tijd in de lijm wordt gelegd kan het ondertapijt wanneer gewenst verwijderd worden zonder daarbij noemenswaardige schade aan de vloerbedekking of de ondervloer te veroorzaken. Bij het in de natte lijm plaatsen van de vloerbedekking wordt een permanente hechting verkregen. Het is geschikt voor gebruik op ondervloeren met vloerverwarming.

STYCCOBOND F40 is geschikt voor het bevestigen van diverse typen tapijt waaronder die met vilt, primaire, secundaire en diverse andere ruggen. Het is ook geschikt voor het fixeren van ondertapijten die specifiek ontwikkeld zijn voor gebruik met verwijderbare hechting (fixatie).

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (Recommended Adhesives Guide - RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F40 is volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie getest en goedgekeurd voor gebruik in maritieme vloerinstallaties.

STYCCOBOND F40 kan worden gebruikt op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cementen ondervloeren, multiplex, spaanplaat en hardboard.

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F40 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende ondervloeren zoals epoxy, STOPGAP vochtschermen, staal dat met een anti-roestmiddel is behandeld, terrazzo en granitotegels.

Neem contact op met een Technisch Adviseur voor informatie over andere typen ondervloer.

### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (ongeveer)	5,4 m <sup>2</sup> per liter met een A2 lijmkam
Droogtijd (ongeveer)	40 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer



### KENMERKEN

- Voor verwijderbare verlijming (fixatie) van tapijt en ondertapijt
- Oplosmiddelvrij
- Goedgekeurd voor gebruik in maritieme vloerinstallaties

### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

### VERPAKKING

Emmer van 15 liter  
Emmer van 10 liter  
Emmer van 5 liter

### HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	81 m <sup>2</sup>
10 liter	A2	54 m <sup>2</sup>
5 liter	A2	27 m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de staat en het absorptievermogen van de ondervloer.

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Neem voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren contact op met onze technische adviseurs.

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

## EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient het oppervlak te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement, multiplex, etc kan de lijm te snel opdrogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met onverdunde STOPGAP P121.

## LIJM AANBRENGEN

### VERWIJDERBARE HECHTING (FIXATIE)

**Fixatie - tapijt** - Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over een gedeelte van het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is). Wacht tot de lijm is opgedroogd en een doorzichtige kleeflaag is voordat het tapijt wordt geplaatst. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking, leg de vloerbedekking in de lijm en druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en rol met een vloerwals van 68 kg van het ene uiteinde naar het andere en van de ene zijde naar de andere.

**Fixatie - ondertapijt** - Breng de lijm volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het ondertapijt op de ondervloer aan met een lijmkam. Wacht tot de lijm is opgedroogd en een doorzichtige kleeflaag is gevormd voordat het ondertapijt wordt gelegd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het ondertapijt, leg het ondertapijt in de lijm en druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen. Voorzichtig uitrollen om ervoor te zorgen dat er goed contact met de lijm tot stand komt. Het tapijt kan hierna met permanente verlijming worden bevestigd aan het ondertapijt, met de voor het tapijt aanbevolen lijm, met inachtneming van de gebruikelijke vloerinstallatie technieken.

**Permanente verlijming - tapijt** - Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over een gedeelte van het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is). Laat de lijm 10 - 15 minuten drogen voordat het tapijt wordt gelegd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking, leg de vloerbedekking in de lijm en druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en rol met een vloerwals van 68 kg van het ene uiteinde naar het andere en van de ene zijde naar de andere. Het kan nodig zijn het tapijt na 30 minuten nogmaals te walsen, afhankelijk van de omstandigheden, om ervoor te zorgen dat een goed contact tot stand is gekomen met de lijm.

## VOORZORGSMAATREGEL

Indien verwijderbare hechting (fixatie) gewenst is leg het tapijt of ondertapijt pas als de lijm volledig is gedroogd. Als de lijm bij plaatsing nog niet droog is is de hechting permanent en het tapijt niet meer verwijderbaar.

Niet alle tapijten zijn geschikt om met verwijderbare hechting (fixatie) te worden geplaatst. Neem contact op met de fabrikant van het tapijt voordat met de vloerinstallatie wordt verder gegaan. Breng de lijm niet te dun aan. Hierdoor vermindert de hechting.

Het droog reinigen van tapijten wordt aanbevolen boven een natte reiniging. Bij droog reinigen heeft de lijmhechting minder kans om beschadigd te worden door overmatig gebruik van reinigingsmiddelen.

## GEREEDSCHAP

A2 lijmkam, F. Ball vloerwals van 68 kg, STYCCOBOND Glyda.

Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.

Beschermen tegen vorst.

## HOUBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg vóór gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) of op te vragen bij F. Ball and Co.Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

