



STYCCOBOND F3LE

Vloerlijm



Scan om de demonstratie
video te bekijken



PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F3LE is een watergedragen, uit rubber en hars vervaardigde vloerlijm met een hoge aanvangskleefkracht. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

STYCCOBOND F3LE is voor het bevestigen van tapijten met een vezelgebonden, jute, vilt, secundaire latex en schuimrubber rug alsook kurk tegels tot 3,2 mm dikte.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F3LE is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

STYCCOBOND F3LE kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton en zand/cement, multiplex, spaanplaat dat geschikt is voor vloeren en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, in goede staat verkerend asfalt en sommige niet-absorberende oppervlakken dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F3LE kan direct op sommige niet-absorberende ondervloeren worden aangebracht, zoals getroffelde betonvloeren, terrazzo en granito. Dichte vloerbedekkingen mogen echter niet direct op deze ondervloeren worden verlijmd. Eerst dient een geschikte egalisatie te worden aangebracht.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een Technische Adviseur.



KENMERKEN

- Zeer sterk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Geschikt voor de meeste tapijten
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING

Emmer van 10 liter

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Beige / Geel
Consistentievloeistof	Viskeuze vloeistof
Verbruik	Circa 3 m ² per liter met lijmkam A2/B1
Open tijd	Tot 15 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING CIRCA
10 liter	A2/B1	30 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen bij F-Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond egaal en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex, kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik primer STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met onverdunde primer STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is).

Absorberende ondervloeren - de vloerbedekking (behalve kurktegels) meteen in de lijm leggen.

Bij gebruik van kurktegels en op gesloten ondergronden - de lijm gedeeltelijk laten drogen totdat het kleverig is voordat de vloerbedekking er in wordt gelegd.

Vloerbedekkingen met een diep profiel of een ruwe rug - het kan nodig zijn om meer lijm aan te brengen met lijmkam B1 of B2 om een goed contact te bereiken. Dit zal het verbruik beïnvloeden. Ook sommige tapijten zonder rug (unitary backed carpets) dienen met een B1 of B2 te worden verlijmd.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met een tapijt- of linoleumwals over het gehele gestoffeerde oppervlak. Het walsen dient in twee richtingen te worden uitgevoerd, haaks op elkaar. Bij tapijten met een schuimrubber rug dient een GLYDA te worden gebruikt. Herhaal het walsen/GLYDA na 30 minuten, als de vloer geheel bedekt is, om er zeker van te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd. De vloerbedekking mag niet nat worden schoongemaakt in de eerste drie weken na installatie.

GEREEDSCHAP

Lijmkam A2/B1, tapijtvals, GLYDA voor tapijten met een schuimrubber rug, Stanley mes.

Gereedschap meteen na gebruik afspoelen met water als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar.

Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en ter bevestiging dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F.Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

