



# STYCCOBOND F3LE

## Adhesivo para suelos



Escanear para ver el video  
sobre el producton



## DATOS SOBRE EL PRODUCTO

### INTRODUCCIÓN

**STYCCOBOND F3LE** es un adhesivo para suelos y base al agua de caucho/resina con excelente agarre húmedo y rápida resistencia. Está protegido contra la biodegradación y es adecuado para su uso sobre sistemas normales de calefacción bajo el piso.

STYCCOBOND F3LE se puede usar para pegar moquetas de unión por fibra, arpilleras, fieltro, látex secundario, moquetas con parte inferior de espuma de caucho y losetas de corcho de hasta 3,2 mm de grueso.

Véase la Guía de Adhesivos Recomendados de F. Ball para ver más detalles sobre superficies específicas.



STYCCOBOND F3LE está homologado con los estándares de la Organización Marítima Internacional y ha sido aprobado para su uso en instalaciones de suelos en alta mar.

STYCCOBOND F3LE se puede aplicar sobre bases suavizantes STOPGAP, suelos base lisos y secos con buena estructura de hormigón y de mortero de arena/cemento, madera contrachapada, aglomerado para suelos y tableros duros.

Las membranas con superficie impermeable STOPGAP, el asfalto de suelo en buen estado y algunas superficies no absorbentes deben alisarse con un mínimo de 3 mm de la base suavizante STOPGAP apropiada.

STYCCOBOND F3LE se puede aplicar directamente sobre contrapisos no absorbentes tales como hormigón tratado pulido y alisado a máquina, terrazo y granolítico, pero las superficies con parte inferior impermeable no deberán pegarse directamente al contrapiso, aplicándose una base suavizante STOPGAP apropiada.

Para más detalles sobre otros contrapisos póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico.



### CARTACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Buen agarre húmedo
- Adecuado para la instalación de la mayoría de las moquetas
- Adecuado para calefacción por suelo
- Homologado para uso marino

### ESTÁNDARES

Todos los aspectos de la instalación de superficies de recubrimiento para suelos deben cumplir los requisitos del Código de Práctica Británico relevante BS 5325 (Instalación de suelos textiles) y sus especificaciones suplementarias.

### ENVASES

Cubo de 10 litros

### ¿CUÁNTO MATERIAL?

TAMAÑO DEL ENVASE	TAMAÑO DE LA PALETA	COBERTURA POR UNIDAD
10 litros	2 mm x 6 mm	40 m <sup>2</sup>

Nota: La cobertura depende del estado y absorción del contrapiso.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Crema / amarillo
Consistencia	Líquido viscoso
Cobertura (aprox.)	4m <sup>2</sup> por litro usando una paleta de 2mm x 6mm
Tiempo de aplicación	15 minutos según la temperatura, humedad y absorción del contrapiso.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es esencial preparar el contrapiso adecuadamente para instalar correctamente las losetas. El contrapiso debe estar en buen estado, liso, seco (<75 % HR) y libre de lechada de cemento o contaminantes que afecten a la adhesión. Use STYCCOCLEAN C140 para eliminar la grasa, aceite, abrillantador, jabón etc. de los sustratos no absorbentes.

Las soleras de hormigón y arena/cemento deben estar completamente secas y sin lechada de cemento o tratamiento de superficie. La temperatura del suelo debe mantenerse por encima de 10 °C durante la aplicación y secado del adhesivo. La calefacción por suelo radiante debe apagarse por lo menos 48 horas antes y mantenerse apagada durante la aplicación y una vez acabada.

Para obtener información detallada, pida nuestra Guía de Preparación del Contrapiso.

## CONTRAPISOS HÚMEDOS

La humedad relativa (HR) del contrapiso se puede medir con el higrómetro digital F.Ball. Cuando la HR supere el 75 % deberá aplicarse la membrana de superficie impermeable STOPGAP apropiada.

## ALISADO

Con el fin de asegurar una superficie nivelada sobre la que aplicar el adhesivo, las superficies bastas e irregulares deben prepararse adecuadamente con la base de alisado STOPGAP adecuada.

## IMPRIMACIÓN

Los contrapisos muy absorbentes como soleras de arena/cemento y madera contrachapada pueden hacer que el adhesivo se seque rápidamente, reduciendo el tiempo de aplicación. Use STOPGAP PI31 diluido en 4 partes de agua y remueva hasta que esté bien mezclado. Deberá dejarse secar bien antes de proseguir con la instalación.

Las soleras de sulfato de calcio como la anhidrita secas y correctamente preparadas deben imprimirse con STOPGAP PI21 sin diluir.

## APLICACIÓN DEL ADHESIVO

Con la paleta formando un ángulo de 60° extienda el adhesivo uniformemente sobre una zona del contrapiso que se pueda cubrir mientras el adhesivo sigue utilizable y aporta una buena transferencia.

**Superficies absorbentes** - ponga la superficie inmediatamente, excepto en el caso de las losetas de corcho.

Instalación de losetas de corcho con poca o ninguna absorbencia: deje que el adhesivo se seque parcialmente hasta tomar una consistencia como la pasta antes de poner la superficie.

**Superficies con perfil profundo o con cara inferior áspera** - puede ser necesario aplicar una cantidad adicional de adhesivo con el fin de asegurar un buen contacto. Utilice una paleta acanalada de 3 mm x 6 mm en 'V' para reducir la cobertura indicada. Ciertas moquetas unitarias también requieren el uso de paleta acanalada grande.

Siguiendo las instrucciones de instalación del suelo del fabricante, póngalo sobre el adhesivo presionando desde el centro hacia los bordes para expulsar el aire y garantizar un contacto uniforme. Aplique el rodillo para suelos de 68 kg de un extremo al otro y de un lado al otro (utilice STYCCOBOND GLYDA sobre superficies con parte inferior de espuma) con el fin de obtener un buen contacto. Espere 30 minutos, y cuando el suelo esté completamente cubierto aplique el rodillo o use el STYCCOBOND GLYDA según sea necesario para asegurar un buen contacto.

## PRECAUCIONES

No ponga objetos pesados ni mueva muebles sobre la superficie hasta que se haya secado el adhesivo completamente.

El suelo no debe humedecerse al limpiarlo hasta transcurridas tres semanas desde la instalación.

## HERRAMIENTAS

STYCCOBOND 2 mm x 6 mm o paleta acanalada 'V' de 3 mm x 6 mm, rodillo para suelos F.Ball de 68 kg, STYCCOBOND GLYDA para moquetas con parte inferior de espuma y cuchillo de recortes.

Las herramientas deben limpiarse con agua tibia jabonosa antes de que se seque el adhesivo.

## ALMACENAMIENTO

Guardar entre 5 °C y 30 °C. Proteger de las heladas.

## PLAZO DE CONSERVACIÓN

12 meses en envase sin abrir guardado en buenas condiciones.

## CONSEJOS SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no está clasificado. Hay una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional.

La puede descargar en [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk) o pedirla en el punto de venta o a F.Ball and Co. Ltd. en la dirección que se indica más abajo.

Las condiciones de cada lugar varían. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para asegurarse de que este producto sea adecuado y que esta ficha técnica esté actualizada.

Para más información sobre los productos F. Ball o para una asistencia técnica más detallada, póngase en contacto con:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Reino Unido

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Fax de Asistencia Técnica: +44 (0) 1538 361567

Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)

