



# STYCCOBOND F54

## Oplosmiddelvrije linoleumlijm

### PRODUCTGEGEVENS

#### INLEIDING

**STYCCOBOND F54** is een oplosmiddelvrije emulsielijm voor het verlijmen van linoleum vloerbedekkingen. Het heeft een hoge aanvangskleefkracht. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

STYCCOBOND F54 kan worden gebruikt voor het verlijmen van linoleum banen en tegels.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F54 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton en zand/cement, multiplex, spaanplaat dat geschikt is voor vloeren en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, in goede staat verkerend asfalt en andere niet-absorberende oppervlakken dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een Technische Adviseur.



#### KENMERKEN

- Hoge aanvangskleefkracht
- Niet brandbaar
- Oplosmiddelvrij
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen
- Geschikt bij vloerverwarming

#### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

#### VERPAKKING

Emmer van 15 liter  
Emmer van 5 liter

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Gebroken wit
Consistentie	Romig
Verbruik	3 m <sup>2</sup> per liter / lijmkam B-I
Open tijd	30 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer

#### HOEEVELHEID MATERIAAL

EMMervan	LIJMKAM	GEbruik per verpakking
15 liter	B - I	45 á 50 m <sup>2</sup>
5 liter	B-I	15 á 17,5 m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer..

## ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen bij F-Ball and Co. Ltd.

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

## EGALISEREN

Om de ondergrond egaal en geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex, kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik primer STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan. Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met onverdunde primer STOPGAP P121.

## LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloerooppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is).

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen. Wals met een vloerwals van 68 kg van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere. Na 1-4 uur herhalen, in beide richtingen.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Overtollige lijm kan als de lijm nog nat is met een vochtige doek (water) van de vloer worden verwijderd.

De volgende dag lassen, als de lijm droog is.

## GEREEDSCHAP

Lijmkam B-1, F. Ball vloerwals van 68 kg.

Gereedschap meteen na gebruik afspoelen met water, als de lijm nog nat is.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

## HOUBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar.

Deze zijn te vinden op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en ter bevestiging dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F.Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

