



STYCCOBOND F3

Klej do podłóg

DANE PRODUKTU


WPROWADZENIE

STYCCOBOND F3 kauczukowy/żywiczny klej podłogowy na bazie wody o doskonałym chwycie początkowym na mokro i dużej sile początkowej. Odporny na biodegradację i odpowiedni do stosowania na podłożu, pod którym zainstalowano standardowe ogrzewanie podpodłogowe.

STYCCOBOND F3 można stosować do mocowania wykładzin dywanowych z włóknem klejonym, wykładzin z podkładem z juty, filcu, z wtórnym podkładem lateksowym lub gąbkowym, a także płyt korkowych o grubości do 3,2 mm.

STYCCOBOND F3 można także stosować z emulsją STYCCOBOND F2 Release Sealer, aby uzyskać spojenie tymczasowe.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wykładzin podłogowych podaje przewodnik po zalecanych klejach STYCCOBOND.



STYCCOBOND F3 testowany według norm Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz zatwierdzony do stosowania w instalacjach podłóg w przemyśle okrętowym i morskim przez norweskie towarzystwo klasyfikacyjne DNV (Det Norske Veritas).

STYCCOBOND F3 można stosować na warstwach wyrównawczych STOPGAP, na gładkich, suchych, solidnych podłożach wykonanych z betonu, wylewki cementowo-piaskowej, sklejki, płyt wiórowych miękkich do podłóg oraz płyt pilśniowych twardych.

Wodoodporne powłoki STOPGAP, podłoża z nieporowatego asfaltu oraz niektóre powierzchnie niechłonne należy pokryć co najmniej 3-milimetrową warstwą odpowiedniego środka wyrównującego STOPGAP.

STYCCOBOND F3 można nanosić bezpośrednio na niechłonne podłoża takie jak beton wygładzany mechanicznie, Terrazzo i beton granuliczny, tym niemniej, na takie podłoża nie należy bezpośrednio naklejać wykładzin z nieprzepuszczalnym spodem, ale zastosować najpierw odpowiedni środek wyrównujący STOPGAP.

Po szczegółowe informacje na temat innych rodzajów podłoża prosimy zwracać się do działu technicznego firmy.

DANE TECHNICZNE

Barwa	kremowy / żółty
Konsystencja	płyn lepki
Wydajność (dane orientacyjne)	3m ² na litr przy użyciu szpachli 2 mm x 6 mm
Czas otwarcia	Do 15 minut w zależności od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża



CECHY

- Duża moc
- Dobra przyczepność na mokro
- Odpowiedni do przyklejania większości wykładzin dywanowych
- Odpowiedni do zastosowań morskich

NORMY

Instalacje wykładzin podłogowych powinny pod każdym względem odpowiadać wymogom odpowiednich norm budowlanych np. normy BS 5325 (Instalacja wykładzin podłogowych tekstylnych) i specyfikacji uzupełniających.

OPAKOWANIA

wiaderko 15-litrowe
wiaderko 5-litrowe
wiaderko 2,5-litrowe
pojemnik litrowy

ILE MATERIAŁU?

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ROZMIAR SZPACHLI	WYDAJNOŚĆ NA JEDNOSTKĘ
15-litrowe	2mm x 6mm	45m ²
5-litrowe	2mm x 6mm	15m ²
2,5-litrowe	2mm x 6mm	7,5m ²
1-litrowe	2mm x 6mm	3m ²

Uwaga: wydajność kleju zależy będzie od stanu i chłonności podłoża.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Warunkiem prawidłowego nałożenia wykładziny podłogowej jest właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże musi być solidne, gładkie, suche (<75% RH) i wolne od mleczka betonowego oraz innych zanieczyszczeń, które mogą ujemnie wpływać na przyczepność kleju. Do usuwania tłuszczu (smaru), oleju, pasty, mydła itp. z niechłonnego podłoża należy użyć środka STYCCOCLEAN C140.

Wylewki betonowe i piaskowo-cementowe muszą być całkowicie utwardzone, a wszelkie zanieczyszczenia takie jak mleczko cementowe i stare powłoki muszą być całkowicie usunięte z powierzchni. Temperaturę podłogi należy utrzymywać na poziomie 10°C przez cały czas nanoszenia i schnięcia kleju. Ogrzewanie podpodłogowe należy wyłączyć co najmniej 48 godzin przed aplikacją, w trakcie aplikacji i po jej zakończeniu.

Szczegółowe informacje podaje dostępny na życzenie poradnik firmy F. Ball „Przygotowanie podłoża” (*Subfloor Preparation Guide*).

PODKŁADY PODŁOGOWE WILGOTNE

Wilgotność względną (RH) podłoża można mierzyć przy pomocy cyfrowego higrometru produkcji F. Ball. Tam gdzie wartość RH przekracza 75% należy zastosować odpowiednią wodoodporną powłokę ochronną STOPGAP.

WYGŁADZANIE

Aby uzyskać równą powierzchnię zapewniającą dobrą przylepność kleju, podłoża nierówne i o nieregularnej powierzchni należy odpowiednio przygotować nakładając warstwę wyrównawczą przy użyciu właściwego środka STOPGAP.

GRUNTOWANIE

Silnie chłonne podłoża, takie jak wylewki piaskowo-cementowe czy sklejka itp. mogą bardzo przyspieszać wysychanie kleju, a zatem skracać czas otwarcia. Należy zastosować grunt STOPGAP P131 rozcieńczony wodą w stosunku 1:4. Wymieszać dokładnie aż do całkowitego rozpuszczenia. Przed przystąpieniem do dalszej instalacji nałożona warstwa musi całkowicie wyschnąć.

Suche i odpowiednio przygotowane wylewki na bazie siarczanu wapnia (np. wylewka anhydrytowa) należy zagruntować nierozcieńczonym środkiem STOPGAP P121.

NANOSZENIE KLEJU

Trzymając szpachlę pod kątem 60°, rozsmarować klej równomiernie po powierzchni podłoża, którą można pokryć w czasie, gdy klej zachowuje chwyt początkowy i zapewni dobry transfer.

Powierzchnie chłonne - położyć natychmiast wykładzinę podłogową, z wyjątkiem płyt korkowych.

układanie płyt korkowych oraz układanie na powierzchni niechłonne lub o niskiej chłonności – przed położeniem wykładziny podłogowej odczekać aż klej częściowo wyschnie, nabierając konsystencji pasty.

Wykładziny mocno profilowane lub z szorstkim spodem – może być konieczne nałożenie większej ilości kleju, aby zapewnić dobre przyleganie. W takich wypadkach zastosowanie szpachli 3 mm x 6 mm z trójkątnymi zębami zmniejszy podaną ilość kleju. Niektóre wykładziny dywanowe ze zintegrowanym podkładem również wymagają stosowania dużej szpachli zębatej.

Stosując się do instrukcji producenta wykładziny podłogowej, ułożyć wykładzinę na warstwie kleju i naciskać od środka w kierunku brzegów, aby usunąć powietrze i zapewnić dobry kontakt na całej powierzchni. Wałkować używając 68 kg wałka podłogowego od brzegu do brzegu wzdłuż i w poprzek (w przypadku wykładzin ze spodem z gąbki stosować dociskacz STYCCOBOND GLYDA), aby zapewnić kontakt na całej powierzchni. Po upływie 30 minut, i gdy podłoga zostanie całkowicie pokryta, dociskać wałkiem lub dociskaczem STYCCOBOND GLYDA, aby zachować kontakt na całej powierzchni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stawiać na podłożu ciężkich przedmiotów ani nie przesuwać mebli do czasu całkowitego utwardzenia kleju. Wykładziny nie należy czyścić na mokro przed upływem trzech miesięcy od położenia.

NARZĘDZIA

Szpachla STYCCOBOND 2 mm x 6 mm lub 3 mm x 6 mm z trójkątnymi zębami, 68 kg wałek do podłogi wyrobu firmy F. Ball, dociskacz STYCCOBOND GLYDA wyrobu firmy F. Ball do wykładzin dywanowych ze spodem z gąbki i, Nóż do przycinania.

Narzędzia należy umyć wodą, gdy klej jest jeszcze mokry lub środkiem STYCCOCLEAN C141 albo rozcieńczalnikiem (biały spirytus), jeżeli klej zaschnie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed mrozem.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w nieotwartym pojemniku przechowywanym w dobrych warunkach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Produkt nie jest zaklasyfikowany w rozumieniu przepisów o środkach chemicznych (Informacje o zagrożeniach i opakowaniach). Użytkownik stosujący produkt w warunkach przemysłowych może otrzymać na życzenie kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Podane na stronie www.f-ball.co.uk Można również nabyć u dystrybutora lub w firmie F. Ball and Co. Ltd. pod adresem podanym poniżej.

Warunki terenowe są różne - aby upewnić się, że dany produkt jest odpowiedni i dane w karcie produktu są aktualne, należy skontaktować się z działem technicznym firmy.

Dodatkowych informacji na temat produktów firmy F. Ball oraz pomocy i porad technicznych udziela:



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk