



STYCCOBOND F45

Vynlijm

PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F45 is een co-polymeer emulsielijm met bijzonder goede weerstand tegen PVC weekmakers. Bestand tegen de meestvoorkomende natte reinigingsmethoden. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

STYCCOBOND F45 bevestigt diverse vinyl vloerbedekkingen met een hoog gehalte aan weekmakers, en tapijten met PVC rug.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) van F. Ball voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F45 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge beton en zand/cement dekvloeren en plaatmateriaal voor vloeren.

STOPGAP vochtschermen, in goede staat verkerend asfalt en andere niet-absorberende ondergronden dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3mm.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een Technisch Adviseur.



KENMERKEN

- Bijzonder goede weerstand tegen PVC weekmakers
- Vlekt niet

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) of BS 5325 (installatie van textiele vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Crèmige consistentie
Verbruik (Circa)	4m ² per liter met A2 lijmkam
Open tijd	Tot 30 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	60m ²
15 liter	A2	60m ²
5 liter	A2	20m ²
5 liter	A2	20m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERVLOER

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlakbehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de egalisatie hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen bij F. Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Het gehalte restvocht in een ondervloer kan worden gemeten met een carbidmeter (CM-meting). Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technische Adviseur.

EGALISEREN

Om een ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en plaatmaterialen, kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik 1 deel STOPGAP P131 verdund met 4 delen water. Schudden tot een homogeen mengsel. Na aanbrengen goed laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) worden voorbehandeld met primer STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm receptief is).

Laat de lijm drogen tot een dikke consistentie is verkregen voordat de vloerbedekking geplaatst wordt. Een goede lijmoverdracht dient plaats te vinden waarbij de lijmrillen met een wals kunnen worden afgevlakt.

Wals de vloerbedekking in twee richtingen met een tapijt- of linoleumwals van 68kg. Herhalen na 1-4 uur in beide richtingen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Opgekrulde vloerbedekkingen met verzwaring in de lijm drukken tot de lijm droog is. Las de vinyl pas aan elkaar wanneer de lijm goed gehecht is, normaalgesproken na 24 uur. Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd.

GEREEDSCHAP

STYCCOBOND A2 lijmkam, F. Ball tapijt- of linoleumwals van 68kg

Gereedschap meteen na gebruik afspoelen met warm water en zeep als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball en voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

