



STYCCOBOND F48^{PLUS}

Vezelverrijkte vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen

PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F48^{PLUS} is een met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije lijm met een hoge weerstand voor zowel hoge temperaturen als PVC weekmakers. Hierdoor is het uiterst geschikt in serres en ruimtes met grote raampartijen. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingsystemen.

STYCCOBOND F48^{PLUS} kan worden gebruikt voor het leggen van diverse typen PVC en rubber vloerbedekkingen met weekmakers, zowel banen als tegels.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F48^{PLUS} kan worden toegepast op structureel in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cementen ondervloeren, STOPGAP egalisaties, multiplex, spaanplaat en hardboard.

STOPGAP vochtschermen, onbeschadigd asfalt en andere niet-absorberende ondervloeren dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

Neem voor informatie over andere typen ondervloer contact op met een Technisch Adviseur.



KENMERKEN

- Met vezels verrijkt
- Hoge weerstand tegen warmte
- Sneldrogend - vloerbedekking kan al na 5 min. worden geplaatst
- Hoge aanvangskleefkracht
- Oplosmiddelvrij

NORMEN

Alle aspecten van een vloerbedekkingsinstallatie moeten voldoen aan de relevante richtlijnen voor de installatie van vloerbedekkingen en aanvullende specificaties ter plaatse.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Gebroken wit
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (circa)	4 m ² per liter met lijmkam A2
Open tijd	30 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	60 m ²
5 liter	A2	20 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Neem voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren contact op met onze technische adviseurs.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, (CM-meting). Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex, kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik primer STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaat dekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden behandeld met onverdunde primer STOPGAP P121 - lees het informatieblad van STOPGAP P121 voor meer informatie.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloerooppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is).

Door de sneldrogende eigenschappen van deze lijm kunnen vloerbedekkingen al na 5 minuten worden geplaatst.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met een vloerwals van 68 kg van het ene uiteinde naar het andere en van de ene kant naar de andere. Herhaal het walsen indien nodig, om er zeker van te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

Bij het installeren van rubber banen of tegels adviseren wij om een STYCCOBOND A2 lijmkam te gebruiken. Plaats de geacclimatiseerde rubber vloerbedekking in de natte lijm om goed lijmcontact tot stand te brengen voordat de lijm opdroogt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd. Om de open tijd optimaal te houden raden wij aan om in bijvoorbeeld serres etc. schaduw te creëren om overmatige uitdroging van de lijm in direct zonlicht te voorkomen.

Het is belangrijk om de temperatuur in de gestoffeerde ruimte tijdens de eerste 24 uur na installatie gelijk te houden. Tussen dag en nacht kunnen extreme temperatuurverschillen voorkomen en het is van belang deze te vermijden. Ramen op het zuiden en alle ramen van een serre dienen afgeschermd te worden om temperatuurschommelingen overdag te beperken. Indien nodig moet vloerverwarming 'snachts aangelaten worden om een constante temperatuur te bereiken, gelijkwaardig aan de temperatuur overdag. De temperatuur moet tijdens, gedurende en tenminste 24 na installatie hetzelfde zijn zodat de lijm kan uitharden. Dit beperkt het eventueel verschuiven van de vloerbedekking ten gevolge van aanzienlijke schommelingen in temperatuur tot een minimum.

GEREEDSCHAP

Lijmkam A2 of 1.5mm x 5mm met 'V'-vertanding, F. Ball vloerwals van 68 kg, stanleymes.

Gereedschap direct na gebruik met warm water en zeep schoonmaken, als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

