



# STYCCOBOND F74

## Polyurethaan Vloerlijm

### PRODUCTGEGEVENS

#### INLEIDING

**STYCCOBOND F74** is een enkele verpakking van vochtuithardende polyurethaan lijm geschikt voor het bevestigen van vloerbedekkingen en voor het naden van kunstgrastapijten. Het is waterbestendig en hoewel het geschikt is voor buiten gebruik, is het niet bedoeld als een ondergrond vochtscherm. Het is bestend tegen olie en vet en geschikt voor gebruik op een normale vloerverwarming.

STYCCOBOND F74 kan toegepast worden bij naaldvilt / vezel gebonden tapijten, kunstgras, PVC, latex, tapijten met polyurethaan en rubber ruggen, vinyl en rubber vloeren.

Raadpleeg de STYCCOBOND Aanbevolen Lijmen Gids voor informatie over de specifieke vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F74 kan aangebracht worden op STOPGAP egaliserende onderlagen, gezonde, gladde onderlagen van beton, granito, zand/cement dekvloeren en multiplex.

Bij het leggen van ondoordringbare vloerbedekking op niet absorberende ondervloeren, v.b. vinyl op terrazzo, moet de ondergrond worden voorbereid en voorgestreekt met een laag van de geschikte STOPGAP egaliserende onderlaag van minimum 3 mm dik om het uitharden te helpen.

Voor meer informatie over andere ondervloeren kunt u contact opnemen met onze technische dienst.



#### KENMERKEN

- Waterbestendig
- Geschikt voor buiten gebruik
- Bestend tegen water, olie en vet wanneer uitgehard

#### NORMEN

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking moeten voldoen aan de vereisten van de relevante Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS 5325 (installatie van textielvloerbedekking) en alle aanvullende specificaties.

#### VERPAKKING

Emmer van 7 kg  
Eens geopend dient de volledige verpakking te worden gebruikt of weggegooid.

#### TECHNICAL INFORMATION

Kleur	Beige
Consistentie	Dikke pasta
Benodigde hoeveelheid (bij benadering)	1.4 m <sup>2</sup> per kg met een 2 mm x 6 mm lijkam, 2.35m <sup>2</sup> per kg met een 1.5 mm x 5 mm lijkam of 1.2m <sup>2</sup> per kg met een 3 mm x 6 mm lijkam.
Open Tijd	20 - 25 minuten afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondergrond.
Uithardings Tijd	Oorspronkelijke zet 2 - 6 uur Volledige uitharding 48 - 72 uur

#### HOEVEEL MATERIAAL?

PACK SIZE	TROWEL SIZE	COVERAGE PER UNIT
7 kg	1.5 mm x 5 mm	16.5 m <sup>2</sup>
7 kg	2 mm x 6 mm	10 m <sup>2</sup>
7 kg	3 mm x 6 mm	8.5 m <sup>2</sup>

Opmerking: De hoeveelheid benodigde lijm hangt af van de conditie en het absorptievermogen van de ondergrond

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Voor de juiste installatie van de vloerbedekking, is het van essentieel belang dat de ondervloer goed wordt voorbehandeld. De ondervloer moet structureel in goede staat verkeren, effen en droog zijn (<75% RV) en vrij van cementmelk en andere vervuiling die de kleefkracht negatief beïnvloedt. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, polijst, zeep, enz. van niet absorberende ondergronden.

Afdekkingen van beton en van zand/cement moeten volledig uitgehard zijn en alle cementmelk of oppervlaktebehandelingen moeten worden verwijderd. De temperatuur van de ondergrond en de omgeving moet boven 10°C bedragen. De ondervloerverwarming moet, minstens 48 uur vóór de installatie, gedurende en na het aanbrengen van de lijm uit staan.

Voor toepassing in externe omgevingen, hoewel het niet nodig is voor ondergronden om volledig droog te zijn, moet de oppervlakte zichtbaar droog zijn voordat de lijm wordt aangebracht.

Voor meer informatie kan u de F. Ball Gids voor Ondergrond Voorbereiding aanvragen.

## VOCHTIGE ONDERGRONDEN

De relatieve vochtigheidsgraad (RV) van de ondervloer kan worden gemeten met de digitale hygrometer van F. Ball. Als de RV-waarde groter is dan 75%, moet het juiste STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembraan worden aangebracht.

## EGALISEREN

Voor een horizontaal oppervlak, moeten ongelijkmatige of onregelmatige vloeren op de juiste wijze voorbehandeld worden met een geschikte egaliserende ondervloer van STOPGAP.

## PRIMER AANBRENGEN

Het aanbrengen van een primer is niet noodzakelijk.

## AANBRENGEN LIJM

**Berg de lijm voor gebruik op in warme omstandigheden voor het verspreiden te helpen.**

**Bevestigen van vloerbedekking** - vloerbedekkingen moeten 24 u voor het aanbrengen, vlakken en op maat gesneden worden voor het verspreiden van de lijm. Houdt de lijmkam in een hoek van 60°, verspreidt de lijm gelijkmatig op een gebied van de ondervloer dat binnen de opentijd van de lijm kan worden bedekt.

Breng de vloerbedekking onmiddellijk aan en ga erover met een roller om de kleefkracht overal te verzekeren. **Breng indien nodig gewichten aan om contact tussen de ondergrond en de lijm te verzekeren totdat de lijm is gedroogd.**

Bij vloeren met een diep profiel of ruwe ruggen, kan het nodig zijn dat u extra lijm aanbrengt voor een goed contact te verzekeren. In deze situaties kan u best een STYCCOBOND 3 mm x 6 mm lijmkam met 'V' tanden gebruiken. Dit zal de vermelde dekkingsgraad verminderen.

## Naden van kunstgras

Houdt de lijmkam in een hoek van 60°, breng de lijm aan op de naad van het materiaal en plaats het onmiddellijk in de juiste positie. Druk het stevig op zijn plaats en breng gewichten aan om contact te verzekeren tot de lijm volledig is gedroogd.

De open tijd van de lijm is afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en absorptiegraad van de ondervloer.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Las geen vinyl vloerbedekking vooraleer de lijm volledig is uitgehard.

Belast de vloerbedekking niet en verschuif geen meubels vooraleer de lijm volledig is uitgehard.

Externe installaties moeten worden beschermd tegen de regen tot de lijm is uitgehard.

## GEREEDSCHAP

STYCCOBOND 2 mm x 6 mm lijmkam met 'V' tanden of een STYCCOBOND 1.5 mm x 5 mm lijmkam met 'V' tanden voor een veerkrachtige vloerbedekking met een gladde rug. Bij vloeren met een diep profiel of ruwe ruggen, gebruik een STYCCOBOND 3 mm x 6 mm lijmkam met 'V' tanden. F. Ball 68kg vloerroller.

Reinig het gereedschap met STYCCOWIPES voordat de lijm is uitgehard.

## OPSLAG

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

## HOUDBAARHEID

9 maanden in ongeopende verpakkingen, onder de juiste omstandigheden.

## ADVIES OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) of op te vragen bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze Technische Adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor verdere informatie over de producten van F. Ball of voor meer technische hulp, kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361622  
Tech Service Fax: +44 (0) 1538 361567  
Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)

