



# STYCCOBONDF84

## Twee-delige vloerlijm



Scan om de demonstratie video te bekijken



## PRODUCT INFORMATIE

### INTRODUCTIE

**STYCCOBOND F84** is een twee-delige epoxylijm voor het bevestigen van diverse soorten baan vloerbedekking op STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE en andere geschikte ondervloeren. Het is geschikt voor gebruik op vloeren die worden blootgesteld aan hoge vochtigheid en vloeren met een hoge belasting. Eenmaal uitgehard is de lijm bestand tegen water, olie en vet. Alhoewel het geschikt is voor gebruik buiten is deze lijm niet als zodanig bedoeld en kan het ook niet als vervanging dienen voor een vochtscherm.

Met STYCCOBOND F84 kunnen diverse vinyl en rubber vloerbedekkingen, linoleum banen en textiele vloerbedekkingen worden bevestigd.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) van F. Ball voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F84 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, Isolator Membrane, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge beton en zand/cement dekvloeren en plaatmateriaal voor vloeren.

STOPGAP vochtschermen en in goede staat verkerend asfalt en andere niet-absorberende ondergronden dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

Raadpleeg het relevante informatieblad voor gedetailleerde richtlijnen bij gebruik met STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een technisch adviseur.

### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Licht beige na mengen
Consistentie	Crèmige consistentie
Verbruik (ongeveer)	3 m <sup>2</sup> per kg met lijkam A2 of 2 m <sup>2</sup> per kg met B2 lijkam
Verwerkingstijd	20 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.
Verwerkingstijd (ongeveer)	1 uur bij 20°C
Droogtijd	Bij 20°C is het beloopbaar na 12 uur. Na 5 dagen kan de vloer normaal belast worden. Zware puntbelasting vermijden totdat de lijm volledig is uitgehard - ongeveer 7 dagen.



### KENMERKEN

- Voor het bevestigen van aanbevolen vloerbedekkingen op STOPGAP Isolator Membrane
- Voor gebruik op vloeren met zware belasting
- Eenmaal uitgehard is het bestand tegen water, olie en vet

### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante richtlijnen voor installatie van textiele en veerkrachtige vloerbedekkingen en aanvullende specificaties ter plaatse.

### VERPAKKING

2 kg kit en 5 kg kit  
De hars (resin) en het verhardingsmiddel (hardener) worden geleverd in de juiste mengratio zodat afmeten niet nodig is.

### HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
2 kg	A2	6 m <sup>2</sup>
2 kg	B2	4 m <sup>2</sup>
5 kg	A2	15 m <sup>2</sup>
5 kg	B2	10 m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

## VOORBEREIDING ONDERVLOER

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid)\*, zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep etc. van niet-absorberende ondervloeren.

\* Behalve bij gebruik met Isolator Membrane.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Neem voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren contact op met onze technische adviseurs.

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, ofwel CM-meting. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

## EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Het gebruik van een primer is niet nodig.

## MENGEN

Roer de hars (resin) en giet de volledige inhoud van het hardingsmiddel (hardener) er in. Meng de producten met een mechanisch roerijzer op een laag toerental voor ongeveer 2 minuten tot een homogeen mengsel is verkregen. De twee componenten kunnen ook handmatig met een roerstokje worden gemengd. De zijkanten van de container dienen bij beide methoden te worden schoongeschrapt tot een uniform mengsel ontstaat.

## LIJM AANBRENGEN

Vloerbedekkingen moeten voor het mengen van de lijm worden platgelegd en op maat gesneden. Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over een zodanig groot oppervlak dat het bedekt kan worden binnen de verwerkingstijd van de lijm. Leg de vloerbedekking meteen in de natte lijm en druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen. Walsen om overal goed contact met de lijm te maken.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om met verzwaringen op de vloerbedekking het lijmcontact te bevorderen totdat de lijm is uitgehard - ongeveer 12 uur. Bij het leggen van een vloerbedekking met een diep of genopt profiel dient een zodanige hoeveelheid lijm te worden aangebracht dat de leegtes worden opgevuld als de vloerbedekking in de lijm wordt gelegd. Dit zal het hierbovengenoemde verbruik verlagen.

De open tijd van de lijm is afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

## VOORZORGSMAATREGELEN

De meng ratio is belangrijk. Meng alleen volledige verpakkingen. Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is uitgehard.

**Opmerking:** Bij lagere temperaturen, minder dan 10°C, wordt het aanzienlijk moeilijker de lijm handmatig te mengen en aan te brengen. Om dit te voorkomen dient het materiaal voor gebruik bij een temperatuur hoger dan 15°C te worden bewaard en aangebracht als de temperatuur van de ondergrond hoger is dan 15°C. Dit maakt het gebruik van deze lijm beduidend makkelijker.

## GEREEDSCHAP

A2 lijmkam voor vloerbedekkingen met gladde rug  
B2 lijmkam voor vloerbedekkingen met textiel of profiel rug  
F. Ball wals van 68kg

Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met STYCCO WIPES.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.  
Beschermen tegen vorst.

## HOUDBAARHEID

18 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg vóór gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361622  
Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

