



STYCCOBOND F3

Lepidlo na podlahovú krytinu

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STYCCOBOND F3 je kaučukovo-živicové lepidlo na podlahovú krytinu na báze vody, s vynikajúcim spojením za mokra a rýchlym nárastom pevnosti. Je chránený proti biologickému rozkladu a vhodný na použitie na podlahové kúrenia.

STYCCOBOND F3 môže byť použitý na zaistenie kobercov z lepených vlákien, vrecoviny, plste, kobercov s latexovou alebo gumovo-penovou rubovou stranou a korkových štvorcov do hrúbky 3,2 mm.

STYCCOBOND F3 môže byť tiež použitý v kombinácii so STYCCOBOND F2 kontaktným lepidlom, na vytvorenie uvoľniteľného spoja.

Pre bližšie informácie o jednotlivých podlahových krytinách si pozrite STYCCOBOND príručku doporučených lepidiel.



STYCCOBOND F3 bol testovaný podľa noriem Medzinárodnej Námornej Organizácie a schválený nadáciou DNV (Det Norske Veritas) pre použitie na lodné podlahové systémy.

STYCCOBOND F3 môže byť aplikovaný na STOPGAP nivelačné hmoty, štruktúrne pevné, hladké a suché betónové a pieskovo - cementové podklady, preglejku a podlahovú drevotriesku alebo drevovláknitú dosku.

Na STOPGAP hydroizolačné membrány, tvrdý podlahový asfalt a na niektoré nesavé povrchy je potrebné najskôr naniest' aspoň 3 mm príslušnej STOPGAP nivelačnej hmoty.

STYCCOBOND F3 sa môže na niektoré nesavé povrchy, ako sú liaty betón, terazzo a granolit aplikovať priamo, avšak podlahové krytiny s nepriepustnou rubovou stranou by na tieto podklady nemali byť lepené priamo, ale je potrebné najskôr aplikovať vhodnú STOPGAP nivelačnú hmotu.

Pre bližšie informácie o iných podkladoch kontaktujte naše technické oddelenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Krémovo žltá
Konzistencia	Viskózná tekutina
Plošná spotreba (približne)	3 m ² na liter s použitím hladidla o zube 2 x 6 mm.
Čas zavädnutia	Do 15 minút, v závislosti od teploty, vlhkosti a savosti podkladu.



VLASTNOSTI

- Vysoká pevnosť
- Dobré lepenie za mokra
- Vhodný na pokládku väčšiny kobercov
- Schválený pre lodné použitie

NORMY

Všetky hladiská pokládky podlahových krytín musia byť v súlade s požiadavkami príslušných Britských noriem, t.j. BS 5325 (Montáž textilných podlahových krytín) a ďalšími technickými požiadavkami.

BALENIA

- 15 litrové vedierko
- 5 litrové vedierko
- 2,5 litrové vedierko
- 1 litrová nádoba

SPOTREBA MATERIÁLU

VEĽKOSŤ BALENIA	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA Z BALENIE
15 litrov	2mm x 6mm	45m ²
5 litrov	2mm x 6mm	15m ²
2.5 litra	2mm x 6mm	7.5m ²
1 liter	2mm x 6mm	3m ²

Poznámka : Plošná spotreba závisí od stavu a savosti podkladu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Vhodná príprava povrchu je dôležitá pre správnu pokládku akejkoľvek podlahovej krytiny. Podklad musí mať pevnú štruktúru, musí byť hladký a suchý (< 75% RV), bez voľných častíc a nečistôt, ktoré by ovplyvnili príľnavosť. Na odstránenie masťnôt, olejov, leštidiel, mydla a pod. z nesavých povrchov použite STYCCOCLEAN C140.

Betón a pieskovo cementové potery musia byť úplne vyzreté, bez akýchkoľvek voľných častíc alebo povrchovej úpravy. Teplota podlahy musí byť udržiavaná nad 10°C počas celej aplikácie a schnutia lepidla. Podlahové kúrenie musí byť vypnuté aspoň 48 hodín pred, počas a po aplikácii.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte F.Ball sprievodcu prípravou podkladu.

VLHKÉ PODKLADY

Relatívnu vlhkosť podkladu (RV) je možné zmerať s použitím F.Ball digitálneho vlhkomeru. Tam kde je RV vyššia ako 75%, by mala byť aplikovaná zodpovedajúca STOPGAP hydroizolačná povrchová membrána.

NIVELOVANIE

Na zabezpečenie rovného povrchu, na ktorý sa bude lepiť, by mali byť nerovné a nepravidelné povrchy vhodne pripravené pomocou zodpovedajúcej STOPGAP nivelačnej hmoty.

PENETRÁCIA

Veľmi savé podklady, ako sú pieskovo - cementové potery, preglejka a pod. môžu spôsobiť rýchle schnutie lepidla, čím sa znižuje čas zavädnutia. Na takéto podklady použite STOPGAP PI31 zriedený s vodou v pomere 1:4. Pred pokračovaním v pokládke nechajte dôkladne uschnúť.

Suché a vhodne pripravené síranovo-vápenaté potery, napríklad anhydrit, musia byť penetrované čistým STOPGAP PI21.

APLIKÁCIA LEPIDLA

Držte hladítko pod uhlom 60° a rozotrite lepidlo po celej ploche podkladu, ktorý má byť zakrytý, kým je lepidlo citlivé a dobre rozotierateľné.

Savé povrchy – Podlahovú krytinu položte ihneď, s výnimkou korkových štvorcov .

Montáž korkových štvorcov na málo savé alebo nesavé povrchy – pred položením podlahovej krytiny nechajte lepidlo čiastočne zaschnúť, kým nebude mať konzistenciu ako pasta.

Hlboko profilované podlahové krytiny alebo podlahové krytiny s hrubou rubovou stranou – pre zaistenie dobrého kontaktu môže byť potrebné aplikovať viac lepidla. V takých prípadoch použite 3 x 6 mm ozubené hladidlo tvaru V, tým sa spomínané pokrytie zníži. Niektoré koberce s jednotnou rubovou stranou vyžadujú použitie veľkého ozubeného hladidla.

Postupujte podľa inštrukcií výrobcu podlahovej krytiny. Položte podlahovú krytinu na lepidlo a vytlačajte od stredu smerom von, aby ste odstránili vzduch a zaistili celkový kontakt s lepidlom. Prevalcujte 68 kg valcom na podlahy z jedného konca na druhý a zo strany na stranu (na podlahové krytiny s penovou rubovou stranou použite STYCCOBOND GLYDA), aby ste zaistili celkový kontakt. O 30 minút neskôr a keď je podlaha úplne zakrytá, podľa potreby prevalcujte alebo použite STYCCOBOND GLYDA, aby ste zaistili zachovanie celkového kontaktu.

UPOZORNENIE

Podlahovú krytinu nezaťažujte, ani na ňu nepresúvajte nábytok, kým nie je lepidlo úplne vytvrdnuté.

Zabráňte mokrému čisteniu podlahy 3 týždne od jej polozenia.

NÁRADIE

STYCCOBOND 2 x 6 mm alebo 3 x 6 mm ozubené hladidlo tvaru „V“, 68 kg F.Ball valec na podlahy, F.Ball STYCCOBOND GLYDA pre koberce s penovou rubovou stranou a orezávací nôž.

Nástroje očistite teplou mydlovou vodou, kým je lepidlo ešte vlhké.

SKLADOVANIE

Skladujte medzi 5°C až 30°C. Chráňte pred mrazom.

DOBA POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov v uzatvorených nádobách uskladnených v dobrých podmienkach.

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa predpisov pre chemické látky (Informácie o nebezpečnosti a skladovaní obalov). Obstarajte si príslušný bezpečnostný list a riadte sa pokynmi. Nájdete ho na www.f-ball.co.uk alebo na predajných miestach, prípadne si ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie aktuálnosti tohto technického listu, prosím kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch spoločnosti F.Ball alebo pre podrobnejšiu technickú pomoc, prosím kontaktujte :



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Technické oddelenie Fax:

+44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk